

生地品質検査報告書



色	堅牢度	試験項目		試験方法		生地	1 TR1	2 TR39	3 TRPP4	4 TR4	5 TRPP2	6 TRPP3	7 TRPP10	8 TR34		
		耐光 (級)	JIS L 0842	変退色	4	4	4	4	4	4	4	4以上	4	4	4	4
色	堅牢度	洗濯 (級)	JIS L 0844 A-1号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				液汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
色	堅牢度	汗 (級)	JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
					汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
					アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
色	堅牢度	摩擦 (級)	JIS L 0849 II形	乾燥	5	4-5	4-5	4-5	4-5	3	4	3	2-3	2-3		
				湿潤	5	4-5	4-5	4-5	3-4	2-3	3	2	2	2		
				水 (級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
色	堅牢度	ドライクリーニング (級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
				汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
				液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
色	堅牢度	色泣き	大丸法 I 法	汚染												

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)
	担当者	大久保
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	1/4 TYRANT 品番 TK0046 色数 24点
依頼書記載混用率 (%)	モヘヤ 70 絹 30	
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2019年9月24日	
発行	2019年10月9日 報告書No. TO-1910709-①	
処理	受付	担当
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

備考

生地見本	依頼者指定項目							
	1 アイボリー	2 Sグレー	3 シルバー	4 ゴールド	5 キャメル	6 ピーチ	7 オーシャン	8 ネビー
MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN
9 ライム	10 グリーン	11 アッシュ	12 ヒマワリ	13 ストロベリー	14 アッシュブルー	15 ロイヤルブルー	16 カーキ	
MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN

※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

生地品質検査報告書




染色堅牢度	試験項目		試験方法	生地	17 TR2	18 TR3	19 TR37	20 TR16	21 TR17	22 TR40	23 TR41	24 TR35
	染色堅牢度	耐光(級)		JIS L 0842	変退色	4以上	4以上	4以上	4	4	4	4
洗濯(級)		A-1号	JIS L 0844	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
汗(級)		0848	JIS L	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
					汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
					アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
摩擦(級)		II形	JIS L 0849	II形	乾燥	4-5	4-5	2	2	2	3	2-3
					湿潤	4-5	4	1-2	1-2	1-2	2-3	1-2
					水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
汚染		4-5	4-5	4-5	4-5		4-5	4-5	4-5			
ドライクリーニング(級)		A-1法	JIS L 0860	A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	汚染				4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
	液汚染				4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	
色泣き	大丸法I法	汚染										

染色堅牢度	試験項目		試験方法	生地	25	26	27	28	29	30	31	32
	染色堅牢度	耐光(級)		JIS L 0842	変退色							
洗濯(級)		A-1号	JIS L 0844	変退色								
				汚染								
				液汚染								
汗(級)		0848	JIS L	酸	変退色							
					汚染							
					アルカリ	変退色						
摩擦(級)		II形	JIS L 0849	II形	乾燥							
					湿潤							
					水(級)	JIS L 0846	変退色					
汚染												
ドライクリーニング(級)		A-1法	JIS L 0860	A-1法	変退色							
	汚染											
	液汚染											
色泣き	大丸法I法	汚染										

備考

生地見本	依頼者指定項目							
	17 ライトベージュ	18 ベージュ	19 レッド	20 ロース	21 Dワイン	22 Mグレー	23 チャコール	24 ブラック
	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN
	25	26	27	28	29	30	31	32

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸(株)
	担当者	大久保
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	1/4 TYRANT 品番 TK0046 色数 24点
依頼書記載混用率(%)	モヘア 70 絹 30	
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2019年9月24日	
発行	2019年10月9日 報告書No. TO-1910709-②	
処理	受付	担当
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	



※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

生地品質検査報告書



染色堅牢度	試験項目	試験方法	生地	1 TR37	2 TR16	3 TR17	4 TR41	5 TR35	6	7	8
	染色堅牢度	耐光(級)	JIS L 0842	変退色							
洗濯(級)		JIS L 0844 A-1号	変退色								
			汚染								
汗(級)		JIS L 0848	酸	変退色							
			アルカリ	汚染							
摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥		3-4	3-4	3-4	3	2-3		
			湿潤		2	2	2	2	2-3		
水(級)		JIS L 0846	変退色								
	汚染										
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色									
		汚染									
色泣き	大丸法 I 法	汚染									
染色堅牢度	試験項目	試験方法	生地	9	10	11	12	13	14	15	16
	耐光(級)	JIS L 0842	変退色								
洗濯(級)	JIS L 0844 A-1号	変退色									
		汚染									
汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色								
		アルカリ	汚染								
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥									
		湿潤									
水(級)	JIS L 0846	変退色									
		汚染									
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色									
		汚染									
色泣き	大丸法 I 法	汚染									

備考

地見本	依頼者指定項目							
	1 レッド	2 ローズ	3 Dワイン	4 チャコール	5 ブラック	6	7	8
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸(株)
	担当者	大久保・杏澤
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
品名	品番	1/4 TYRANT TK0046
	色数	5点
依頼書記載混用率(%)	モヘア	70
	絹	30
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2019年10月29日	
発行	2019年10月31日	
	報告書No. TO-1912163	
処理	受付	担当
	確認	
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

