

※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

# 生地品質検査報告書

東京試験センター  
 東京都豊島区駒込1-10-5  
 TEL 03-3943-3174  
 FAX 03-3943-3183

試験項目	試験方法	生地	1 VS01	2 VS69	3 VS46	4 VS45	5 VS04	6 VS63	7 VS64	8 VS55
			耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4以上	3	4以上	4	4以上
洗濯(級)	JIS L 0844 A-1号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		汚染	5 5	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
		液汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚染	5 5	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		湿潤	5	5	4-5	4-5	4-5	3-4	3-4	3
水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		汚染	5 5	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
		液汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		液汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
色泣き	大丸法 I 法	汚染								

試験項目	試験方法	生地	9 VS06	10 VS37	11 VS62	12 VS08	13 VS65	14 VS56	15 VS77	16 VS57
			耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4以上	4以上	4	4以上	4
洗濯(級)	JIS L 0844 A-1号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
		液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		アルカリ	変退色	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		湿潤	2-3	4-5	4-5	4-5	3-4	4-5	3-4	4-5
		液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
		液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
色泣き	大丸法 I 法	汚染								

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸(株)
	担当者	大久保
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	2/48 VISCREPE ヴィスクレープ 品番 色数 36点
依頼書記載混用率(%)	毛	50
	レーヨン	50
試験機関名	一般財団法人 <b>メンケン品質検査協会</b> 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2022年9月12日	
発行	2022年9月29日 報告書No. TO-2207568-1-1/3	
処理	受付	担当
	確認	
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

備考

依頼者指定項目

1 オフショ	2 ハウター	3 Pページュ空	4 リグー空	5 黒空	6 ターカーク	7 ティープグレー	8 チャコール
9 ブラック	10 ページュ空	11 ライトカーキ	12 キャメル	13 ホルドー	14 クリームイエロー	15 レモン	16 マスタート

MEI

試(東)様式 TO-5-4-1

※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

# 生地品質検査報告書

日本繊維品質検査協会  
 東京都豊島区  
 旗本3-10-1  
 〒170-0003

色度	試験項目		試験方法	生地	17 VS58	18 VS47	19 VS66	20 VS68	21 VS79	22 VS52	23 VS17	24 VS60	
	堅牢度	耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4以上	4以上	(3未満)	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	3-4
4-5					4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
洗濯(級)		JIS L 0844	A-1号	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
					液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
					変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
汗(級)		JIS L 0848	酸	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
					変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
					アルカリ	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
摩擦(級)		JIS L 0849	II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				湿潤	4-5	3-4	4-5	3-4	3	3-4	3	4-5	
水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
堅牢度	ドライクリーニング(級)	JIS L 0860	A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
色泣き	大丸法 I 法	汚染											

色度	試験項目		試験方法	生地	25 VS71	26 VS72	27 VS15	28 VS73	29 VS74	30 VS75	31 VS50	32 VS76	
	堅牢度	耐光(級)	JIS L 0842	変退色	(3未満)	4	4以上	(3未満)	(3未満)	4	4以上	4	4
4-5					4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
洗濯(級)		JIS L 0844	A-1号	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
					液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
					変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
汗(級)		JIS L 0848	酸	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
					変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
					アルカリ	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
摩擦(級)		JIS L 0849	II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				湿潤	4-5	4-5	2-3	4-5	4-5	4-5	2-3	3	
水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
堅牢度	ドライクリーニング(級)	JIS L 0860	A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
色泣き	大丸法 I 法	汚染											

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸(株)
	担当者	大久保
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	2/48 VISCREPE ヴィスクレープ
	品番	
	色数	36点
依頼書記載混用率(%)	毛	50
	レーヨン	50
試験機関名	一般財団法人 <b>メンケン品質検査協会</b> 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2022年9月12日	
発行	2022年9月29日	
処理	報告書No. TO-2207568-1-2/3	
	受付	担当 確認
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

備考 ( )は基準未達

依頼者指定項目

17 ミカン	18 オレンジ	19 ミント	20 グリーン	21 ピリジアン	22 フォレスト	23 カーキ	24 サクラ
MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN
25 ピンク	26 ホットピンク	27 レッド	28 プラチナグレー	29 ライラック	30 ヒヤンズ	31 ササレ	32 グレープ
MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN

※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

# 生地品質検査報告書



染色堅牢度	試験項目	試験方法	生地	33 VS59	34 VS78	35 VS53	36 VS24	37	38	39	40
	染色堅牢度	耐光(級)	JIS L 0842	変退色	3	3-4	4以上	4以上			
洗濯(級)		JIS L 0844 A-1号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5				
			汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5				
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5				
汗(級)		JIS L 0848 アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5				
			汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5				
			変退色	4-5	4-5	4-5	4-5				
摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5				
			湿潤	4-5	4-5	3-4	2-3				
水(級)		JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5				
	汚染		4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5					
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5					
		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5					
		液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5					
色泣き	大丸法 I 法	汚染									

染色堅牢度	試験項目	試験方法	生地	41	42	43	44	45	46	47	48
	染色堅牢度	耐光(級)	JIS L 0842	変退色							
洗濯(級)		JIS L 0844 A-1号	変退色								
			汚染								
			液汚染								
汗(級)		JIS L 0848 アルカリ	変退色								
			汚染								
			変退色								
摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥								
			湿潤								
水(級)		JIS L 0846	変退色								
	汚染										
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色									
		汚染									
		液汚染									
色泣き	大丸法 I 法	汚染									

備考 ( )は基準未達  
依頼者指定項目


地見本	33	34	35	36	37	38	39	40
		ベビーブルー	Fブルー	ブルー	ネイビー			
	41	42	43	44	45	46	47	48

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)
	担当者	大久保
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	2/48 VISCREPE ヴィスクレープ
	品番	
	色数	36点

依頼書記載混用率(%)	毛	50
	レーヨン	50

試験機関名  
一般財団法人  
メンケン品質検査協会  
東京試験センター  
〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5  
TEL 03-3943-3174  
FAX 03-3943-3183

受付	2022年9月12日		
発行	2022年9月29日 報告書No. TO-2207568-1-3/3		
処理	受付	担当	確認
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布		



試(東)様式 TO-5-4-1