

※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

生地品質検査報告書



色堅牢度	試験項目		試験方法	生地	1 PM01	2 PM103B	3 PM105B	4 PM107B	5 PM109B	6 PM29	7 PM30	8 PM02	
	染色堅牢度	耐光(級)		JIS L 0842	変退色	4以上	4以上	4	4以上	4以上	4以上	4以上	4
洗濯(級)		JIS L 0844 A-1号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			液汚染	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
汗(級)		JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
				汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥	5	4-5	4-5	4-5	4	4	(3)	4-5		
水(級)		JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			液汚染	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
ドライクリーニング(級)		JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
色泣き		大丸法 I 法	汚染										

色堅牢度	試験項目		試験方法	生地	9 PM41	10 PM125B	11 PM128B	12 PM111B	13 PM44	14 PM123B	15 PM119B	16 PM42	
	染色堅牢度	耐光(級)		JIS L 0842	変退色	4	4	4	4以上	4	4	4	4以上
洗濯(級)		JIS L 0844 A-1号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
汗(級)		JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5	
			アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				汚染	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4	4-5	3-4
摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4	4	3-4	3-4	4	4	3-4		
水(級)		JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			汚染	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4	4-5	4	4-5	4-5
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
ドライクリーニング(級)		JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
色泣き		大丸法 I 法	汚染										

備考

()は基準未達

依頼者指定項目

1 オフショ	2 スモーク	3 グレージュ	4 フォクローズ*	5 グレー	6 チャコール	7 ブラック	8 ライトベージュ
9 キャメル	10 ゴールド*	11 ブラウン	12 Dブラウン	13 Bオレンジ	14 アカチャ	15 フルー	16 Dブルー

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)
	担当者	大久保
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	品番 PLATINA プラチナ 色数 28点
依頼書記載混用率(%)	モヘア	65
	ナイロン	30
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
	受付	2020年9月25日
発行	2020年10月7日	
	報告書No. TO-2007754-①	
処理	受付	担当
	確認	
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

MENKEN

生地品質検査報告書



染色堅牢度	試験項目	試験方法	生地	17 PM112B	18 PM20	19 PM43	20 PM06	21 PM116B	22 PM16	23 PM17	24 PM23	
	染色堅牢度	耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4以上	4以上	4以上	4以上	4	4以上	4以上	(3-4)
洗濯(級)		JIS L 0844 A-1号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
			液汚染	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
汗(級)		JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5 4-5	4-5 4	4-5 4-5	4-5 4	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4	4-5 4-5
			アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥	3-4	(2-3)	4	4	4	4	4	(3)	4-5
			湿潤	4-5	3	4-5	4	4	4	4-5	4-5	4-5
			汚染	4-5 4-5	4-5 4	4-5 4	4-5 4	4-5 4	4-5 4-5	4-5 4	4-5 4	4-5 4-5
水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		汚染	4-5 4-5	4-5 4	4-5 4	4-5 4	4-5 4	4-5 4-5	4-5 3-4	4-5 4-5		
		液汚染	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5	
		汚染	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5	
		液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
色泣き	大丸法 I 法	汚染										

染色堅牢度	試験項目	試験方法	生地	25 PM25	26 PM122B	27 PM26	28 PM27	29	30	31	32
	染色堅牢度	耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4以上	4以上	4以上	4以上			
洗濯(級)		JIS L 0844 A-1号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5				
			汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5				
			液汚染	4	4-5	4-5	4-5				
汗(級)		JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5			
				汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5			
			アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5			
摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥	3-4	3-4	4	3-4				
			湿潤	3	3-4	4-5	3-4				
			汚染	4-5 4-5	4-5 3-4	4-5 4-5	4-5 4-5				
水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5					
		汚染	4-5 4-5	4-5 3-4	4-5 4-5	4-5 4-5					
		液汚染	4-5	4	4-5	4-5					
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5					
		汚染	4-5	4	4-5	4-5					
		液汚染	4-5	4	4-5	4-5					
色泣き	大丸法 I 法	汚染									

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸(株)
	担当者	大久保
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	品番 PLATINA プラチナ 色数 28点
依頼書記載混用率(%)	モヘア	65
	ナイロン	30
	ウール	5
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2020年9月25日	
発行	2020年10月7日	
	報告書No. TO-2007754-②	
処理	受付	担当
	確認	
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

備考 ()は基準未達

生地見本	依頼者指定項目							
	17 ティール	18 ネイビー	19 カラシ	20 オリーブ	21 カーキ	22 エメラルド	23 ヒリジアン	24 コーラル
	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN
	25 レッド	26 Dレッド	27 ハーブル	28 ワイン	29	30	31	32
	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN			

