

※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

# 生地品質検査報告書



試験項目	試験方法	生地・C/#	1 CR101	2 CR01	3 CR02	4 CR103	5 CR201	6 CR04	7 CR125	8 CR102
			耐光(級)	JIS L 0842	変退色	3	3-4	3-4	3-4	4
洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		湿潤	4-5	4-5	2-3	3-4	4-5	2-3	2-3	2
水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
ドライ クリーニング (級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		液汚染	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
酸素系漂白剤(級)	JIS L 0889	変退色	4-5	---	---	---	3-4	---	---	4-5
色泣き	大丸法 I 法	汚染								


  

試験項目	試験方法	生地・C/#	9 CR 118	10 CR110	11 CR111	12 CR05	13 CR119	14 CR 123	15 CR06	16 CR115
			耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4	3-4	3-4	4	4
洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	3-4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		湿潤	4	2	3-4	3	2-3	2-3	2-3	2
水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
ドライ クリーニング (級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
酸素系漂白剤(級)	JIS L 0889	変退色	---	---	---	---	---	---	---	
色泣き	大丸法 I 法	汚染								

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)
	担当者	八木
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	Curious キュリアス 2/52 品番 DB0068 色数 32点
依頼書記載混用率(%)	綿 100	
試験機関名	一般財団法人 <b>メンケン品質検査協会</b> 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	平成29年3月22日	
発行	平成29年4月6日 報告書No. TO-612643-①	
処理	受付	担当
	確認	
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

備考

依頼者指定項目							
1 ホワイト	2 オートミール(TOP)	3 Lグレー(TOP)	4 グレイッシュブラウン	5 Wグレー(TOP)	6 Mグレー(TOP)	7 Dチャコール	8 ブラック
9 ミストブルー	10 ターコイス	11 スモッグブルー	12 ジーンズ(TOP)	13 ブルー	14 サンバースカイ	15 シャド(TOP)	16 ダークネイビー





※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

# 生地品質検査報告書



色	堅牢度	試験項目		試験方法		生地・G/#		17 CR104	18 CR105	19 CR121	20 CR116	21 CR112	22 CR114	23 CR126	24 CR113
		耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4	4	4	3-4	4	3-4	4	3-4	4	3-4	3-4
色	堅牢度	洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
色	堅牢度	汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
					汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
					アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
色	堅牢度	摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				湿潤	4-5	4	4	3-4	3	4-5	3	4			
				水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
色	堅牢度	ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
色	堅牢度	酸素系漂白剤(級)	JIS L 0889	変退色	---	---	---	4	---	---	---	---	---	---	
		色泣き	大丸法 I 法	汚染											

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)
	担当者	八木
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	Curious キュリアス 2/52 品番 DB0068 色数 32点

依頼書記載混用率(%)	綿 100
-------------	-------

試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183
-------	--

受付 平成29年3月22日

発行 平成29年4月6日  
報告書No. TO-612643-②

処理	受付	担当	確認

添付白布 綿・ナイロン・多織交織布

備考

依頼者指定項目							
17 ラファイ	18 カラシ	19 サンフラワー	20 オーク	21 オレンジ	22 スモークベリー	23 ピンク	24 ラベンダー
25 ピーチペーシュ	26 レンガ	27 プラッドオレンジ	28 リーフグリーン	29 ヒスイ	30 アロエ	31 シーグリーン	32 モスグリーン