

生地品質検査報告書



染色堅牢度	試験項目		試験方法	生地	1 DM1	2 DM2	3 DM3	4 DM4	5 DM5	6 DM6	7 DM7	8 DM8	
	染色堅牢度	耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4以上	4	4	4	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上
4-5					4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
洗濯(級)		JIS L 0844 A-2号	汚染	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
				液汚染	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
汗(級)		JIS L 0848	酸	汚染	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4	4-5 4-5	4-5 4-5
				変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			アルカリ	汚染	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			湿潤	5	4	(2)	2-3	2-3	2-3	2-3	(1-2)		
水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4	4-5 4-5	4-5 4-5			
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		汚染	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
		液汚染	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
色泣き	大丸法 I 法	汚染											

染色堅牢度	試験項目		試験方法	生地	9 DM1 × DM6	10	11	12	13	14	15	16	
	染色堅牢度	耐光(級)	JIS L 0842	変退色									
汚染													
洗濯(級)		JIS L 0844 A-1号	液汚染										
				変退色									
				汚染									
汗(級)		JIS L 0848	酸	変退色									
				汚染									
			アルカリ	変退色									
摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥										
			湿潤										
水(級)	JIS L 0846	変退色											
		汚染											
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色											
		汚染											
		液汚染											
色泣き	大丸法 I 法	汚染	4-5										

備考 ()は基準未達

依頼者指定項目

1 ホワイト(蛍光)	2 ベージュ	3 ブラック	4 コバルトインディゴ	5 インディゴブルー	6 ネビーインディゴ	7 ダークネビー	8 ブラックデニム
9 ホワイト(蛍光) × ネビーインディゴ	10	11	12	13	14	15	16

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸(株)
	担当者	八木
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	1/7 DENIM DODICI デニム ドーディッチ 品番 AY0605 色数 9点
依頼書記載混用率(%)	綿	100
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2020年9月11日	
発行	2020年9月23日 報告書No. TO-2007389	
処理	受付	担当
	確認	
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

