

※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

# 生地品質検査報告書



色	堅牢度	試験項目		試験方法	生地	1 ①AMP-1	2 ②AMP-2	3 ③AMP-3	4 ④AMP-4	5 ⑤AMP-5	6 ⑥AMP-6	7 ⑦AMP-7	8 ⑧AMP-8	
		耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4以上	4以上	4	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	
色	堅	洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				液汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
色	堅	汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
色	堅	摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
				湿潤	5	3-4	4-5	4-5	3-4	2-3	4-5	4-5		
				水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
色	堅	ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
				汚染	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
				液汚染	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
色	堅	色泣き	大丸法I法	汚染										

  

色	堅牢度	試験項目		試験方法	生地	9 ⑨AMP-9	10 ⑩AMP-10	11 ⑪AMP-11	12 ⑫AMP-12	13	14	15	16
		耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4以上	4以上	4	4以上	4以上	4以上			
色	堅	洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5				
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5				
				液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5				
色	堅	汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5				
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5				
				アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
色	堅	摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5				
				湿潤	4-5	(2)	4-5	3-4					
				水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5			
色	堅	ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5					
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5					
				液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5					
色	堅	色泣き	大丸法I法	汚染									

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸(株)
	担当者	片野
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	AMETHYST アメジスト 糸 品番 AY0613 色数 12点
依頼書記載混用率(%)	レーヨン	100
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2020年3月24日	
発行	2020年3月30日 報告書No. TO-2002344	
処理	受付	担当
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

備考 ( )は基準未達

色	依頼者指定項目							
	1 ホワイト	2 キャメル	3 ピーチ	4 シルバー	5 ネイビー	6 ブラック	7 ライム	8 ゴールド
色見本	9 ムース	10 オーシャン	11 ティール	12 レッド	13	14	15	16

