

# 生地品質検査報告書



色堅牢度	試験項目		試験方法		生地		1 R23	2 R47	3 R51	4 R52	5 R11	6 R53	7 R50	8 R10		
	染色	耐光 (級)	JIS L 0842	変退色	4以上	4以上	(3-4)	4以上	(3-4)	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	
洗濯 (級)		JIS L 0844 A-1号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4		
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	3-4	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5	
			液汚染	4-5	4	4	(2)	4	(2)	(2)	(2)	(3)				
汗 (級)		JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			アルカリ	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4	3-4	4-5	4-5
				変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
摩擦 (級)		JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4	4	4	4	4	4-5		
			湿潤	4-5	3	4-5	(2)	3	(2)	(2-3)	(2-3)	(2-3)				
水 (級)		JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
	汚染		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	3-4	4-5	4-5	4-5	4-5			
ドライクリーニング (級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	(2-3)	4-5	4-5	4-5			
色泣き	大丸法 I 法	液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	3-4	4-5	(3)	4	4-5			
		汚染														
色堅牢度	試験項目	試験方法	生地	9	10	11	12	13	14	15	16					
	耐光 (級)	JIS L 0842	変退色													
	洗濯 (級)	JIS L 0844 A-1号	変退色													
			汚染													
			液汚染													
	汗 (級)	JIS L 0848	酸	変退色												
			アルカリ	汚染												
				変退色												
	摩擦 (級)	JIS L 0849 II形	乾燥													
			湿潤													
水 (級)	JIS L 0846	変退色														
		汚染														
ドライクリーニング (級)	JIS L 0860 A-1法	変退色														
		汚染														
		液汚染														
色泣き	大丸法 I 法	汚染														

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)
	担当者	沓澤・岡崎
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	2/16 ラクリッチ Racrich 品番 PW0033 色数 8点
依頼書記載混用率 (%)		
試験機関名	一般財団法人 <b>メンケン品質検査協会</b> 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2020年5月7日	
発行	2020年5月11日 報告書No. TO-2003297	
処理	受付	担当
	確認	
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

備考 ( )は基準未達

依頼者指定項目

1 ウット	2 リネン	3 プルミント	4 エメラルド	5 ピンク	6 ベリー	7 ヤマフキ	8 ベリーグレー
9	10	11	12	13	14	15	16

地見本

