

※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。


生地品質検査報告書



染色堅牢度	試験項目		試験方法	生地	1 BPW100W	2 BPW110W	3 BPW111W	4	5	6	7	8
	染色堅牢度	耐光(級)		JIS L 0842	変退色	4以上	4以上	4以上				
洗濯(級)		JIS L 0844 A-1号	変退色	4-5	4-5	4-5						
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5					
			液汚染	4-5	4-5	4-5						
汗(級)		JIS L 0848	酸 アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5					
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5				
				液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5				
摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4-5						
			湿潤	4-5	4-5	4						
水(級)		JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5						
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5					
			液汚染	4-5	4-5	4-5						
ドライクリーニング(級)		JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5						
			汚染	4-5	4-5	4-5						
			液汚染	4-5	4-5	4-5						
色泣き		大丸法 I 法	汚染	4-5	5	5						

染色堅牢度	試験項目		試験方法	生地	9	10	11	12	13	14	15	16
	染色堅牢度	耐光(級)		JIS L 0842	変退色							
洗濯(級)		JIS L 0844 A-1号	変退色									
			汚染									
			液汚染									
汗(級)		JIS L 0848	酸 アルカリ	変退色								
				汚染								
				液汚染								
摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥									
			湿潤									
水(級)		JIS L 0846	変退色									
			汚染									
			液汚染									
ドライクリーニング(級)		JIS L 0860 A-1法	変退色									
			汚染									
			液汚染									
色泣き		大丸法 I 法	汚染									

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸(株)
	担当者	八木・杏澤
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	1/50 バンビーウール BUMPY WOOL(プリーツ加工) 品番 FY0017 色数 3点
依頼書記載混用率(%)	ポリエステル 75 毛 25	
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2020年1月10日	
発行	2020年1月15日 報告書No. TO-2000268	
処理	受付	担当 確認
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	



試(東)様式 TO-5-4-1

備考

生地見本	依頼者指定項目							
	1 BPW100W	2 BPW110W	3 BPW111W	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16	