

# 生地品質検査報告書



色堅牢度	試験項目		試験方法	生地	1 WC001	2 WC003	3 WC008	4 WC009	5 WC010	6 WC012	7 WC017	8 WC018	
	染色	耐光(級)		JIS L 0842	変退色	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上
洗濯(級)		A-1号	JIS L 0844	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				液汚染	4-5	3-4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
汗(級)		0848	JIS L	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
					汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4
					アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
摩擦(級)		II形	JIS L 0849	アルカリ	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
					乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
					湿潤	4-5	(2)	(2-3)	3	4	(2-3)	(2)	3
水(級)		A-1法	JIS L 0846	アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
					汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
	液汚染				4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
ドライクリーニング(級)	A-1法	JIS L 0860	アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
				汚染	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
				液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
色泣き	大丸法I法	JIS L 0860	アルカリ	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
				乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
				湿潤	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		

色堅牢度	試験項目		試験方法	生地	9 WC019	10 WC021	11 WC022	12 WC023	13 WC024	14 WC027	15 WC040	16 WC051
	染色	耐光(級)		JIS L 0842	変退色	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上
洗濯(級)		A-1号	JIS L 0844	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				液汚染	4-5	4-5	4	4	4-5	4	4-5	4
汗(級)		0848	JIS L	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
					汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
					アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
摩擦(級)		II形	JIS L 0849	アルカリ	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
					乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
					湿潤	4-5	4-5	(2-3)	(2-3)	4	4	4
水(級)		A-1法	JIS L 0846	アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
					汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	液汚染				4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
ドライクリーニング(級)	A-1法	JIS L 0860	アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
色泣き	大丸法I法	JIS L 0860	アルカリ	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				湿潤	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	

備考 ( )は基準未達

依頼者指定項目

1 Pure Aran	2 Navy	3 Jet Black	4 Steel	5 Haze	6 Charcoal	7 Midnight	8 Humbug
9 Morning Frost	10 Light Grey Natural	11 Dark Grey Natural	12 Chestnut	13 Mid Grey Natural	14 Heather Mix	15 Oatmeal	16 Burnt Orange

生地見本

色堅牢度

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)
	担当者	大久保
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	2/9.3 SHEPLEY YARN シープレーヤーン 品番 色数 24点
依頼書記載混用率(%)	毛	100
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2021年10月19日	
発行	2021年10月25日 報告書No. TO-2108572-①	
処理	受付	担当
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

処理	江口	山本	佐藤
----	----	----	----

# 生地品質検査報告書



染色堅牢度	試験項目		試験方法	生地	17 WC064	18 WC065	19 WC083	20 WC084	21 WC085	22 WC086	23 WC087	24 WC089								
	染色堅牢度	耐光(級)		JIS L 0842	変退色	4以上	4以上	4以上	4以上	4	4	4	4以上							
洗濯(級)		JIS L 0844 A-1号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5								
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5								
			液汚染	4-5	4	4-5	3-4	(2-3)	(3)	3-4										
汗(級)		JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5								
			アルカリ	汚染	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4	3	3-4	3	3	3	3	4-5	4-5	
				変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5					
摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5								
			湿潤	4-5	3-4	4	4	4	4	4	4	(2-3)								
水(級)		JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5								
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	3-4	4-5	3	4	3	4	3	4-5	4-5				
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5						
ドライクリーニング(級)		JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5								
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4								
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5							
色泣き		大丸法 I 法	汚染				5	4-5	5	5										

備考 色泣きは依頼者提出の生地の組合わせで試験した ( )は基準未達

地見本	依頼者指定項目							
	17 Summer Storm	18 Harvest	19 Lupin	20 NitroGreen(蛍光)	21 FandangoPink(蛍光)	22 ZestYellow(蛍光)	23 LavaOrange(蛍光)	24 Sable Brown Mix
	25	26	27	28	29	30	31	32

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸(株)
	担当者	大久保
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	2/9.3 SHEPLEY YARN シープレーヤーン 品番 色数 24点
依頼書記載混用率(%)	毛	100
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2021年10月19日	
発行	2021年10月25日 報告書No. TO-2108572-②	
処理	受付	担当
	確認	
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

