

※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

生地品質検査報告書

染色堅牢度	試験項目	試験方法	生地	1	2	3	4	5	6	7	8	
	色堅牢度	耐光(級)	JIS L 0842	変退色								
洗濯(級)		JIS L 0844 A-2号	変退色									
			汚染 液汚染									
汗(級)		JIS L 0848	酸	変退色								
			アルカリ	汚染								
堅牢度		破裂強さ(kPa)	JIS L 1096 ミュレン形法		362							
		ピリング(級)	JIS L 1076 ICI試験機法	3時間	(1.5)							
	5時間			(1.0)								
	スナッグ(級)	JIS L 1058 D-1法 40番研磨布	1時間	1.0								


染色堅牢度	試験項目	試験方法	生地	9	10	11	12	13	14	15	16	
	色堅牢度	耐光(級)	JIS L 0842	変退色								
洗濯(級)		JIS L 0844 A-2号	変退色									
			汚染 液汚染									
汗(級)		JIS L 0848	酸	変退色								
			アルカリ	汚染								
堅牢度		破裂強さ(kPa)	JIS L 1096 ミュレン形法									
		ピリング(級)	JIS L 1076 ICI試験機法	3時間								
	5時間											
	スナッグ(級)	JIS L 1058 D-1法 40番研磨布	1時間									

備考 ()は基準未達

依頼者指定項目

1	2	3	4	5	6	7	8
紺							
見本							

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸(株)
	担当者	片野
	品名	1/8 MALIA BOUCLE マリアブークレ 品番 YS0371 7G-1P天竺 色数 1点
依頼書記載混用率(%)	アルパカ	65
	ナイロン	19
	羊毛	16
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2024年1月12日	
発行	2024年1月17日 報告書No. TO-2400290-①	
処理	受付	担当
	確認	
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	



試(東)様式 TO-5-4-1