

生地品質検査報告書



染色堅牢度	試験項目		試験方法	生地	1 LX38	2 LX47	3 LX2	4 LX53	5 LX8	6 LX51	7 LX10	8 LX25		
	耐光(級)		JIS L 0842	変退色	4	4	4以上	4	4	4	4	4		
	洗濯(級)	A-2号	JIS L 0844	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
				汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				液汚染	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
	汗(級)	0848	JIS L 酸 アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
				汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
	汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
	摩擦(級)	II形	JIS L 0849	乾燥	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
湿潤				5	4	4-5	4	4	3-4	4	4-5			
牢度	水(級)		JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
	ドライ クリーニング (級)	A-1法	JIS L 0860	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
				汚染	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
				液汚染	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
	色泣き		大丸法Ⅰ法	汚染										

染色堅牢度	試験項目		試験方法	生地	9 LX45	10 LX54	11 LX37	12 LX26	13 LX13	14 LX12	15 LX39	16 LX44	
	耐光(級)		JIS L 0842	変退色	4	4	4	4以上	4以上	4以上	4	4	
	洗濯(級)	A-2号	JIS L 0844	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	汗(級)	0848	JIS L 酸 アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	汚染	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
	摩擦(級)	II形	JIS L 0849	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	5	
湿潤				4-5	2-3	3	3-4	2-3	2-3	4-5	4-5		
牢度	水(級)		JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
	ドライ クリーニング (級)	A-1法	JIS L 0860	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
液汚染				4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
色泣き		大丸法Ⅰ法	汚染										

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)
	担当者	片野
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	1/32 リネンクロス32
	品番	DD0592
	色数	28点
依頼書記載混用率(%)	麻	89
	ナイロン	11
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	平成30年1月16日	
発行	平成30年3月27日	
処理	報告書No. TO-711385-①	
	受付	担当
	江口	山本
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

備考

依頼者指定項目							
1 ホワイト	2 空ベージュ	3 ベージュ	4 アップル	5 イエロー	6 オレンジ	7 キャロット	8 ベールグリーン
9 空エメラルド	10 ミドリ	11 グリーン	12 カーキ	13 ブラウン	14 ホルター	15 ナチュラル	16 空サックス

試(東)様式 TO-5-4-1

※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対する
ものであって、ロットを代表するものではありません。


生地品質検査報告書



色堅牢度	試験項目		試験方法	生地	17 LX56	18 LX28	19 LX55	20 LX17	21 LX18	22 LX35	23 LX41	24 LX4
	耐光(級)		JIS L 0842	変退色	4	4	4	4	4以上	4	4	4
色堅牢度	洗濯(級)		JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	汗(級)		JIS L 0848 酸アルカリ	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
色堅牢度	摩擦(級)		JIS L 0849 II形	液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	水(級)		JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
色堅牢度	ドライクリーニング(級)		JIS L 0860 A-1法	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	色泣き		大丸法 I 法	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
色堅牢度	耐光(級)		JIS L 0842	変退色	4	4以上	4以上	4以上				
	洗濯(級)		JIS L 0844 A-2号	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5				
色堅牢度	汗(級)		JIS L 0848 酸アルカリ	液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5				
	摩擦(級)		JIS L 0849 II形	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5				
色堅牢度	水(級)		JIS L 0846	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5				
	ドライクリーニング(級)		JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5				
色堅牢度	色泣き		大丸法 I 法	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5				

納入先	会社名	丸安毛糸 (株)		
納入先	ブランド名	片野		
納入者	会社名	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531		
納入者	所在地	1/32 リネンクロス32		
納入者	品名	品番	DD0592	
納入者	色数	28点		
依頼書記載混用率(%)	麻	89		
依頼書記載混用率(%)	ナイロン	11		
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183			
受付	平成30年1月16日			
発行	平成30年3月27日 報告書No. TO-711385-②			
処理	受付	担当	確認	
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布			

備考							
依頼者指定項目							
17	ライトブルー	18	ターコイズ	19	ピンク	20	ピーチ
21	レッド	22	シルバーグレー	23	奎グレー	24	グレー
25	チャコール	26	ブルー	27	ネイビー	28	ブラック
29		30		31		32	



試(東)様式 TO-5-4-1