




品質検査報告書

本試験結果はご提出の試料に対するものであって、荷口を代表するものではありません。

検	項目	試験方法\試料No.	1. c/#BK				
		はっ水度(級)	JIS-L-1092 スプレ法	4*/4*/4*			
査	はっ水度(級)	JIS-L-1092 スプレ法 洗濯後	3回	4*/4*/4*			
			5回	4*/4*/4*			
			10回	4*/4*/4*			
			15回	4*/4*/4*			
			20回	4*/4*/4*			
結	はっ水度(級)	JIS-L-1092 スプレ法 ドライ後	3回	1※/1※/1※			
			5回	◆			
			10回	◆			
果							

備考:
 <はっ水度>
 洗濯処理: JIS L 1092 6.2.1 c) 4) *組織の間隙から裏面への漏れ現象が認められます
 ドライクリーニング処理: 商業ドライクリーニング 石油系 タンブル ※裏面への漏れ現象が認められます
 ◆ドライ3回後1級※の為、試験中止



納入先	会社名	
	地区・店名	MD
	分類コード	
	商品コード	
納入者	納入者コード	
	会社名	丸安毛糸株式会社
	所在地	東京都墨田区両国 3-21-5 (TEL) 0336335561
品名・品番	担当者	織田
	品名	Proof PLUS α フッ素フリー (フルーフプラス アルファ フッソフリー) 14G 3Pコート ニット 色数 1
判定	添付白布	
	適用規格	_____
	製品検査	_____
	生地検査	_____
	発行担当者	香取
	発行責任者	横松
受付	2019年 2月13日	No. 30118054262-1(完)
発行	2019年 2月26日	