

# 生地品質検査報告書

染色堅牢度	試験項目		試験方法	生地	1 LSW1	2 LSW71	3 LSW34	4 LSW78	5 LSW52	6 LSW2	7 LSW59	8 LSW75
	染色堅牢度	耐光(級)		JIS L 0842	変退色	4	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上
洗濯(級)		A-2号	JIS L 0844	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
				液汚染	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
汗(級)		0848	酸 アルカリ	JIS L 0848	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
					汚染	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
					変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
摩擦(級)		II形	JIS L 0849	II形	乾燥	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
					湿潤	5	4-5	4-5	3-4	4-5	4	3
					変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
水(級)	A-1法	JIS L 0846	A-1法	汚染	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	
				変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				汚染	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
ドライクリーニング(級)	A-1法	JIS L 0860	A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				汚染	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				液汚染	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
色泣き(級)		大丸法 I 法		汚染	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	

染色堅牢度	試験項目		試験方法	生地	9 LSW93	10 LSW94	11 LSW43	12 LSW95	13 LSW96	14 LSW46	15 LSW4	16 LSW5
	染色堅牢度	耐光(級)		JIS L 0842	変退色	4以上	4	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上
洗濯(級)		A-2号	JIS L 0844	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	
				液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
汗(級)		0848	酸 アルカリ	JIS L 0848	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
					汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
					変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
摩擦(級)		II形	JIS L 0849	II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
					湿潤	3-4	3-4	4-5	4	3	2-3	3
					変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
水(級)	A-1法	JIS L 0846	A-1法	汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	
				変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
ドライクリーニング(級)	A-1法	JIS L 0860	A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
色泣き(級)		大丸法 I 法		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	


備考

( )は基準未達

依頼者指定項目

1 ホワイ	2 パール	3 ライトベージュ	4 ライトブラウン	5 イグシエル	6 ベージュ	7 ブラウン	8 ダークブラウン
9 パール	10 ナイルブルー	11 レモン	12 イエロー	13 オレンジ	14 レッド	15 コバルトインディゴ	16 インディゴブルー

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)
	担当者	大久保
	品名	2/36 LINEN SHOWER リネンシャワー 品番 GB0052 色数 36点
依頼書記載混用率(%)	麻	70
	ポリエステル	30
試験機関名	一般財団法人 <b>メンケン品質検査協会</b> 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2026年3月4日	
発行	2026年3月27日 報告書No. TO-2601632-1-1/3	
処理	受付	担当
	確認	
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	




# 生地品質検査報告書

染色堅牢度	試験項目		試験方法		生地	17 LSW7	18 LSW76	19 LSW86	20 LSW87	21 LSW79	22 LSW81	23 LSW82	24 LSW83	
	染色堅牢度	耐光(級)		JIS L 0842		変退色	4以上	4以上	4以上	4	4以上	4	4以上	4
洗濯(級)		JIS L 0844 A-2号		変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
汗(級)		JIS L 0848	酸 アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
摩擦(級)		JIS L 0849 II形		乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				湿潤	(2)	2-3	4-5	4	4	4-5	4	4-5	4	4-5
水(級)		JIS L 0846		変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	汚染			4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
	液汚染			4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法		変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
色泣き(級)	大丸法 I 法		汚染	4-5	4-5	5	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5		

備考 ( )は基準未達

		依頼者指定項目														
生地 目録	17	ダークネイビー	18	ダークグリーン	19	ライラック	20	ヒヤシンス	21	ブルー	22	ミント	23	イエローグリーン	24	シトロン
	25	パールオレンジ	26	パールオレンジ	27	ベビーピンク	28	S.グレー	29	エクリュ	30	サントベージュ	31	ダークカーキ	32	ローズグレー

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸(株)
	担当者	大久保
	品名	2/36 LINEN SHOWER リネンシャワー
色数	品番	GB0052
	色数	36点
依頼書記載混用率(%)	麻	70
	ポリエステル	30
試験機関名	一般財団法人 <b>メンケン品質検査協会</b> 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2026年3月4日	
発行	2026年3月27日	
処理	報告書No. TO-2601632-1-2/3	
	受付	担当
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	



※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

# 生地品質検査報告書

染色堅牢度	試験項目	試験方法	生地	33 LSW73	34 LSW74	35 LSW40	36 LSW3	37	38	39	40
	耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4以上	4以上	4	4以上				
洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5					
		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5					
		液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5					
汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5				
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5				
		アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5				
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5				
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5					
		湿潤	3	2-3	3	(1-2)					
水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5					
		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5					
		液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5					
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5					
		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5					
		液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5					
色泣き(級)	大丸法I法	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5					

染色堅牢度	試験項目	試験方法	生地	41	42	43	44	45	46	47	48
	耐光(級)	JIS L 0842	変退色								
洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号	変退色									
		汚染									
		液汚染									
汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色								
			汚染								
		アルカリ	変退色								
			汚染								
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥									
		湿潤									
水(級)	JIS L 0846	変退色									
		汚染									
		液汚染									
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色									
		汚染									
		液汚染									
色泣き(級)	大丸法I法	汚染									

備考 ( )は基準未達  
 依頼者指定項目

生地見本	33 ストーングレー	34 ダークチャコール	35 チャコール	36 ブラック	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	

納入先	会社名		
	ブランド名		
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)	
	担当者	大久保	
	品名	2/36 LINEN SHOWER リネンシャワー	
		品番	GB0052
	色数	36点	
依頼書記載混用率(%)	麻	70	
	ポリエステル	30	
試験機関名	一般財団法人 <b>メンケン品質検査協会</b> 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183		
受付	2026年3月4日		
発行	2026年3月27日		
処理	報告書No. TO-2601632-1-3/3		
	受付	担当	
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布		

