

生地品質検査報告書



色牢度	試験項目		試験方法		生地	1 PT52	2 PT60	3 PT38	4 PT103	5 PT39	6 PT17	7 PT2	8 PT3
	堅牢度	耐光 (級)	JIS L 0842	変退色	3	3	4	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上
洗濯 (級)		JIS L 0844 A-1号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
汗 (級)		JIS L 0848 酸 アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
摩擦 (級)		JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	(3-4)	(3-4)	(3)	4-5	(3-4)	4-5	(3-4)
			湿潤	4-5	4-5	4-5	4	4	3	4-5	4	4-5	4
水 (級)		JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	汚染		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
堅牢度	ドライクリーニング (級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
色泣き	大丸法 I 法	汚染											

色牢度	試験項目		試験方法		生地	9 PT57	10 PT6	11 PT40	12 PT29	13 PT7	14 PT101	15 PT16	16 PT59
	堅牢度	耐光 (級)	JIS L 0842	変退色	4以上	4	4	4	(3-4)	4以上	4以上	4以上	4以上
洗濯 (級)		JIS L 0844 A-1号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
汗 (級)		JIS L 0848 酸 アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
摩擦 (級)		JIS L 0849 II形	乾燥	4	4-5	4	4-5	4	4	4	4	4	4
			湿潤	4	4-5	4	4-5	4	4	4	4-5	4	4
水 (級)		JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	汚染		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
堅牢度	ドライクリーニング (級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
色泣き	大丸法 I 法	汚染											

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)
	担当者	大久保
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	PATIO パティオ 品番 YA0311 色数 32点
依頼書記載混用率 (%)	ポリエステル	70
	アルパカ	30
試験機関名	一般財団法人 日本品質検査協会 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2021年9月24日	
発行	2021年10月7日 報告書No. TO-2107866-1-1/2	
処理	受付	担当
	確認	
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

備考 ()は基準未達

依頼者指定項目

1 空グレー	2 エクリュ	3 ベージュ空	4 ワイン空	5 Dブラウン空	6 Mグレー	7 チャコール	8 ブラック
9 イロー	10 ライム	11 Dコート	12 オリーブ	13 オレンジ	14 カッパー空	15 ブラウン空	16 キャメル空

江口	山本	佐藤
----	----	----

試(東)様式 TO-5-4-1

※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

生地品質検査報告書



色牢度	試験項目		試験方法	生地	17 PT64	18 PT65	19 PT102	20 PT54	21 PTP11	22 PTP2	23 PTP4	24 PT32	
	堅牢度	耐光 (級)	JIS L 0842		変退色	4以上	4	4以上	4以上	4以上	4以上	4	4
洗濯 (級)		JIS L 0844 A-1号		変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
				液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
汗 (級)		JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
			アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4 3-4	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	
摩擦 (級)		JIS L 0849 II形		乾燥	4-5	4-5	4	(3-4)	(3-4)	4	4-5	4	
				湿潤	4-5	4-5	4	3-4	4	4	4-5	4-5	
水 (級)	JIS L 0846		変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5		
トライクリーニング (級)	JIS L 0860 A-1法		変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
色泣き	大丸法 I 法		汚染										

色牢度	試験項目		試験方法	生地	25 PT61	26 PT62	27 PT31	28 PT10	29 PT55	30 PT53	31 PT104	32 PT33
	堅牢度	耐光 (級)	JIS L 0842		変退色	4以上	4以上	4	4以上	4以上	4以上	4以上
洗濯 (級)		JIS L 0844 A-1号		変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
				液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
汗 (級)		JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4	4-5 4-5	4-5 4-5	
			アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		汚染	4-5 4-5	4-5 4	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 3	4-5 4-5	4-5 3-4		
摩擦 (級)		JIS L 0849 II形		乾燥	4	4	4	4-5	4-5	(3-4)	(3-4)	(3)
				湿潤	4	4-5	4	4-5	4	3-4	4	4
水 (級)	JIS L 0846		変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	
トライクリーニング (級)	JIS L 0860 A-1法		変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
色泣き	大丸法 I 法		汚染									

備考 ()は基準未達

依頼者指定項目							
17 ピンク	18 マゼンタ	19 パープル	20 レッド	21 ティール	22 キャメル	23 シルバー	24 ダブルブルー
25 ライトグリーン	26 グリーン	27 ダルグリーン	28 ターコイズ	29 ブルーグリーン	30 ネビー	31 Dネビー	32 ディープネビー

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)
	担当者	大久保
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	PATIO パティオ 品番 YA0311 色数 32点
依頼書記載混用率 (%)	ポリエステル	70
	アルパカ	30
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2021年9月24日	
発行	2021年10月7日 報告書No. TO-2107866-1-2/2	
処理	受付	担当
	江口	山本
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

