

生地品質検査報告書



色牢度	試験項目		試験方法	生地	1 VTR40	2 VTR91	3 VTR81	4 VTR101B	5 VTR60B	6 VTR61B	7 VTR16	8 VTR17
	耐光(級)		JIS L 0842	変退色	4	4	3-4	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上
色牢度	洗濯(級)		JIS L 0844	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	A-1号			汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
色牢度	汗(級)		JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	アルカリ			汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
色牢度	摩擦(級)		JIS L 0849	乾燥	5	4-5	4-5	4-5	4	(3-4)	4-5	4-5
	II形			湿潤	4-5	4-5	4-5	4-5	3-4	3	4-5	4
色牢度	水(級)		JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	A-1法			汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
色牢度	ドライクリーニング(級)		JIS L 0860	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	A-1法			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
色牢度	色泣き		大丸法 I 法	汚染								

納入先	会社名	丸安毛糸 (株)
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)
	担当者	大久保・汪
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	1/13 VICTORIA ヴィクトリア
	品番	YS0432(W) YS0453(B) 色数 72点
依頼書記載混用率(%)	モヘヤ	38
	ナイロン	37
	毛	25
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2022年5月6日	
発行	2022年5月27日 報告書No. TO-2203174-1-1/5	
処理	受付	担当
	江口	山本
		佐藤
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

備考

()は基準未達

生地見本	依頼者指定項目							
	1 オフショ	2 パールグレー	3 プラチナグレー	4 グレージュ	5 Mグレー	6 コーラル	7 カーキ	8 Dカーキ
	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN
	9 ラック	10 パールイエロー	11 クリーム	12 ライム	13 イエロー	14 ゴールド	15 オリーブ	16 マスタード
	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN

試(東)様式 TO-5-4-1

生地品質検査報告書

色牢度	試験項目		試験方法	生地	17 VTR52	18 VTR116B	19 VTR96	20 VTR44	21 VTR88	22 VTR97	23 VTR89	24 VTR121B
	耐光(級)		JIS L 0842	変退色	(3-4)	4	4以上	(3-4)	(3-4)	4	4以上	4以上
色牢度	洗濯(級)		JIS L 0844	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	汗(級)		A-1号	汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
色牢度	摩擦(級)		JIS L 0849	液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	水(級)		II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5
色牢度	ドライクリーニング(級)		JIS L 0860	湿潤	4-5	3-4	4-5	4-5	4	3-4	3	3-4
	色泣き		A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
色牢度	色泣き		大丸法 I 法	汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
	色泣き		大丸法 I 法	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
色牢度	耐光(級)		JIS L 0842	変退色	4	4	4以上	4	(3)	4以上	4以上	4以上
	洗濯(級)		A-1号	汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
色牢度	汗(級)		JIS L 0848	液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	摩擦(級)		II形	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
色牢度	水(級)		A-1法	汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
	色泣き		大丸法 I 法	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5

備考

()は基準未達

依頼者指定項目

17	アッシュグリーン	18	アーミーグリーン	19	ライトブルー	20	パールブルー	21	シブルー	22	ブルー	23	ロイヤルブルー	24	コバルト
25	スカイブルー	26	アイリス	27	クールネイビー	28	パールホワイト	29	アプリコット	30	オレンジ	31	シュアカ	32	レッド



納入先	会社名	丸安毛糸 (株)
納入先	ブランド名	大久保・汪
納入先	会社名	丸安毛糸 (株)
納入先	担当者	大久保・汪
納入先	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
納入先	品名	1/13 VICTORIA ヴィクトリア
納入先	品番	YS0432(W) YS0453(B)
納入先	色数	72点
依頼書記載混用率(%)	モヘヤ	38
依頼書記載混用率(%)	ナイロン	37
依頼書記載混用率(%)	毛	25
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2022年5月6日	
発行	2022年5月27日 報告書No. TO-2203174-1-2/5	
処理	受付 担当 確認 江口 山本 佐藤	
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

生地品質検査報告書

色牢度	試験項目		試験方法	生地	33 VTR82	34 VTR13	35 VTR126B	36 VTR123B	37 VTR27	38 VTR85	39 VTR90	40 VTR26
	耐光(級)		JIS L 0842	変退色	4以上	4以上	4以上	4以上	4	4以上	4	4以上
色牢度	洗濯(級)		JIS L 0844	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	A-1号			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
色牢度	汗(級)		JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	アルカリ			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
色牢度	摩擦(級)		JIS L 0849	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5
	II形			湿潤	4	3	4	3-4	4-5	3	3-4	3-4
色牢度	水(級)		JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	A-1法			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
色牢度	ドライクリーニング(級)		JIS L 0860	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	A-1法			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
色牢度	色泣き		大丸法 I 法	汚染								
色牢度	試験項目		試験方法	生地	41 VTR22	42 VTR24	43 VTR25	44 VTR113B	45 VTR31	46 VTR84	47 VTR83	48 VTR53
	耐光(級)		JIS L 0842	変退色	(3-4)	4以上	4以上	4以上	4以上	4	4	4
色牢度	洗濯(級)		JIS L 0844	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	A-1号			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
色牢度	汗(級)		JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	アルカリ			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
色牢度	摩擦(級)		JIS L 0849	乾燥	4-5	4	(3-4)	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	II形			湿潤	4-5	3	3	3-4	3-4	4-5	4	4
色牢度	水(級)		JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	A-1法			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
色牢度	ドライクリーニング(級)		JIS L 0860	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	A-1法			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
色牢度	色泣き		大丸法 I 法	汚染								

備考

()は基準未達

依頼者指定項目

生地見本	33 テラコッタ	34 パンジー	35 コッパー	36 パーンレッド	37 ライラック	38 カシ	39 マゼンタ	40 パンジー
	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN
生地見本	41 ヒヤシンス	42 パープル	43 Dパープル	44 ブルーベリー	45 ネイビー	46 ミント	47 イトグリーン	48 グリーン
	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN



納入先	会社名		丸安毛糸 (株)
	ブランド名		大久保・汪
納入者	会社名		丸安毛糸 (株)
	担当者		大久保・汪
品名	所在地		東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品番		1/13 VICTORIA ヴィクトリア
色数	品番		YS0432(W) YS0453(B)
	色数		72点
依頼書記載混用率(%)	モヘヤ		38
	ナイロン		37
試験機関名	モ		25
	試験機関名		一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183
受付	2022年5月6日		
	2022年5月27日		
発行	報告書No. TO-2203174-1-3/5		
	受付		
処理	担当		
	確認		
添付白布	江口		
	山本		
添付白布	佐藤		
	綿・ナイロン・多織交織布		

生地品質検査報告書

試験項目	試験方法	生地	49 VTR58	50 VTR54	51 VTR45	52 VTR59	53 VTR46	54 VTR112B	55 VTR18	56 VTR19
			変退色 4以上	4以上	4以上	4	4以上	4以上	4以上	4
洗濯 (級)	JIS L 0844 A-1号	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
汗 (級)	JIS L 0848	酸	変退色 4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		アルカリ	汚染 4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
摩擦 (級)	JIS L 0849 II 形	乾燥	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			湿潤 3-4	3-4	4-5	4	3-4	3-4	4-5	4-5
水 (級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚染 4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
ドライクリーニング (級)	JIS L 0860 A-1法	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			液汚染 4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
色泣き	大丸法 I 法	汚染								
試験項目	試験方法	生地	57 VTR55	58 VTR93	59 VTR86	60 VTR56	61 VTR20	62 VTR21	63 VTR122B	64 VTR2
			変退色 (3-4)	(3-4)	(3-4)	4	4以上	4以上	4以上	4以上
洗濯 (級)	JIS L 0844 A-1号	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			液汚染 4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
汗 (級)	JIS L 0848	酸	変退色 4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		アルカリ	汚染 4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
摩擦 (級)	JIS L 0849 II 形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5
			湿潤 4-5	4-5	4	3-4	4	3	3	4-5
水 (級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚染 4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
ドライクリーニング (級)	JIS L 0860 A-1法	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			液汚染 4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
色泣き	大丸法 I 法	汚染								

備考

() は基準未達

依頼者指定項目

49	トリシアン	50	Dグリーン	51	エメラルド	52	ボトルグリーン	53	ラストイブルー	54	ピーコック	55	パールピンク	56	Lピンク
57	ピンク	58	ホットピンク	59	アサレア	60	サンゴ	61	ヒュアレット	62	ガーネット	63	ディープルビー	64	ミルクティー



納入先	会社名	丸安毛糸 (株)
	ブランド名	大久保・汪
納入者	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	1/13 VICTORIA ヴィクトリア
	品番	YS0432(W) YS0453(B)
	色数	72点
依頼書記載混用率(%)	モヘヤ	38
	ナイロン	37
	毛	25
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2022年5月6日	
発行	2022年5月27日 報告書No. TO-2203174-1-4/5	
処理	受付 担当 確認	
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

生地品質検査報告書



染色堅牢度	試験項目		試験方法	生地	65 VTR92	66 VTR4	67 VTR103B	68 VTR105B	69 VTR43	70 VTR128B	71 VTR8	72 VTR111B
	耐光(級)	洗濯(級)	JIS L 0842 A-1号	変退色	4	4	4	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	汗(級)	JIS L 0848	酸 アルカリ	液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5
	摩擦(級)	JIS L 0849 II形		乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				湿潤	4-5	4-5	4-5	4-5	4	3-4	4	4
水(級)	JIS L 0846			変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	ドライ クリーニング (級)	JIS L 0860 A-1法		変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	色泣き	大丸法 I 法		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
染色堅牢度	試験項目		試験方法	生地	73	74	75	76	77	78	79	80
	耐光(級)	洗濯(級)	JIS L 0842 A-1号	変退色								
				汚染								
	汗(級)	JIS L 0848	酸 アルカリ	液汚染								
				変退色								
				汚染								
				変退色								
				汚染								
	摩擦(級)	JIS L 0849 II形		乾燥								
				湿潤								
水(級)	JIS L 0846			変退色								
				汚染								
	ドライ クリーニング (級)	JIS L 0860 A-1法		変退色								
				汚染								
	色泣き	大丸法 I 法		汚染								

備考

生地見本	65 ラテ	66 キャメル	67 タン	68 ベージュ	69 Lブラウン	70 セピア	71 Dブラウン	72 カカオ
	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN
73	74	75	76	77	78	79	80	

依頼者指定項目

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)
	担当者	大久保・汪
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	1/13 VICTORIA ヴィクトリア
依頼書記載 混用率(%)	品番	YS0432(W) YS0453(B)
	色数	72点
試験 機関名	モヘヤ	38
	ナイロン	37
受 付	毛	25
	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
発 行	2022年5月6日	
処 理	2022年5月27日	
	報告書No. TO-2203174-1-5/5	
添付白布	受 付	担 当
	江口	山本
	佐藤	
	綿・ナイロン・多織交織布	