

2020年6月22日

お取引先 各位

セーブリッチ 風合いの出し方

浴比や編地の大きさを多少の差がございますので、加工場さんにご相談しながら縮絨をお願いします。

《加工工程》

0.編立て

↓

0.前ふかし

↓

2.本洗い【浴比 30:1】

37～40℃のお湯で15分～30分程度洗う

↓

2.本洗い【浴比 30:1】

37～40℃のお湯で15分～30分程度洗う

↓

3.脱水

↓

4.低温乾燥

↓

5.仕上げアイロン

↓

6.粘着ローラー(表裏の毛羽を取り除いて下さい)

丸安毛糸株式会社

〒130-0026 東京都墨田区両国 3-21-5

TEL 03-3633-5561