

※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

# 生地品質検査報告書



色堅牢度	試験項目		試験方法		生地	1 R91	2 R90	3 R49	4 R47	5 R4	6 R106	7 R105	8 R17	
	染色堅牢度	耐光(級)	JIS L 0842	変退色			3-4	3	3-4	(3-4)	(3-4)	(3-4)	3-4	4
洗濯(級)		JIS L 0844 A-1号	変退色			4	4	4	4	4	4	4	4-5	4-5
			汚染			4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			液汚染			4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
汗(級)		JIS L 0848	酸	変退色			4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染			4-5	4-5	4-5	4	4	4	4-5	4-5
			アルカリ	変退色			4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥			4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4
			湿潤			4-5	4-5	4-5	4	3-4	3	4-5	3	
			変退色			4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
水(級)	JIS L 0846	汚染			4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5	
		変退色			4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		液汚染			4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色			4	4	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		汚染			4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4		
		液汚染			4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
色泣き	大丸法 I 法	汚染												

備考 ( )は基準未達  
依頼者指定項目

1 パーチ	2 Lオートミール	3 Lページュ	4 リネン	5 ナチュラル	6 シーフォグ	7 フォグ	8 Mグレー
9 フット	10 ナチュラル	11 フラック	12 フルメン	13 ミント	14 エマルト	15 ソリオン	16 アシア

見本 MENKEN MENKEN MENKEN MENKEN MENKEN MENKEN MENKEN MENKEN

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)
	担当者	加納
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	2/16 RACRICH ラクリッチ 品番 色数 33点
依頼書記載混用率(%)	毛(ヌキ)	50
	羊毛	30
	ナイロン	20
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2023年7月19日	
発行	2023年8月9日 報告書No. TO-2306074-1-1/3	
処理	受付	担当
	確認	
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

試(東)様式 TO-5-4-1

※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

# 生地品質検査報告書



色堅牢度	試験項目		試験方法		生地 17 R50		18 R5		19 R3		20 R23		21 R11		22 R42		23 R111		24 R103				
	染色堅牢度	耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4	4	4	3-4	(3-4)	4	4	4	3-4	(3-4)	4	3	(3-4)	4	(3-4)	4	(3-4)		
洗濯(級)		JIS L 0844 A-1号	変退色	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	(3-4)	4-5	4-5	4-5	4-5	4		
			汚染	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			液汚染	3-4	(2-3)	3-4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	3-4	3-4	4-5	4-5	4-5	4-5	
汗(級)		JIS L 0848	酸 アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				汚染	4-5	3-4	4-5	3-4	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥	4	(3-4)	(3)	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			湿潤	(2-3)	(2-3)	(2-3)	4	3	(2-3)	4-5	4-5	4	3	(2-3)	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
水(級)		JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
	汚染		4-5	4	4-5	3-4	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
	液汚染		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
色泣き	大丸法 I 法	汚染																					

備考 ( )は基準未達  
依頼者指定項目

17 ヤマブキ	18 ブラウン	19 レンガ	20 ヲット	21 ピンク	22 ロゼ	23 ラベンダー	24 オーキッド
17 ヤマブキ	18 ブラウン	19 レンガ	20 ヲット	21 ピンク	22 ロゼ	23 ラベンダー	24 オーキッド
25 ハリー	26 オレゴン	27 ワイン	28 ディナー	29 ターコイズ	30 フルー	31 ブルー	32 ビンディ
25 ハリー	26 オレゴン	27 ワイン	28 ディナー	29 ターコイズ	30 フルー	31 ブルー	32 ビンディ

納入先	会社名			
	ブランド名			
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)		
	担当者	加納		
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531		
	品名	2/16 RACRICH ラクリッチ		
色数	品番			
	色数	33点		
依頼書記載混用率(%)	毛(タキ)	50		
	羊毛	30		
	ナイロン	20		
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183			
受付	2023年7月19日			
発行	2023年8月9日 報告書No. TO-2306074-1-2/3			
処理	受付	担当	確認	
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布			

※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

# 生地品質検査報告書



染色堅牢度	試験項目	試験方法	生地	33	R40	34	35	36	37	38	39	40
	耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4								
4-5												
洗濯(級)	JIS L 0844 A-1号	変退色	4-5									
		汚染	4-5	4-5								
		液汚染	(2-3)									
汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色	4-5								
			汚染	4	(2-3)							
		アルカリ	変退色	4-5								
			汚染	(2-3)	(2-3)							
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥	(3-4)									
		湿潤	(2)									
水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5									
		汚染	4	(2-3)								
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5									
		汚染	4-5									
		液汚染	4-5									
色泣き	大丸法 I 法	汚染										

染色堅牢度	試験項目	試験方法	生地	41	42	43	44	45	46	47	48
	耐光(級)	JIS L 0842	変退色								
洗濯(級)	JIS L 0844 A-1号	変退色									
		汚染									
		液汚染									
汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色								
			汚染								
		アルカリ	変退色								
			汚染								
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥									
		湿潤									
水(級)	JIS L 0846	変退色									
		汚染									
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色									
		汚染									
		液汚染									
色泣き	大丸法 I 法	汚染									

備考 ( )は基準未達  
依頼者指定項目


33	Dネ化	34	35	36	37	38	39	40
41		42	43	44	45	46	47	48

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸(株)
	担当者	加納
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	品番 2/16 RACRICH ラクリッチ 色数 33点

依頼書記載混用率(%)	毛(ヌキ)	50
	羊毛	30
	ナイロン	20

試験機関名  
一般財団法人  
メンケン品質検査協会  
東京試験センター  
〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5  
TEL 03-3943-3174  
FAX 03-3943-3183

受付	2023年7月19日		
発行	2023年8月9日 報告書No. TO-2306074-1-3/3		
処理	受付	担当	確認
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布		



試(東)様式 TO-5-4-1