

生地品質検査報告書




染色堅牢度	試験項目		試験方法		生地	1 MSL000	2 MSL110	3 MSL550	4 MSL19	5 MSL5	6 MSL37	7 MSL42	8 MSL770	
	染色堅牢度	耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上
洗濯(級)		JIS L 0844 A-2号	変退色	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			液汚染	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
汗(級)		JIS L 0848	酸	変退色	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			アルカリ	変退色	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			湿潤	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			変退色	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
水(級)	JIS L 0846	汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		変退色	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		汚染	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		液汚染	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
色泣き	大丸法I法	汚染												

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸(株)
	担当者	李
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	1/26 MATT SOIL マットソイル 品番 色数 36点
依頼書記載混用率(%)	アセテート 90 ナイロン 10	
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2023年4月12日	
発行	2023年4月26日 報告書No. TO-2302831-1-1/3	
処理	受付	担当
	確認	
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

備考

依頼者指定項目							
1 ホワイト	2 オフホワイト	3 ページュ	4 サンドページュ	5 Lグレー	6 Mグレー	7 Dグレー	8 チャコール
9 ブラック	10 クリームイエロー	11 レモン	12 ライム	13 オレンジ	14 パンプキン	15 ライラック	16 アサレア



※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

生地品質検査報告書



染色堅牢度	試験項目		試験方法	生地	17 MSL13	18 MSL33	19 MSL28	20 MSL10	21 MSL11	22 MSL12	23 MSL34	24 MSL35	
	色堅牢度	耐光(級)		JIS L 0842	変退色	4	4	4	4以上	4以上	4	4	4以上
洗濯(級)		JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
汗(級)		JIS L 0848 アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			湿潤	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
水(級)		JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
ドライクリーニング(級)		JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
色泣き		大丸法 I 法	汚染										

備考

生地見本	依頼者指定項目							
	17 パープル	18 グレープ	19 ミント	20 ティール	21 ビリジアン	22 Dグリーン	23 ベビーブルー	24 Fブルー

納入先	会社名		
	ブランド名		
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)	
	担当者	李	
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531	
	品名	1/26 MATT SOIL マットソイル 品番 色数 36点	
依頼書記載混用率(%)	アセテート	90	
	ナイロン	10	
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183		
受付	2023年4月12日		
発行	2023年4月26日 報告書No. TO-2302831-1-2/3		
処理	受付	担当	確認
添付白布			
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布		

生地品質検査報告書



染色堅牢度	試験項目		試験方法		生地	33 MSL39	34 MSL8	35 MSL16	36 MSL22	37	38	39	40	
	染色堅牢度	耐光(級)	JIS L 0842	変退色			4以上	4以上	4以上	4以上				
洗濯(級)		JIS L 0844 A-2号	変退色			4-5	4-5	4-5	4-5					
			汚染			4-5	4-5	4-5	4-5					
			液汚染			4-5	4-5	4-5	4-5					
汗(級)		JIS L 0848	酸	変退色			4-5	4-5	4-5	4-5				
				汚染			4-5	4-5	4-5	4-5				
			アルカリ	変退色			4-5	4-5	4-5	4-5				
				汚染			4-5	4-5	4-5	4-5				
摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥			4-5	4-5	4-5	4-5					
			湿潤			4-5	4-5	4-5	4-5					
水(級)	JIS L 0846	変退色			4-5	4-5	4-5	4-5						
		汚染			4-5	4-5	4-5	4-5						
		液汚染			4-5	4-5	4-5	4-5						
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色			4-5	4-5	4-5	4-5						
		汚染			4-5	4-5	4-5	4-5						
		液汚染			4-5	4-5	4-5	4-5						
色泣き	大丸法 I 法	汚染												

染色堅牢度	試験項目		試験方法		生地	41	42	43	44	45	46	47	48
	染色堅牢度	耐光(級)	JIS L 0842	変退色									
洗濯(級)		JIS L 0844 A-2号	変退色										
			汚染										
			液汚染										
汗(級)		JIS L 0848	酸	変退色									
				汚染									
			アルカリ	変退色									
				汚染									
摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥										
			湿潤										
水(級)	JIS L 0846	変退色											
		汚染											
		液汚染											
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色											
		汚染											
		液汚染											
色泣き	大丸法 I 法	汚染											

生地見本	依頼者指定項目							
		33 ライトキャメル	34 キャメル	35 レンガ	36 ホルトー	37	38	39
	41	42	43	44	45	46	47	48

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸(株)
	担当者	李
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	1/26 MATT SOIL マットソイル 品番 色数 36点
依頼書記載混用率(%)	アセテート	90
	ナイロン	10
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2023年4月12日	
発行	2023年4月26日 報告書No. TO-2302831-1-3/3	
処理	受付	担当
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

