

※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

生地品質検査報告書


色度	試験項目		試験方法	生地	1 ZB01	2 ZB423	3 ZB424	4 ZB425	5 ZB426	6 ZB17	7 ZB03	8 ZB431	
	堅牢度	耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上
汚染				4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
洗濯(級)		JIS L 0844 A-1号	変退色	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			液汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
汗(級)		JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4	4-5
		アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4	4-5	4-5
摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥	5	5	4-5	4-5	3-4	(3)	(2-3)	4-5	4-5	4-5
	湿潤		5	5	3-4	3	3	2	2	4-5	4	4	
水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5	
		液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5	
		液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
色泣き	大丸法 I 法	汚染											

色度	試験項目		試験方法	生地	9 ZB32	10 ZB52	11 ZB86	12 ZB87	13 ZB79	14 ZB81	15 ZB02	16 ZB51	
	堅牢度	耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4	4以上	4	4以上
汚染				4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
洗濯(級)		JIS L 0844 A-1号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚染	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			液汚染	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
汗(級)		JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚染	4-5	4	4	3-4	4	3-4	4-5	3-4	4-5	4
摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	3-4	3-4	(3)	4-5	4	4-5	4-5	4-5
	湿潤		4-5	4-5	3-4	3	3	4-5	3-4	4	3-4	3-4	
水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		汚染	4-5	4-5	4-5	3-4	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	
		液汚染	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		液汚染	4-5	4-5	4	4-5	4	4-5	4	4-5	4-5	4	
色泣き	大丸法 I 法	汚染											

備考 ()は基準未達 起毛加工素材の為湿潤摩擦は判定除外 依頼者指定項目



納入先	会社名	丸安毛糸(株)
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸(株)
	担当者	大久保
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
品名	品番	MaliaBoucle YS0371
	色数	48点
依頼書記載混用率(%)	アルパカ	65
	ナイロン	19
試験機関名	一般財団法人	メンケン品質検査協会
	東京試験センター	〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183
受付	2020年6月16日	
発行	2020年7月7日	
	報告書No. TO-2004499-①	
処理	受付	担当
	確認	
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	



生地品質検査報告書



染色堅牢度	試験項目		試験方法	生地	17 ZB65	18 ZB62	19 ZB78	20 ZB84	21 ZB04	22 ZB24	23 ZB10	24 ZB55		
	色堅牢度	耐光(級)		JIS L 0842	変退色	4以上	4以上	4	4以上	4	4	4以上	4	
洗濯(級)		JIS L 0844 A-1号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			液汚染	4	4-5	4-5	4-5	4-5	3-4	(3)	4			
汗(級)		JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
				汚染	4	4	4-5	4	4-5	4-5	4	4-5	4	
			アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				汚染	4	3-4	4-5	3	4-5	4-5	4	3-4	4	3
摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥	3-4	4	4-5	4	4	(3)	(3)	(3)			
水(級)		JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			汚染	4-5	4	4-5	4	4-5	4	4-5	3-4	4-5	4-5	
ドライクリーニング(級)		JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	(3-4)	4	4-5			
			液汚染	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4			
色泣き		大丸法I法	汚染											

染色堅牢度	試験項目		試験方法	生地	25 ZB74	26 ZB75	27 ZB53	28 ZB63	29 ZB60	30 ZB77	31 ZB82	32 ZB16				
	色堅牢度	耐光(級)		JIS L 0842	変退色	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	3-4	4			
洗濯(級)		JIS L 0844 A-1号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5				
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5				
			液汚染	4-5	(3)	4-5	4-5	(3)	4-5	4-5	4-5					
汗(級)		JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5				
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5				
			アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
				汚染	4-5	4-5	(2-3)	4	4-5	4	4-5	4	3	4	3	4-5
摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	3-4	4-5	4	4	(3)	4-5	4-5					
水(級)		JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5				
			汚染	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5	3-4	4-5	4	4-5	4-5	
ドライクリーニング(級)		JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5				
			汚染	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5				
			液汚染	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4	4-5	4-5			
色泣き		大丸法I法	汚染													

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸(株)
	担当者	大久保
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	MaliaBoucle 品番 YS0371 色数 48点
依頼書記載混用率(%)	アルパカ	65
	ナイロン	19
	毛	16
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2020年6月16日	
発行	2020年7月7日	
	報告書No. TO-2004499-②	
処理	受付	担当
	確認	
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

備考 ()は基準未達
起毛加工素材の為湿潤摩擦は判定除外
依頼者指定項目

17 カーキ	18 ディープグリーン	19 スキン	20 ライトオレンジ	21 オレンジ	22 トマト	23 レッド	24 ヴィンテージワイン
25 キミドリ	26 マラカイト	27 シトロングリーン	28 クリーン	29 Dグリーン	30 ヒリヤード	31 ミント	32 エメラルド

江口	栗	森
試(東)様式 TO-5-4-1		

生地品質検査報告書



色牢度	試験項目		試験方法	生地	33 ZB40	34 ZB57	35 ZB42	36 ZB85	37 ZB08	38 ZB26	39 ZB06	40 ZB07	
	染色	耐光(級)		JIS L 0842	変退色	4	4以上	4以上	4以上	3-4	3-4	3-4	3-4
洗濯(級)		JIS L 0844 A-1号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5		
			液汚染	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
汗(級)		JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4	4-5 4	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	
				アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
汚染		4-5 4-5	4-5 4		4-5 3	4 3	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4		
摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4	3-4	(3)	4-5	4-5	4-5	3-4		
水(級)		JIS L 0846	湿潤	4-5	3-4	2-3	3	4-5	4-5	4-5	3-4		
			変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
ドライクリーニング(級)		JIS L 0860 A-1法	汚染	4-5 4-5	4-5 4	4-5 4	4-5 3-4	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5		
			液汚染	4-5	4	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5		
			色泣き	大丸法I法	汚染								

色牢度	試験項目		試験方法	生地	41 ZB11	42 ZB56	43 ZB71	44 ZB72	45 ZB83	46 ZB41	47 ZB59	48 ZB12	
	染色	耐光(級)		JIS L 0842	変退色	4以上	4以上	3-4	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上
洗濯(級)		JIS L 0844 A-1号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5		
			液汚染	3-4	3-4	3-4	4	4-5	4-5	4	3-4		
汗(級)		JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				汚染	4-5 4	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4	4-5 4	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4	
				アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
汚染		4 3	4-5 4		4 4-5	4-5 3-4	4 3-4	4-5 4-5	4-5 3	4-5 (2-3)			
摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥	(3)	3-4	4-5	3-4	4-5	4-5	(2-3)	(2-3)		
水(級)		JIS L 0846	湿潤	3	4	3-4	3-4	4	4-5	2-3	2-3		
			変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
ドライクリーニング(級)		JIS L 0860 A-1法	汚染	4-5 3-4	4-5 4	4-5 4-5	4-5 3-4	4-5 4	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 3-4		
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			色泣き	大丸法I法	汚染								

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸(株)
	担当者	大久保
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	MaliaBoucle 品番 YS0371 色数 48点
依頼書記載混用率(%)	アルパカ	65
	ナイロン	19
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
	受付	2020年6月16日
発行	発行	2020年7月7日
	報告書No.	TO-2004499-③
処理	受付	担当
	確認	
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

備考

()は基準未達
起毛加工素材の為湿潤摩擦は判定除外
依頼者指定項目

33	タークシアン	34	Dターコイズ	35	ピュアブルー	36	Dパープル	37	シェルピンク	38	ローズ	39	ビビットピンク	40	ルビー
41	マゼンタ	42	ビビットパープル	43	ターコイズ	44	シーブルー	45	スカイブルー	46	ブルー	47	シャドーブルー	48	ネイビー