


本試験結果はご提出の試料に対するものであって、  
荷口を代表するものではありません。

# 品質検査報告書



検査項目	試験方法\試料No.	1. c/#BK	
		回数	結果
はっ水度(級)	JIS-L-1092 スプレ法		3*/3*/3*
		3回	4*/4*/4*
はっ水度(級)	JIS-L-1092 スプレ法 洗濯後	5回	4*/4*/4*
		10回	4*/4*/4*
		15回	4*/4*/4*
		20回	4*/4*/4*
		3回	1※/1※/1※
はっ水度(級)	JIS-L-1092 スプレ法 ドライ後	5回	◆
		10回	◆

備考:  
 <はっ水度>  
 洗濯処理: JIS L 1092 6.2.1 c) 4) \*組織の間隙から裏面への漏れ現象が認められます  
 ドライクリーニング処理: 商業ドライクリーニング 石油系 タンブル ※裏面への漏れ現象が認められます  
 ◆ドライ3回後1級※の為、試験中止



納入先	会社名	
	地区・MD	
	分類コード	
	商品コード	
納入者	納入者コード	
	会社名	丸安毛糸株式会社
	所在地	東京都墨田区両国 3-21-5 (TEL) 0336335561
品名・品番	担当者	織田
	Proof PLUS Stretch フッ素フリー (プルーフプラスストレッチ フッ素フリー) 14G2P天竺 色数 1	
判定	添付白布	
	適用 規格	_____
	製品 検査	_____
	生地 検査	_____
	はっ水度(洗濯後、ドライ後)は、 ボークン東京No. 30118054265 (2019. 2. 26) から転記	
一般財団法人 <b>ボークン品質評価機構</b> 東京事業所		発行者 宮田  発行者 横松
受付	2019年 3月 5日	No. 30118057165-1(完)
発行	2019年 3月 7日	