

# 生地品質検査報告書

| 試験項目  |              | 試験方法               |           | 生地  | 1 BNS000 | 2 BNS200 | 3 BNS130 | 4 BNS100 | 5 BNS570 | 6 BNS550 | 7 BNS580 | 8 BNS140 |     |     |     |     |     |  |
|-------|--------------|--------------------|-----------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 染色堅牢度 | 耐光(級)        | JIS L 0842         |           | 変退色 | 4以上      |          | 4以上      |          | 4以上      |          | 4        |          |     |     |     |     |     |  |
|       | 洗濯(級)        | JIS L 0844<br>A-2号 |           | 変退色 | 4-5      |          | 4-5      |          | 4-5      |          | 4-5      |          |     |     |     |     |     |  |
|       |              |                    |           | 汚染  | 5        | 5        | 4-5      | 4-5      | 4-5      | 4-5      | 5        | 5        | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |     |  |
|       |              |                    |           | 液汚染 | 5        |          | 4-5      |          | 4-5      |          | 5        |          | 4-5 |     | 4-5 |     | 4-5 |  |
|       | 汗(級)         | JIS L 0848         | 酸<br>アルカリ | 変退色 | 4-5      |          | 4-5      |          | 4-5      |          | 4-5      |          | 4-5 |     | 4-5 |     |     |  |
|       |              |                    |           | 汚染  | 5        | 5        | 4-5      | 4-5      | 4-5      | 4-5      | 5        | 5        | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |     |  |
|       |              |                    |           | 液汚染 | 5        |          | 4-5      |          | 4-5      |          | 5        |          | 4-5 |     | 4-5 |     | 4-5 |  |
|       | 摩擦(級)        | JIS L 0849<br>Ⅱ形   | 乾燥        | 5   |          | 4-5      |          | 4-5      |          | 5        |          | 4-5      |     | 4-5 |     | 4-5 |     |  |
|       |              |                    | 湿潤        | 5   |          | 4-5      |          | 4-5      |          | 5        |          | 4-5      |     | 4-5 |     | 4-5 |     |  |
|       | 水(級)         | JIS L 0846         |           | 変退色 | 4-5      |          | 4-5      |          | 4-5      |          | 4-5      |          | 4-5 |     | 4-5 |     | 4-5 |  |
|       |              |                    | 汚染        | 5   | 5        | 4-5      | 4-5      | 4-5      | 4-5      | 5        | 5        | 4-5      | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |  |
|       | ドライクリーニング(級) | JIS L 0860<br>A-1法 |           | 変退色 | 4-5      |          | 4-5      |          | 4-5      |          | 4-5      |          | 4-5 |     | 4-5 |     | 4-5 |  |
|       | 色泣き          | 大丸法Ⅰ法              |           | 汚染  | 5        |          | 4-5      |          | 4-5      |          | 4-5      |          | 4-5 |     | 4-5 |     | 4-5 |  |
|       |              |                    |           |     |          |          |          |          |          |          |          |          |     |     |     |     |     |  |

| 試験項目  |              | 試験方法               |           | 生地  | 9 BNS150 | 10 BNS220 | 11 BNS730 | 12 BNS720 | 13 BNS700 | 14 BNS999 | 15 BNS310 | 16 BNS410 |     |     |     |  |
|-------|--------------|--------------------|-----------|-----|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|-----|-----|--|
| 染色堅牢度 | 耐光(級)        | JIS L 0842         |           | 変退色 | 4以上      |           | 4以上       |           | 4以上       |           | 4以上       |           |     |     |     |  |
|       | 洗濯(級)        | JIS L 0844<br>A-2号 |           | 変退色 | 4-5      |           | 4-5       |           | 4-5       |           | 4-5       |           |     |     |     |  |
|       |              |                    |           | 汚染  | 4-5      | 4-5       | 4-5       | 4-5       | 4-5       | 4-5       | 4-5       | 4-5       | 4-5 |     |     |  |
|       |              |                    |           | 液汚染 | 4-5      |           | 4-5       |           | 4-5       |           | 4-5       |           | 4-5 |     | 4-5 |  |
|       | 汗(級)         | JIS L 0848         | 酸<br>アルカリ | 変退色 | 4-5      |           | 4-5       |           | 4-5       |           | 4-5       |           | 4-5 |     |     |  |
|       |              |                    |           | 汚染  | 4-5      | 4-5       | 4-5       | 4-5       | 4-5       | 4-5       | 4-5       | 4-5       | 4-5 |     |     |  |
|       |              |                    |           | 液汚染 | 4-5      |           | 4-5       |           | 4-5       |           | 4-5       |           | 4-5 |     | 4-5 |  |
|       | 摩擦(級)        | JIS L 0849<br>Ⅱ形   | 乾燥        | 4-5 |          | 4-5       |           | 4-5       |           | 4-5       |           | 4-5       |     |     |     |  |
|       |              |                    | 湿潤        | 4   |          | 3         |           | 4-5       |           | 4         |           | (2)       |     | 4-5 |     |  |
|       | 水(級)         | JIS L 0846         |           | 変退色 | 4-5      |           | 4-5       |           | 4-5       |           | 4-5       |           | 4-5 |     |     |  |
|       |              |                    | 汚染        | 4-5 | 4-5      | 4-5       | 4-5       | 4-5       | 4-5       | 4-5       | 4         | 4-5       | 4-5 | 4-5 | 4-5 |  |
|       | ドライクリーニング(級) | JIS L 0860<br>A-1法 |           | 変退色 | 4-5      |           | 4-5       |           | 4-5       |           | 4-5       |           |     |     |     |  |
|       | 色泣き          | 大丸法Ⅰ法              |           | 汚染  | 4-5      |           | 4-5       |           | 4-5       |           | 4-5       |           | 4-5 |     | 4-5 |  |
|       |              |                    |           |     |          |           |           |           |           |           |           |           |     |     |     |  |

備考

( )は基準未達

依頼者指定項目

| 1 ホワイト | 2 Lグレー   | 3 エクリュ  | 4 オフホワイト   | 5 アイボリー  | 6 ベージュ  | 7 サントベージュ | 8 エッグシェル |
|--------|----------|---------|------------|----------|---------|-----------|----------|
| MENKEN | MENKEN   | MENKEN  | MENKEN     | MENKEN   | MENKEN  | MENKEN    | MENKEN   |
| 9 オーク  | 10 Dグリーン | 11 スチール | 12 スレートグレー | 13 チャコール | 14 ブラック | 15 ピンク    | 16 レッド   |
| MENKEN | MENKEN   | MENKEN  | MENKEN     | MENKEN   | MENKEN  | MENKEN    | MENKEN   |

|             |                                                                                                      |                      |  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|
| 納入先         | 会社名                                                                                                  |                      |  |
|             | ブランド名                                                                                                |                      |  |
| 納入者         | 会社名                                                                                                  | 丸安毛糸(株)              |  |
|             | 担当者                                                                                                  | 大久保                  |  |
|             | 品名                                                                                                   | 1/72 BENSULO ベンソロ    |  |
|             |                                                                                                      | 品番                   |  |
|             |                                                                                                      | 色数 21点               |  |
| 依頼書記載混用率(%) |                                                                                                      | キュプラ 60<br>ポリエステル 40 |  |
| 試験機関名       | 一般財団法人<br>メンケン品質検査協会<br>東京試験センター<br>〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5<br>TEL 03-3943-3174<br>FAX 03-3943-3183 |                      |  |
| 受付          | 2026年7月2日                                                                                            |                      |  |
| 発行          | 2026年7月23日<br>報告書No. TO-2605498-1-1/2                                                                |                      |  |
| 処理          | 受付                                                                                                   | 担当                   |  |
|             | 岩崎                                                                                                   | 山本                   |  |
| 添付白布        | 綿・ナイロン・多織交織布                                                                                         |                      |  |
|             |                                                                                                      | 確認                   |  |
|             |                                                                                                      | 森                    |  |

# 生地品質検査報告書

| 試験項目  |                    | 試験方法               | 生地        | 17 BNS600 | 18 BNS500 | 19 BNS660 | 20 BNS670 | 21 BNS680 | 22  | 23  | 24 |  |  |
|-------|--------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|-----|----|--|--|
| 染色堅牢度 | 耐光(級)              | JIS L 0842         | 変退色       | 4以上       | 4以上       | 4以上       | 4以上       | 4以上       |     |     |    |  |  |
|       | 洗濯(級)              | JIS L 0844<br>A-2号 | 変退色       | 4-5       | 4-5       | 4-5       | 4-5       | 4-5       |     |     |    |  |  |
|       |                    |                    | 汚染        | 4-5       | 4-5       | 4-5       | 4-5       | 4-5       | 4-5 |     |    |  |  |
|       |                    |                    | 液汚染       | 4-5       | 4-5       | 4-5       | 4-5       | 4-5       |     |     |    |  |  |
|       | 汗(級)               | JIS L 0848         | 酸<br>アルカリ | 変退色       | 4-5       | 4-5       | 4-5       | 4-5       | 4-5 |     |    |  |  |
|       |                    |                    |           | 汚染        | 4-5       | 4-5       | 4-5       | 4-5       | 4-5 | 4-5 |    |  |  |
|       |                    |                    |           | 汚染        | 4-5       | 4-5       | 4-5       | 4-5       | 4-5 | 4-5 |    |  |  |
|       | 摩擦(級)              | JIS L 0849<br>Ⅱ形   | 乾燥        | 4-5       | 4-5       | 4-5       | 4-5       | 4-5       |     |     |    |  |  |
|       |                    |                    | 湿潤        | 4-5       | 2-3       | 3         | 3         | 4         |     |     |    |  |  |
|       | 水(級)               | JIS L 0846         | 変退色       | 4-5       | 4-5       | 4-5       | 4-5       | 4-5       |     |     |    |  |  |
| 汚染    |                    |                    | 4-5       | 4-5       | 4-5       | 4-5       | 4-5       | 4-5       |     |     |    |  |  |
| 色泣き   | JIS L 0860<br>A-1号 | 変退色                | 4-5       | 4-5       | 4-5       | 4-5       | 4-5       |           |     |     |    |  |  |
|       |                    | 汚染                 | 4-5       | 4-5       | 4-5       | 4-5       | 4-5       |           |     |     |    |  |  |
|       |                    | 液汚染                | 4-5       | 4-5       | 4-5       | 4-5       | 4-5       |           |     |     |    |  |  |
|       |                    | 色泣き                | 大丸法Ⅰ法     | 汚染        | 4-5       | (2-3)     | 4-5       | 4-5       |     |     |    |  |  |
|       |                    |                    |           |           |           |           |           |           |     |     |    |  |  |

| 試験項目  |                    | 試験方法               | 生地        | 25  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |  |
|-------|--------------------|--------------------|-----------|-----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| 染色堅牢度 | 耐光(級)              | JIS L 0842         | 変退色       |     |    |    |    |    |    |    |    |  |
|       | 洗濯(級)              | JIS L 0844<br>A-2号 | 変退色       |     |    |    |    |    |    |    |    |  |
|       |                    |                    | 汚染        |     |    |    |    |    |    |    |    |  |
|       |                    |                    | 液汚染       |     |    |    |    |    |    |    |    |  |
|       | 汗(級)               | JIS L 0848         | 酸<br>アルカリ | 変退色 |    |    |    |    |    |    |    |  |
|       |                    |                    |           | 汚染  |    |    |    |    |    |    |    |  |
|       |                    |                    |           | 汚染  |    |    |    |    |    |    |    |  |
|       | 摩擦(級)              | JIS L 0849<br>Ⅱ形   | 乾燥        |     |    |    |    |    |    |    |    |  |
|       |                    |                    | 湿潤        |     |    |    |    |    |    |    |    |  |
|       | 水(級)               | JIS L 0846         | 変退色       |     |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 汚染    |                    |                    |           |     |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 色泣き   | JIS L 0860<br>A-1号 | 変退色                |           |     |    |    |    |    |    |    |    |  |
|       |                    | 汚染                 |           |     |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 色泣き   | 大丸法Ⅰ法              | 汚染                 |           |     |    |    |    |    |    |    |    |  |
|       |                    |                    |           |     |    |    |    |    |    |    |    |  |