

生地品質検査報告書



試験項目		試験方法		生地	1 EGS23	2 EGS14	3 EG1	4 EG3	5 EG4	6 EG8	7 EG6	8 EG7	
染色堅牢度	耐光(級)	JIS L 0842		変退色	4	4	4以上	4以上	4以上	4以上	4	4以上	
	洗濯(級)	JIS L 0844 A-1号		変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				液汚染	5	4-5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			アルカリ	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	摩擦(級)	JIS L 0849 Ⅱ形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	3-4	4-5	2-3		
			湿潤	4-5	4-5	4-5	4	4-5	2-3	4	2-3		
	牢度	水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
汚染				4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
ドライ クリーニング (級)		JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			液汚染	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
色泣き	大丸法Ⅰ法		汚染										

試験項目		試験方法		生地	9 EG5	10 EGS15	11 EGS16	12 EGS17	13 EGS10B	14 EGS18	15 EGS26	16 EGS19	
染色堅牢度	耐光(級)	JIS L 0842		変退色	4以上	4以上	3-4	4	4以上	4以上	4以上	4	
	洗濯(級)	JIS L 0844 A-1号		変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			アルカリ	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4	3	4-5
	摩擦(級)	JIS L 0849 Ⅱ形	乾燥	2-3	3	4-5	4-5	4	4	4	4	3-4	
			湿潤	2-3	2	4-5	4	3	3	2-3	2		
	水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
汚染			4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4
牢度	ドライ クリーニング (級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
色泣き	大丸法Ⅰ法		汚染										

備考

依頼者指定項目							
1 ホワイト	2 キナリ	3 ナチュラル斑(TOP)	4 ベージュ(TOP)	5 ブラウン(TOP)	6 ダークブラウン(TOP)	7 ライトグレー(TOP)	8 チャコール(TOP)
9 ブラック(TOP)	10 ベタクロ	11 ペールブルー	12 ミスト	13 ネイビー	14 インディゴ	15 Dネイビー	16 マリン

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)
	担当者	片野
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品 名	1/1.2 Eagle 品 番 EK0048 色数 34点
依頼書記載混用率(%)	毛 100	
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受 付	平成30年1月30日	
発 行	平成30年2月9日 報告書No. TO-711919-①	
処 理	受 付	担 当
	兵頭	山本
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

生地品質検査報告書



試験項目		試験方法		生地	17 EGS4	18 EGS4B	19 EGS9	20 EGS27	21 EGS24	22 EGS11	23 EGS3	24 EGS2B			
染色堅牢度	耐光(級)	JIS L 0842		変退色	4以上		4以上		4以上		4以上				
	洗濯(級)	JIS L 0844 A-1号		変退色	4-5		4-5		4-5		4-5				
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5				
				液汚染	4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		
	汗(級)	JIS L 0848	酸 アルカリ	変退色	4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4	4	4		
				乾 燥	4		4		4		4-5		4-5		4
	摩擦(級)	JIS L 0849 Ⅱ形		湿 潤	2-3		2-3		3-4		3-4		3-4		
				変退色	4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5
	水(級)	JIS L 0846		汚 染	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5	
変退色				4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5	
汚 染				4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5		
ドライ クリーニング (級)	JIS L 0860 A-1法		変退色	4-5		4-5		4-5		4-5		4-5			
			汚 染	4-5		4-5		4-5		4-5		4-5			
			液汚染	4-5		4-5		4-5		4-5		4-5			
色泣き	大丸法Ⅰ法		汚 染												

試験項目		試験方法		生地	25 EGS25	26 EGS1	27 EGS13	28 EGS20	29 EGS21	30 EGS6	31 EGS7	32 EGS8			
染色堅牢度	耐光(級)	JIS L 0842		変退色	3-4		4		4以上		4以上				
	洗濯(級)	JIS L 0844 A-1号		変退色	4-5		4-5		4-5		4-5				
				汚 染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5				
				液汚染	4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		
	汗(級)	JIS L 0848	酸 アルカリ	変退色	4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		
				汚 染	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4	4	4			
				乾 燥	4-5		4		3-4		4		4-5		4
	摩擦(級)	JIS L 0849 Ⅱ形		湿 潤	3-4		3-4		2-3		3		3		
				変退色	4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5
	水(級)	JIS L 0846		汚 染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5		
変退色				4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5	
汚 染				4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4	4-5	4-5	
ドライ クリーニング (級)	JIS L 0860 A-1法		変退色	4-5		4-5		4-5		4-5		4-5			
			汚 染	4-5		4-5		4-5		4-5		4-5			
			液汚染	4-5		4-5		4-5		4-5		4-5			
色泣き	大丸法Ⅰ法		汚 染												

備考

依頼者指定項目

17	ターコイズ	18	Dターコイズ	19	カーキ	20	Dカーキ	21	イエロー	22	ワサビ	23	オリーブ	24	キロ
25	マーマレード	26	オレンジ	27	アカ	28	パッション	29	Dフルーツ	30	ピンク	31	アメジスト	32	パープル

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)
	担当者	片野
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	品番 EK0048 色数 34点
依頼書記載混用率(%)		毛 100
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
	受 付 平成30年1月30日	
処 理	発 行 平成30年2月9日 報告書No. TO-711919-②	
	受 付	担 当 確 認
添付白布		綿・ナイロン・多織交織布

生地品質検査報告書



染色堅牢度	試験項目		試験方法		生地	33	EGS12	34	EGS22	35	36	37	38	39	40
	耐光(級)		JIS L 0842		変退色	4以上		4							
	洗濯(級)		JIS L 0844 A-1号		変退色	4-5		4-5							
					汚染	4-5	4-5	4-5	4-5						
					液汚染	4-5		4-5							
	汗(級)		JIS L 0848 酸 アルカリ		変退色	4-5		4-5							
					汚染	4-5	4-5	4-5	4-5						
					汚染	4	4	4	4						
	摩擦(級)		JIS L 0849 Ⅱ形		乾燥	4		4							
					湿潤	3		3							
染色堅牢度	水(級)		JIS L 0846		変退色	4-5		4-5							
					汚染	4-5	4-5	4-5	4-5						
	ドライ クリーニング (級)		JIS L 0860 A-1法		変退色	4-5		4-5							
					汚染	4-5		4-5							
					液汚染	4-5		4-5							
	色泣き		大丸法Ⅰ法		汚染										
染色堅牢度	試験項目		試験方法		生地	41		42		43	44	45	46	47	48
	耐光(級)		JIS L 0842		変退色										
	洗濯(級)		JIS L 0844 A-1号		変退色										
					汚染										
					液汚染										
	汗(級)		JIS L 0848 酸 アルカリ		変退色										
					汚染										
					汚染										
	摩擦(級)		JIS L 0849 Ⅱ形		乾燥										
					湿潤										
染色堅牢度	水(級)		JIS L 0846		変退色										
					汚染										
	ドライ クリーニング (級)		JIS L 0860 A-1法		変退色										
					汚染										
					液汚染										
	色泣き		大丸法Ⅰ法		汚染										

納入先	会社名			
	ブランド名			
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)		
	担当者	片野		
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531		
	品 名	1/1.2 Eagle		
	品 番	EK0048		
	色数	34点		
依頼書記載混用率(%)	毛	100		
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183			
受 付	平成30年1月30日			
発 行	平成30年2月9日 報告書No. TO-711919-③			
処 理	受 付	担 当	確 認	
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布			

備考							
依頼者指定項目							
33	ワイン	34	レッド・ヘッパ-	35		36	
37		38		39		40	
41		42		43		44	
45		46		47		48	

