

※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

生地品質検査報告書



色堅牢度	試験項目		試験方法	生地	1 BB33	2 RW	3 BB9	4 BB57	5 BB22	6 BB2	7 BB3	8 BB50			
	染色堅牢度	耐光(級)		JIS L 0842	変退色	3-4*	4以上	4以上	4	4	4以上	4以上	4以上		
洗濯(級)		JIS L 0844 A-1号	変退色	4	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
			汚染	5	5	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
汗(級)		JIS L 0848	酸 アルカリ	変退色	4	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
				汚染	5	5	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				変退色	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5			
			湿潤	4-5	5	4-5	3-4	3-4	3-4	3	3				
水(級)		JIS L 0846	変退色	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
			汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5		
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
ドライクリーニング(級)		JIS L 0860 A-1法	変退色	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
			汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
色泣き		大丸法 I 法	汚染												

備考 * 蛍光黄変 ()は基準未達 依頼者指定項目

1 蛍光晒	2 オフ白	3 ページュ	4 ライトカーキ	5 キャメル	6 Lグレー	7 Mグレー	8 Sチャコール
9 ブラック	10 ミント	11 レークグリーン	12 レマン	13 トリシアン	14 Dグリーン	15 ライラック	16 Pブルー

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)
	担当者	大久保
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	品番 2/48 BOND48 ボンド48 2/60 BOND60 ボンド60 色数 36点
依頼書記載混用率(%)	毛	100
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2022年9月5日	
発行	2022年9月21日 報告書No. TO-2207372-1-1/3	
処理	受付	担当
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	




※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

生地品質検査報告書




試験項目		試験方法	生地	17 BB16	18 BB46	19 BB42	20 BB12	21 BB25	22 BB53	23 BB18	24 BB21	
染色堅牢度	耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4以上	4以上	4以上	4	4以上	3	3-4	4以上	
	洗濯(級)	JIS L 0844 A-1号	変退色	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	汗(級)	JIS L 0848 酸 アルカリ	変退色	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4
			変退色	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			湿潤	3-4	(2-3)	4-5	4	3-4	4-5	4	3-4	
			変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
水(級)	JIS L 0846	汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	
		変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
色泣き	大丸法 I 法	汚染										

試験項目		試験方法	生地	25 BB13	26 BB24	27 BB44	28 BB41	29 BB56	30 BB17	31 BB32	32 BB49	
染色堅牢度	耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4以上	4	4以上	4	4	4	4	4	
	洗濯(級)	JIS L 0844 A-1号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	汗(級)	JIS L 0848 酸 アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
			変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			湿潤	3-4	3-4	3-4	4-5	4-5	3-4	4	3	
			変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
水(級)	JIS L 0846	汚染	4-5 4	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	
		変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
色泣き	大丸法 I 法	汚染										

納入先	会社名		
	ブランド名		
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)	
	担当者	大久保	
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531	
	品名	品番 2/48 BOND48 ボンド48 2/60 BOND60 ボンド60 色数 36点	
依頼書記載混用率(%)	毛	100	
試験機関名	一般財団法人  メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183		
受付	2022年9月5日		
発行	2022年9月21日 報告書No. TO-2207372-1-2/3		
処理	受付	担当	確認
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布		

備考 ()は基準未達
 依頼者指定項目

17 ホルダー	18 Dパープル	19 ペールイエロー	20 イエロー	21 ライム	22 ピンク	23 Dピンク	24 スカーレット
25 レッド	26 ハートオレンジ	27 レンガ	28 パールグレー	29 フル	30 アクア	31 ターコイズ	32 ピーコック



※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

生地品質検査報告書



染色堅牢度	試験項目	試験方法	生地	33 BB20	34 BB15	35 BB5	36 BB6	37	38	39	40	
	染色堅牢度	耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4以上	4	4以上	4以上				
洗濯(級)		JIS L 0844 A-1号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5					
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5					
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5					
汗(級)		JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5				
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5				
			アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5				
汚染		4-5	4-5	4-5	4-5							
摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4	4	4					
			湿潤	3	(2-3)	(2-3)	3					
水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5						
		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5						
		液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5						
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5						
		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5						
		液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5						
色泣き	大丸法 I 法	汚染										

備考

生地見本	依頼者指定項目							
	33 ロイヤルブルー	34 ダルブルー	35 ネイビー	36 ブラックネイビー	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	

納入先	会社名		
	ブランド名		
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)	
	担当者	大久保	
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531	
	品名	品番 2/48 BOND48 ボンド48 2/60 BOND60 ボンド60 色数 36点	
依頼書記載混用率(%)	毛	100	
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183		
受付	2022年9月5日		
発行	2022年9月21日 報告書No. TO-2207372-1-3/3		
処理	受付	担当	確認
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布		

