※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

生地品質検査報告書

試験項目		試験方法		生地	1 BAN73	2 BAN24	3 BAN7	4 BAN30	5 BAN11	6 BAN4	7 BAN26	8 BAN31
染色堅牢度	耐光（級）	JIS L 0842		変退色	3-4	4	4	3-4	4	4	4	4
	洗濯（級）	JIS L 0844 A−1号		変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	5 5	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
				液汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	汗（級）	JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	5 5	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
			アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	5 5	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
	摩擦（級）	JIS L 0849 Ⅱ形		乾燥	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				湿潤	5	5	4-5	4-5	4	4	3-4	4-5
	水（級）	JIS L 0846		変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	5 5	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
	ドライクリーニング（級）	JIS L 0860 B−1法		変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				液汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	色泣き	大丸法Ⅰ法		汚染								

試験項目		試験方法		生地	9 BAN9	10 BAN60	11 BAN32	12 BAN61	13 BAN10	14 BAN33	15 BAN72	16 BAN71
染色堅牢度	耐光（級）	JIS L 0842		変退色	4	4	4	4	4	4以上	4	4
	洗濯（級）	JIS L 0844 A−1号		変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
				液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	汗（級）	JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
			アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
	摩擦（級）	JIS L 0849 Ⅱ形		乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				湿潤	4	4	4	3-4	4	3	4	4
	水（級）	JIS L 0846		変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
	ドライクリーニング（級）	JIS L 0860 B−1法		変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	色泣き	大丸法Ⅰ法		汚染								

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸 ㈱
	担当者	八木
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	Ballon バルーン 2/27 品番 YS0426 色数 49点
依頼書記載混用率（%）		毛 70 アクリル 30
試験機関名		一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183
受付		平成29年3月7日
発行		平成29年3月17日 報告書No. TO-612079-①
処理		受付 山本 / 担当 佐藤 / 確認 森
添付白布		綿・ナイロン・多繊交織布

備考

依頼者指定項目

生地見本							
1 ホワイト	2 オフシロ	3 Lベージュ	4 Lキャメル	5 キャメル	6 Mブラウン	7 Dブラウン	8 イエロー
9 マスタード	10 サフラン	11 ライトオレンジ	12 ビビットオレンジ	13 オレンジ	14 レンガ	15 キミドリ	16 カラシ

MENKEN

試(東)様式 TO−5−4−1

※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

生地品質検査報告書

試験項目		試験方法		生地	17 BAN63	18 BAN62	19 BAN13	20 BAN35	21 BAN3	22 BAN36	23 BAN68	24 BAN39
染色堅牢度	耐光（級）	JIS L 0842		変退色	4	4	4	3-4	4	3-4	3-4	4
	洗濯（級）	JIS L 0844 A－1号		変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5 / 4-5	4-5 / 4-5	4-5 / 4-5	4-5 / 4-5	4-5 / 4-5	4-5 / 4-5	4-5 / 4-5	4-5 / 4-5
				液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	汗（級）	JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5 / 4-5	4-5 / 4-5	4-5 / 4-5	4-5 / 4-5	4-5 / 4-5	4-5 / 4-5	4-5 / 4-5	4-5 / 4-5
			アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5 / 4-5	4 / 4-5	4-5 / 4-5	4-5 / 4-5	4-5 / 4-5	4-5 / 4-5	4-5 / 4-5	4-5 / 4-5
	摩擦（級）	JIS L 0849 Ⅱ形		乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				湿潤	4-5	3-4	3-4	4-5	3-4	4-5	4	3-4
	水（級）	JIS L 0846		変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5 / 4-5	4-5 / 4-5	4-5 / 4-5	4-5 / 4-5	4-5 / 4-5	4-5 / 4-5	4-5 / 4-5	4-5 / 4-5
	ドライクリーニング（級）	JIS L 0860 B－1法		変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	色泣き	大丸法Ⅰ法		汚染								

試験項目		試験方法		生地	25 BAN69	26 BAN67	27 BAN70	28 BAN37	29 BAN58	30 BAN59	31 BAN34	32 BAN54
染色堅牢度	耐光（級）	JIS L 0842		変退色	3-4	4	4	4	3-4	3-4	4	4
	洗濯（級）	JIS L 0844 A－1号		変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5 / 4-5	4-5 / 4-5	4-5 / 4-5	4-5 / 4-5	4-5 / 4-5	4-5 / 4-5	4-5 / 4-5	4-5 / 4-5
				液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	汗（級）	JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5 / 4-5	4-5 / 4-5	4-5 / 4-5	4-5 / 4-5	4-5 / 4-5	4-5 / 4-5	4-5 / 4-5	4-5 / 4-5
			アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5 / 4-5	4-5 / 4-5	4-5 / 4-5	4-5 / 4-5	4-5 / 4-5	4-5 / 4-5	4-5 / 4-5	4-5 / 4-5
	摩擦（級）	JIS L 0849 Ⅱ形		乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4
				湿潤	4-5	3-4	3-4	3-4	4-5	4-5	4-5	3
	水（級）	JIS L 0846		変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5 / 4-5	4-5 / 4-5	4-5 / 4-5	4-5 / 4-5	4-5 / 4-5	4-5 / 4-5	4-5 / 4-5	4-5 / 4-5
	ドライクリーニング（級）	JIS L 0860 B－1法		変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	色泣き	大丸法Ⅰ法		汚染								

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸 ㈱
	担当者	八木
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	Ballon バルーン 2/27
		品番 YS0426
		色数 49点
依頼書記載混用率（%）		毛 70 アクリル 30
試験機関名		一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183
受付		平成29年3月7日
発行		平成29年3月17日 報告書No. TO-612079-②
処理	受付	山本
	担当	佐藤
	確認	森
添付白布		綿・ナイロン・多繊交織布

備考

依頼者指定項目

17 ミント	18 ピュアグリーン	19 グリーン	20 アッシュグリーン	21 カーキ	22 アッシュブルー	23 ナイルブルー	24 ピーコック
25 サックス	26 ターコイズ	27 マリンブルー	28 ロイヤルブルー	29 スキン	30 コーラル	31 ピンク	32 ストロベリー

見本

MENKEN

試(東)様式 TO－5－4－1

※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

生地品質検査報告書

試験項目		試験方法		生地	33 BAN57		34 BAN16		35 BAN17		36 BAN53		37 BAN55		38 BAN66		39 BAN65		40 BAN14	
染色堅牢度	耐光（級）	JIS L 0842		変退色	4		4		4		4		4		3		3-4		4	
	洗濯（級）	JIS L 0844 A－1号		変退色	4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5	
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				液汚染	4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5	
	汗（級）	JIS L 0848	酸	変退色	4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5	
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			アルカリ	変退色	4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5	
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	摩擦（級）	JIS L 0849 Ⅱ形		乾燥	4		4		4-5		4-5		4		4-5		4-5		4-5	
				湿潤	2-3		2-3		2-3		4-5		2-3		4-5		4-5		4-5	
	水（級）	JIS L 0846		変退色	4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5	
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	ドライクリーニング（級）	JIS L 0860 B－1法		変退色	4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5	
				汚染	4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5	
				液汚染	4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5	
	色泣き	大丸法Ⅰ法		汚染																

試験項目		試験方法		生地	41 BAN8		42 BAN38		43 BAN1		44 BAN2		45 BAN20		46 BAN25		47 BAN5		48 BAN15	
染色堅牢度	耐光（級）	JIS L 0842		変退色	4		4		3-4		4		4		4以上		4以上		4以上	
	洗濯（級）	JIS L 0844 A－1号		変退色	4-5		4-5		4		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5	
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				液汚染	4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5	
	汗（級）	JIS L 0848	酸	変退色	4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5	
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			アルカリ	変退色	4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5	
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5
	摩擦（級）	JIS L 0849 Ⅱ形		乾燥	4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4		4-5		4-5	
				湿潤	3		3-4		4-5		4-5		3-4		2-3		3		3-4	
	水（級）	JIS L 0846		変退色	4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5	
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	ドライクリーニング（級）	JIS L 0860 B－1法		変退色	4-5		4-5		4		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5	
				汚染	4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5	
				液汚染	4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5	
	色泣き	大丸法Ⅰ法		汚染																

納入先		
	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸 ㈱
	担当者	八木
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	Ballon バルーン 2/27 品番 YS0426 色数 49点
依頼書記載混用率(%)		毛 70 アクリル 30
試験機関名		一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183
受付		平成29年3月7日
発行		平成29年3月17日 報告書No. TO-612079-③
処理	受付	山本
	担当	佐藤
	確認	森
添付白布		綿・ナイロン・多繊交織布

備考

依頼者指定項目

生地見本								
	33 トマト	34 レッド	35 パープル	36 ローズピンク	37 ルビーピンク	38 ラベンダー	39 スミレ	40 ブルー
	41 インディゴ	42 ナスコン	43 Lグレー	44 グレージュ	45 Mグレー	46 チャコール	47 ブラウンチャコール	48 ネイビー

MENKEN

試(東)様式 TO－5－4－1

※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

生地品質検査報告書

試験項目		試験方法		生地	49 BAN18	50	51	52	53	54	55	56
染色堅牢度	耐光（級）	JIS L 0842		変退色	4以上							
	洗濯（級）	JIS L 0844 A－1号		変退色	4-5							
				汚染	4-5 4-5							
				液汚染	4-5							
	汗（級）	JIS L 0848	酸	変退色	4-5							
				汚染	4-5 4							
			アルカリ	変退色	4-5							
				汚染	4-5 4-5							
	摩擦（級）	JIS L 0849 Ⅱ形		乾燥	4-5							
				湿潤	3							
	水（級）	JIS L 0846		変退色	4-5							
				汚染	4-5 4							
	ドライクリーニング（級）	JIS L 0860 B－1法		変退色	4-5							
				汚染	4-5							
				液汚染	4-5							
	色泣き	大丸法Ⅰ法		汚染								

試験項目		試験方法		生地	57	58	59	60	61	62	63	64
染色堅牢度	耐光（級）	JIS L 0842		変退色								
	洗濯（級）	JIS L 0844 A－1号		変退色								
				汚染								
				液汚染								
	汗（級）	JIS L 0848	酸	変退色								
				汚染								
			アルカリ	変退色								
				汚染								
	摩擦（級）	JIS L 0849 Ⅱ形		乾燥								
				湿潤								
	水（級）	JIS L 0846		変退色								
				汚染								
	ドライクリーニング（級）	JIS L 0860 B－1法		変退色								
				汚染								
				液汚染								
	色泣き	大丸法Ⅰ法		汚染								

備考

依頼者指定項目

生地見本	49 ブラック	50	51	52	53	54	55	56
	[redacted]							
	57	58	59	60	61	62	63	64

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸 ㈱
	担当者	八木
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	Ballon バルーン 2/27
		品番 YS0426
		色数 49点
依頼書記載混用率（%）		毛 70 アクリル 30
試験機関名		一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183
受付		平成29年3月7日
発行		平成29年3月17日 報告書No. TO-612079-④
処理	受付	山本
	担当	佐藤
	確認	森
添付白布		綿・ナイロン・多繊交織布

試(東)様式 TO－5－4－1