※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

生地品質検査報告書

試験項目		試験方法		生地	1 GT1	2 GT21	3 GT2	4 GT17	5 GT22	6 GT6	7 GT8	8 GT23
染色堅牢度	耐光（級）	JIS L 0842		変退色	4	4	4	4	4	4	(3-4)	(3-4)
	洗濯（級）	JIS L 0844 A−2号		変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	5 | 5	4-5 | 4-5	4-5 | 4-5	4-5 | 4-5	4-5 | 4-5	4-5 | 4-5	4-5 | 4-5	4-5 | 4-5
				液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	汗（級）	JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	5 | 5	4-5 | 4-5	4-5 | 4-5	4-5 | 4-5	4-5 | 4-5	4-5 | 4-5	4-5 | 4-5	4-5 | 4-5
			アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	5 | 5	4-5 | 4-5	4-5 | 4-5	4-5 | 4-5	4-5 | 4-5	4-5 | 4-5	4-5 | 4-5	4-5 | 4-5
	摩擦（級）	JIS L 0849 Ⅱ形		乾燥	5	4-5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				湿潤	5	4-5	4-5	3-4	3-4	4-5	3	3
	水（級）	JIS L 0846		変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	5 | 5	4-5 | 4-5	4-5 | 4-5	4-5 | 4-5	4-5 | 4-5	4-5 | 4-5	4-5 | 4-5	4-5 | 4-5
	ドライクリーニング（級）	JIS L 0860 A−1法		変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	色泣き	大丸法Ⅰ法		汚染								

試験項目		試験方法		生地	9 GT24	10 GT25	11 GT26	12 GT27	13 GT11	14 GT28	15 GT12	16 GT29
染色堅牢度	耐光（級）	JIS L 0842		変退色	4	(3-4)	4	(3)	3-4	3-4	3-4	(3)
	洗濯（級）	JIS L 0844 A−2号		変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5 | 4-5	4-5 | 4-5	4-5 | 4-5	4-5 | 4-5	4-5 | 4-5	4-5 | 4-5	4-5 | 4-5	4-5 | 4-5
				液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	汗（級）	JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5 | 4-5	4-5 | 4-5	4-5 | 4-5	4-5 | 4-5	4-5 | 4-5	4-5 | 4-5	4-5 | 4	4 | 4
			アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5 | 4-5	4-5 | 4-5	4-5 | 4-5	4-5 | 4-5	4-5 | 4-5	4 | 4-5	4-5 | 4-5	3-4 | 4-5
	摩擦（級）	JIS L 0849 Ⅱ形		乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4
				湿潤	3	2-3	4	3-4	4-5	3	3	3
	水（級）	JIS L 0846		変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5 | 4-5	4-5 | 4-5	4-5 | 4-5	4-5 | 4-5	4-5 | 4-5	4-5 | 3-4	4-5 | 3-4	4-5 | (3)
	ドライクリーニング（級）	JIS L 0860 A−1法		変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4
				液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	色泣き	大丸法Ⅰ法		汚染								

備考

依頼者指定項目

1 ホワイト	2 アイボリー	3 Lグレー	4 ラフィア	5 イエロー	6 Lベージュ	7 コルク	8 ブラウン
9 オレンジ	10 ポピー	11 ピーチ	12 シクラメン	13 スカイ	14 アクア	15 オーシャン	16 フォレスト

生地見本

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸 ㈱
	担当者	片野
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	1/6.3 クインテット
	品番	EE1106
	色数	20点
依頼書記載混用率(%)		綿 100
試験機関名		一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183
受付		平成30年4月20日
発行		平成30年4月26日
		報告書No. TO-800736-①
処理	受付	江口
	担当	山本
	確認	小林
添付白布		綿・ナイロン・多繊交織布

試(東)様式 TO−5−4−1

※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

生地品質検査報告書

試験項目		試験方法		生地	17 GT30	18 GT3	19 GT4	20 GT5	21	22	23	24
染色堅牢度	耐光（級）	JIS L 0842		変退色	(3-4)	(3)	(3-4)	4				
	洗濯（級）	JIS L 0844 A－2号		変退色	4-5	4-5	4-5	4-5				
				汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5				
				液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5				
	汗（級）	JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5				
				汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5				
			アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5				
				汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5				
	摩擦（級）	JIS L 0849 Ⅱ形		乾燥	4-5	4-5	4	4				
				湿潤	3	(1-2)	(1)	(1-2)				
	水（級）	JIS L 0846		変退色	4-5	4-5	4-5	4-5				
				汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5				
	ドライクリーニング（級）	JIS L 0860 A－1法		変退色	4-5	4-5	4-5	4-5				
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5				
				液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5				
	色泣き	大丸法Ⅰ法		汚染								

試験項目		試験方法		生地	25	26	27	28	29	30	31	32
染色堅牢度	耐光（級）	JIS L 0842		変退色								
	洗濯（級）	JIS L 0844 A－2号		変退色								
				汚染								
				液汚染								
	汗（級）	JIS L 0848	酸	変退色								
				汚染								
			アルカリ	変退色								
				汚染								
	摩擦（級）	JIS L 0849 Ⅱ形		乾燥								
				湿潤								
	水（級）	JIS L 0846		変退色								
				汚染								
	ドライクリーニング（級）	JIS L 0860 A－1法		変退色								
				汚染								
				液汚染								
	色泣き	大丸法Ⅰ法		汚染								

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸 ㈱
	担当者	片野
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	1/6.3 クインテット
	品番	EE1106
	色数	20点
依頼書記載混用率(%)		綿 100
試験機関名		一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183
受付		平成30年4月20日
発行		平成30年4月26日
		報告書No. TO-800736-②
処理	受付	江口
	担当	山本
	確認	小木曽
添付白布		綿・ナイロン・多繊交織布

備考

依頼者指定項目

生地見本	17 カーキ	18 チャコール	19 ネイビー	20 ブラック	21	22	23	24
	25	26	27	28	29	30	31	32



試(東)様式 TO－5－4－1