

生地品質検査報告書



色牢度	試験項目		試験方法	生地	1 RV1	2 RV101	3 RV20	4 RV211	5 RV105	6 RV210	7 RV216	8 RV6	
	堅牢度	耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4以上	4以上	4	4	4	4以上	4	4	4以上
汚染				4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
洗濯(級)		JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚染	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
汗(級)		JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
			アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
汚染		5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5		
摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	湿潤		5	4-5	4-5	4	3-4	3-4	4-5	3			
水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		汚染	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		汚染	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
色泣き	大丸法I法	液汚染	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		汚染											

備考 ()は基準未達

色牢度	試験項目		試験方法	生地	9 RV8	10 RV2	11 RV213	12 RV102	13 RV4	14 RV32	15 RV10	16 RV215	
	堅牢度	耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4以上	4	4	4	4	4	4以上	4以上	4
汚染				4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
洗濯(級)		JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
汗(級)		JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
			アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
汚染		4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5		
摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	湿潤		(2)	4-5	4-5	4-5	3-4	3-4	3	4-5			
水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
色泣き	大丸法I法	液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		汚染											

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸(株)
	担当者	大久保
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	品番 1/5.6 RIVIERA CODE 牒'エラコード' 1/11.3 RIVIERA SLIM 牒'エラスリム 1/22.8 RIVIERA FINE 牒'エラファイン 色数 36点
依頼書記載混用率(%)	綿 100	
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2022年4月11日	
発行	2022年4月28日 報告書No. TO-2202602-1-1/3	
処理	受付	担当
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	



依頼者指定項目

1 ホワイト	2 アイボリー	3 ライトグレー	4 スモークグレー	5 Dグレー	6 エボニー	7 カーキ	8 チャコール
9 ブラック	10 パンダ	11 ウッド	12 シナモン	13 シックブラウン	14 ターコイズ	15 ブルー	16 ライトネイビー

※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

生地品質検査報告書



色度	試験項目		試験方法	生地	17 RV109	18 RV7	19 RV106	20 RV212	21 RV21	22 RV22	23 RV214	24 RV108	
	堅牢度	耐光(級)		JIS L 0842	変退色	4	4以上	3-4	4	4	4	3-4	4
洗濯(級)		JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
汗(級)		JIS L 0848	酸 アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
				変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			湿潤	4	3	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4
水(級)		JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	汚染		4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	
	液汚染		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
色泣き	大丸法 I 法		汚染										

色度	試験項目		試験方法	生地	25 RV26	26 RV103	27 RV104	28 RV30	29 RV29	30 RV28	31 RV27	32 RV23	
	堅牢度	耐光(級)		JIS L 0842	変退色	4以上	4	4	4以上	4	4	4以上	4
洗濯(級)		JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
汗(級)		JIS L 0848	酸 アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
				変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			湿潤	3-4	3-4	3	4	4	4	3-4	3	3	
水(級)		JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	汚染		4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	
	液汚染		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
色泣き	大丸法 I 法		汚染										

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸(株)
	担当者	大久保
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	1/5.6 RIVIERA CODE リビエラコード 1/11.3 RIVIERA SLIM リビエラスリム 1/22.8 RIVIERA FINE リビエラファイン 品番 色数 36点
依頼書記載混用率(%)	綿	100
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2022年4月11日	
発行	2022年4月28日 報告書No. TO-2202602-1-2/3	
処理	受付	担当
	確認	
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

備考

依頼者指定項目							
17 フォグブルー	18 ネイビー	19 ウィステリア	20 ヒースグレー	21 ライラック	22 スミレ	23 ピンクペーパージュ	24 ココア
25 カーミン	26 パートオレンジ	27 赤黒ト	28 レン	29 イロ	30 オレンジ	31 ホビーレッド	32 マゼンタ

※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

生地品質検査報告書



染色堅牢度	試験項目		試験方法	生地	33 RV13	34 RV24	35 RV25	36 RV107	37	38	39	40
	色堅牢度	耐光(級)	JIS L 0842	A-2号	変退色	3-4	4以上	4以上	4			
変退色					4-5	4-5	4-5	4-5				
汚染					4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
洗濯(級)		JIS L 0844	A-2号	液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5				
				変退色	4-5	4-5	4-5	4-5				
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5				
汗(級)		JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5				
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5				
				アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5			
摩擦(級)		JIS L 0849	II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5				
				湿潤	4-5	4	3	3				
				変退色	4-5	4-5	4-5	4-5				
水(級)	JIS L 0846	A-1法	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5					
			変退色	4-5	4-5	4-5	4-5					
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5					
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860	A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5					
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5					
色泣き	大丸法I法	汚染	汚染									

染色堅牢度	試験項目		試験方法	生地	40	41	42	43	44	45	46	47
	色堅牢度	耐光(級)	JIS L 0842	A-2号	変退色							
変退色												
汚染												
洗濯(級)		JIS L 0844	A-2号	液汚染								
				変退色								
				汚染								
汗(級)		JIS L 0848	酸	変退色								
				汚染								
				アルカリ	変退色							
摩擦(級)		JIS L 0849	II形	乾燥								
				湿潤								
				変退色								
水(級)	JIS L 0846	A-1法	汚染									
			変退色									
			液汚染									
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860	A-1法	変退色									
			汚染									
			液汚染									
色泣き	大丸法I法	汚染	汚染									

備考

生地見本	依頼者指定項目							
	33 パプル	34 グラスグリーン	35 グリーン	36 フォレスト	37	38	39	40
	40	41	42	43	44	45	46	47

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸(株)
	担当者	大久保
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	品番 1/5.6 RIVIERA CODE 比エラコード 1/11.3 RIVIERA SLIM 比エラスリム 1/22.8 RIVIERA FINE 比エラファイン 色数 36点

依頼書記載混用率(%)	綿 100
-------------	-------

試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183
-------	--

受付 2022年4月11日

発行 2022年4月28日
報告書No. TO-2202602-1-3/3

処理	受付	担当	確認

添付白布 綿・ナイロン・多織交織布

