本試験結果はご提出の試料に対するものであって、
荷口を代表するものではありません。

品　質　検　査　報　告　書

検査結果

項　目	試験方法＼試料No.		1.①SR07 ホワイト	2.②SR07 ホワイト				
はっ水度(級)	JIS-L-1092 ｽﾌﾟﾚｰ法		3*/3*/3*	3*/3*/3*				
はっ水度(級)	JIS-L-1092 ｽﾌﾟﾚｰ法 洗濯後	3回	3*/3*/3*	3*/3*/3*				
		5回	3*/3*/3*	3*/3*/3*				
		10回	3*/3*/3*	3*/3*/3*				
		15回	3*/3*/3*	3*/3*/3*				
		20回	3*/3*/3*	3*/3*/3*				
はっ水度(級)	JIS-L-1092 ｽﾌﾟﾚｰ法 ﾄﾞﾗｲ後	3回	3*/3*/3*	3*/3*/3*				

備考:
＜はっ水度＞洗濯処理：JIS L 1092 6.2.1 c) 吊干し
ﾄﾞﾗｲ処理：JIS L 1092 6.2.2 b) 4)
*組織の間隙から裏面への漏れ現象が認められます。

生地見本

1.①SR07 ホワイト	2.②SR07 ホワイト				
BOKEN	BOKEN	BOKEN	BC		

納入先		
	会社名	
	地区・MD	
	分類コード	
	商品コード	
納入者	納入者ｺｰﾄﾞ	
	会社名	丸安毛糸株式会社
	所在地	東京都墨田区両国３－２１－５ (TEL) 0336335561
	担当者	汪

品名・品番		
	ﾌﾟﾙｰﾌﾌﾟﾗｽｱﾙﾌｧ ①16G-3P 天竺　②16G-2P ｺﾞﾑ	色数 2
添付白布		

判定		
	適用 規格	――――
	製品 検査	――――
	生地 検査	――――

一般財団法人
ボーケン品質評価機構
東京試験センター

発行担当者　高橋
発行責任者　蒲原

受付　2022年 8月30日
発行　2022年 9月12日

No. 30122024750-1 (完)

本報告書の全部または一部の無断転載・転用は固くお断りします。　公印のない報告書は正式なものではありません。