

※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

生地品質検査報告書



色堅牢度	試験項目		試験方法	生地	1 SOL000	2 SOL110	3 SOL550	4 SOL19	5 SOL5	6 SOL37	7 SOL42	8 SOL770	
	染色堅牢度	耐光(級)		JIS L 0842	変退色	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	(3-4)
洗濯(級)		JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	5	5	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			液汚染	5	5	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
汗(級)		JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	5	5	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			湿潤	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚染	5	5	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		液汚染	5	5	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		液汚染	5	5	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
色泣き	大丸法 I 法		汚染										

備考 ()は基準未達

地見本	依頼者指定項目							
	1 オフホワイト	2 オフホワイト	3 ベージュ	4 サンドベージュ	5 L.グレー	6 M.グレー	7 D.グレー	8 チャコール
	9 ブラック	10 クリームイエロー	11 レモン	12 ライム	13 オレンジ	14 パンプキン	15 ライラック	16 アザレア

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)
	担当者	李
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	品番 1/34 SOIL ソイル 色数 36点
依頼書記載混用率(%)	アセート	88
	ナイロン	12
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2023年1月17日	
発行	2023年2月7日 報告書No. TO-2300312-1-1/3	
処理	受付	担当
	確認	
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

M

試(東)様式 TO-5-4-1

※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

生地品質検査報告書



染色堅牢度	試験項目		試験方法	生地	17 SOL13	18 SOL33	19 SOL28	20 SOL10	21 SOL11	22 SOL12	23 SOL34	24 SOL35
		耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4	(3-4)	4以上	4以上	4以上	4以上	(3-4)	4以上
色	洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
堅	汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
牢	摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			湿潤	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	
			変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
度	水(級)	JIS L 0846	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
度	ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
	色泣き	大丸法 I 法	汚染									


染色堅牢度	試験項目		試験方法	生地	25 SOL17	26 SOL41	27 SOL500	28 SOL29	29 SOL15	30 SOL1	31 SOL2	32 SOL7	
		耐光(級)	JIS L 0842	変退色	(3-4)	4以上	4以上	4以上	4	4	4	4	4以上
色	洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
堅	汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			アルカリ	汚染	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
牢	摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			湿潤	4-5	4	3-4	4-5	4-5	4	4-5	4-5		
			変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
度	水(級)	JIS L 0846	汚染	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
度	ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
	色泣き	大丸法 I 法	汚染										

備考 ()は基準未達

依頼者指定項目

17 パープル	18 グレープ	19 ミント	20 ティール	21 ビリジアン	22 D.グリーン	23 ベビーブルー	24 ブルー
25 ロイヤルブルー	26 ダークブルー	27 ネイビー	28 L.ピンク	29 D.ピンク	30 レッド	31 パーガンテ	32 D.ベージュ

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸(株)
	担当者	李
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	1/34 SOIL ソイル 品番 色数 36点
依頼書記載混用率(%)	アセテート	88
	ナイロン	12
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2023年1月17日	
発行	2023年2月7日 報告書No. TO-2300312-1-2/3	
処理	受付	担当
	確認	
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	



※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

生地品質検査報告書



試験項目	試験方法	生地	33 SOL39	34 SOL8	35 SOL16	36 SOL22	37	38	39	40
			耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4以上	4以上	4以上	4以上	
洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5				
		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5				
		液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5				
汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5			
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5			
		アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5			
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5			
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5				
		湿潤	4-5	4-5	4-5	4-5				
水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5				
		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5				
ドライ クリーニング (級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5				
		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5				
		液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5				
色泣き	大丸法 I 法	汚染								

試験項目	試験方法	生地	41	42	43	44	45	46	47	48
			耐光(級)	JIS L 0842	変退色					
洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号	変退色								
		汚染								
		液汚染								
汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色							
			汚染							
		アルカリ	変退色							
			汚染							
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥								
		湿潤								
水(級)	JIS L 0846	変退色								
		汚染								
ドライ クリーニング (級)	JIS L 0860 A-1法	変退色								
		汚染								
		液汚染								
色泣き	大丸法 I 法	汚染								

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸(株)
	担当者	李
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	品番 1/34 SOIL ソイル 色数 36点
依頼書記載 混用率(%)	アセテート 88 ナイロン 12	
試験 機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2023年1月17日	
発行	2023年2月7日 報告書No. TO-2300312-1-3/3	
処理	受付	担当
	確認	
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

備考

生地見本	依頼者指定項目									
	33 ライトキャメル	34 キャメル	35 レンガ	36 ホルトー	37	38	39	40		
41					43	44	45	46	47	48

