

※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

生地品質検査報告書




色	堅牢度	試験項目		試験方法		生地	1 APA11	2 APA31	3 APA23	4 APA2	5 APA25	6 APA8	7 APA1	8 APA21
		耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4以上	4	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4
洗濯(級)	JIS L 0844 A-1号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4	4-5	4	4-5	4	3-4	4-5	4-5	4-5	4-5
		湿潤	4-5	4-5	3-4	4	3-4	4	3-4	2-3	4-5	3-4	4-5	3-4
水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5
		液汚染	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
色泣き	大丸法I法	汚染												

備考

色	堅牢度	試験項目		試験方法		生地	9 APA17	10 APA5	11 APA27	12 APA19	13 APA3	14 APA13	15 APA10	16 APA20	
		耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4	4以上	4以上	4	4	4以上	4	4	4以上	4以上	4
洗濯(級)	JIS L 0844 A-1号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	3-4	4-5
		アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	3-4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	3-4	4-5	4-5	
		湿潤	3-4	2-3	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	3	4-5	4-5	
水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		汚染	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	3-4	4-5
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
色泣き	大丸法I法	汚染													

納入先	会社名			
	ブランド名			
納入者	会社名	丸安毛糸(株)		
	担当者	片野		
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531		
	品名	2/18 パルーンアルパカ 品番 YS0510 色数 24点		
依頼書記載混用率(%)	毛	35		
	アクリル	35		
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183			
	受付	平成30年5月17日		
発行	平成30年5月23日			
	報告書No. TO-801583-①			
処理	受付	担当	確認	
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布			



※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

生地品質検査報告書



染色堅牢度	試験項目	試験方法	生地	17 APA30	18 APA18	19 APA24	20 APA28	21 APA14	22 APA15	23 APA4	24 APA12
	耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4以上	4	4	4以上	4	4	4	4以上
洗濯(級)	JIS L 0844 A-1号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		液汚染	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚染	3-4	4	(2-3)	4	4-5	4-5	4	3-4
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥	3-4	3-4	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4	(3)
		湿潤	3	2-3	4-5	4-5	4	3	3-4	2-3	
水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
色泣き	大丸法 I 法	汚染									

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸(株)
	担当者	片野
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	2/18 パルーンアルパカ 品番 YS0510 色数 24点

染色堅牢度	試験項目	試験方法	生地	25	26	27	28	29	30	31	32
	耐光(級)	JIS L 0842	変退色								
洗濯(級)	JIS L 0844 A-1号	変退色									
		汚染									
		液汚染									
汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色								
		アルカリ	変退色								
			汚染								
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥									
		湿潤									
水(級)	JIS L 0846	変退色									
		汚染									
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色									
		汚染									
		液汚染									
色泣き	大丸法 I 法	汚染									

依頼書記載混用率(%)	毛	35
	アクリル	35
	アルパカ	30
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	平成30年5月17日	
発行	平成30年5月21日 報告書No. TO-801583-②	
処理	受付	担当
	確認	
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

備考

依頼者指定項目							
17	18	19	20	21	22	23	24
ティール	ピュアグリーン	シルバー	スカイブルー	ターコイズ	マリンプルー	ネイビー	ブラック
25	26	27	28	29	30	31	32

