

2020年6月22日

お取引先 各位

## メーテル 風合いの出し方

浴比や編地の大きさに多少の差がございますので、加工場さんにご相談しながら縮絨をお願いします。

### 《加工工程》

0.編立て

↓

0.前ふかし

↓

1.予洗い【浴比 30:1】

37～40℃のお湯で30分～1時間程度

ゆっくりと漬け込みながら洗う

↓

2.本洗い【浴比 30:1】

37～40℃のお湯で15分～30分程度洗う

※洗いの時間を短くすると、より綿タッチの風合いに仕上がります

逆に洗いの時間を長くすると、よりカシミアタッチの風合いになります

↓

3.脱水

↓

4.低温乾燥

↓

5.仕上げアイロン

↓

6.粘着ローラー(表裏の毛羽を取り除いて下さい)

毛羽が気になる場合に行ってください

丸安毛糸株式会社

〒130-0026 東京都墨田区両国 3-21-5

TEL 03-3633-5561