

# 生地品質検査報告書




色牢度	試験項目		試験方法	生地	1 PCR07	2 PCR24	3 PCR22	4 PCR23	5 PCR21	6 PCR42	7 PCR09	8 PCR18	
	堅牢度	耐光(級)		JIS L 0842	変退色	4以上	4以上	4	4	4以上	4以上	4以上	4以上
染色		洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				汚染	5	5	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				液汚染	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
染色		汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				アルカリ	汚染	5	5	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5
					変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
堅牢度		摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				湿潤	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
				変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
堅牢度	水(級)	JIS L 0846	汚染	5	5	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
			汚染	5	5	5	5	4-5	4-5	4-5			
堅牢度	ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
			液汚染	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
堅牢度	色泣き	大丸法 I 法	汚染										

備考

依頼者指定項目							
1 ホワイト	2 アイボリー	3 シルバー	4 グレージュ	5 クリーム	6 ベージュ	7 プラチナ	8 パールグレー
9 カーキ	10 チャコール	11 ミント	12 ターコイズ	13 ティール	14 キャメル	15 ピンク	16 トマト

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)
	担当者	大久保・杏澤
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	2/58 Proof PLUS clear ブルーフラスクリア 品番 PQ0011 色数 32点
依頼書記載混用率(%)	ホリエステル 綿	65 35
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2020年2月5日	
発行	2020年2月17日 報告書No. TO-2001121-①	
処理	受付	担当
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	



# 生地品質検査報告書



色度	堅牢度	色	試験項目	試験方法	生地	17 PCR40	18 PCR25	19 PCR31	20 PCR32	21 PCR05	22 PCR06	23 PCR15	24 PCR16
			耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4以上	4以上	4以上	4以上	3-4	4	4以上	4以上
洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5
		アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4	4-5	4	4-5	4-5	
		湿潤	3	4-5	(2-3)	3	4	3	3	3	3		
水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		液汚染	4-5	4-5	4	4	4-5	4	4-5	4	4-5	4-5	
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		液汚染	4-5	4-5	4	4	4-5	4	4-5	4	4-5	4-5	
色泣き	大丸法 I 法	汚染											

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸(株)
	担当者	大久保・沓澤
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	2/58 Proof PLUS clear ブループラスクリア 品番 PQ0011 色数 32点
依頼書記載混用率(%)	ポリエステル	65
	綿	35
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2020年2月5日	
発行	2020年2月17日	
	報告書No. TO-2001121-②	
処理	受付	担当
	確認	
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

備考 ( )は基準未達

色度	堅牢度	色	試験項目	試験方法	生地	17 パープル	18 レモン	19 グリーン	20 フォレスト	21 Bオレンジ(蛍光)	22 Bピンク(蛍光)	23 アクア	24 ブルー
洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		湿潤	4-5	4-5	4	3	(2-3)	3	4-5	4			
水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		汚染	4-5	4-5	4	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
色泣き	大丸法 I 法	汚染											

