本試験結果はご提出の試料に対するものであって、
荷口を代表するものではありません。

品　質　検　査　報　告　書

	項　目	試験方法＼試料No.		1.c/#BK					
検査結果	はっ水度(級)	JIS-L-1092 ｽﾌﾟﾚｰ法		4*/4*/4*					
	はっ水度(級)	JIS-L-1092 ｽﾌﾟﾚｰ法 洗濯後	3回	4*/4*/4*					
			5回	4*/4*/4*					
			10回	4*/4*/4*					
			15回	4*/4*/4*					
			20回	4*/4*/4*					
	はっ水度(級)	JIS-L-1092 ｽﾌﾟﾚｰ法 ﾄﾞﾗｲ後	3回	1※/1※/1※					
			5回	◆					
			10回	◆					

備考:
＜はっ水度＞
洗濯処理：JIS L 1092 6.2.1 c) 4)　　*組織の間隙から裏面への漏れ現象が認められます
ﾄﾞﾗｲｸﾘｰﾆﾝｸﾞ処理：商業ﾄﾞﾗｲｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 石油系 ﾀﾝﾌﾞﾙ　※裏面への漏れ現象が認められます
◆ﾄﾞﾗｲ3回後1級※の為、試験中止

生地見本

1.c/#BK

納入先	
会社名	
地区・店名 MD	
分類コード	
商品コード	

納入者	
納入者ｺｰﾄﾞ	
会社名	丸安毛糸株式会社
所在地	東京都墨田区両国３－２１－５ (TEL) 0336335561
担当者	織田

品名・品番	
	Proof PLUS α ﾌｯ素ﾌﾘｰ (ﾌﾟﾙｰﾌ ﾌﾟﾗｽ ｱﾙﾌｧ ﾌｯｿﾌﾘｰ) 14G 2P 天竺ﾆｯﾄ 色数 1
添付白布	

判定	
適用 規格	―――
製品 検査	―――
生地 検査	―――

一般財団法人
ボーケン品質評価機構
東京事業所

発行担当者　香取

発行責任者　横松

受付	2019年 2月13日	No. 30118054266-1(完)
発行	2019年 2月26日	

本報告書の全部または一部の無断転載・転用は固くお断りします。　公印のない報告書は正式なものではありません。