

生地品質検査報告書

染色堅牢度	試験項目	試験方法	生地	1 PST07	2 PST24	3 PST09	4 PST225	5 PST18	6 PST22	7 PST23	8 PST216
	耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4以上	4以上	4	4以上	4	4	4以上	4以上
洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		液汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		湿潤	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		液汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		液汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
色泣き	大丸法 I 法	汚染									

染色堅牢度	試験項目	試験方法	生地	9 PST13	10 PST12	11 PST14	12 PST212	13 PST21	14 PST42	15 PST25	16 PST207
	耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4	4以上	4以上
洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		湿潤	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
色泣き	大丸法 I 法	汚染									

備考

依頼者指定項目

1 ホワイト	2 アイボリー	3 プラチナ	4 アッシュグリーン	5 パールグレー	6 シルバー	7 グレージュ	8 ダークグレー
9 ナチュラル	10 カーキ	11 ブラック	12 イロヘージュ	13 クリーム	14 ベージュ	15 レモン	16 イロ-

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)
	担当者	大久保
	品名	1/60 PROOF PLUS STRETCH ブループラスストレッチ 品番 PQ0001 色数 51点
依頼書記載混用率(%)	ホリエステル 100	
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2024年2月5日	
発行	2024年2月22日 報告書No. TO-2401112-1-1/4	
処理	受付	担当
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

依頼者指定項目

1 ホワイト

2 アイボリー

3 プラチナ

4 アッシュグリーン

5 パールグレー

6 シルバー

7 グレージュ

8 ダークグレー

9 ナチュラル

10 カーキ

11 ブラック

12 イロヘージュ

13 クリーム

14 ベージュ

15 レモン

16 イロ-

MEI (東)様式 TO-5-4-1

※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

生地品質検査報告書


色牢度	試験項目		試験方法	生地	17 PST206	18 PST220	19 PST208	20 PST209	21 PST27	22 PST218	23 PST214	24 PST30		
	堅牢度	耐光(級)		JIS L 0842	変退色	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4	4	
洗濯(級)		JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
汗(級)		JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			アルカリ	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			湿潤	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
水(級)		JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
ドライクリーニング(級)		JIS L 0860	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
色泣き		大丸法 I 法	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
試験項目		試験方法	生地	25 PST33	26 PST201	27 PST223	28 PST31	29 PST32	30 PST227	31 PST39	32 PST221			
耐光(級)		JIS L 0842	変退色	4	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上			
洗濯(級)		JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
汗(級)		JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
			アルカリ	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
				変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
			湿潤	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
水(級)		JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
ドライクリーニング(級)		JIS L 0860	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
色泣き		大丸法 I 法	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)
	担当者	大久保
	品名	1/60 PROOF PLUS STRETCH ブループラスストレッチ 品番 PQ0001 色数 51点
依頼書記載混用率(%)	ポリエステル 100	
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2024年2月5日	
発行	2024年2月22日 報告書No. TO-2401112-1-2/4	
処理	受付	担当
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

備考

依頼者指定項目

ダンテリオン	18 ライトオレンジ	19 パッションオレンジ	20 ダークオレンジ	21 キャメル	22 ダークブラウン	23 ライトミント	24 ミント
ファイル	25 ヒーコック	27 Lグリーン	28 グリーン	29 フォレスト	30 ビリジアン	31 トマト	32 ダークレッド



生地品質検査報告書

染色堅牢度	試験項目	試験方法	生地	33 PST219	34 PST222	35 PST37	36 PST203	37 PST210	38 PST40	39 PST205	40 PST215	
		耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4以上	4以上	4	4	4以上	4以上	4以上	4
	洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
	汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			湿潤	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			色泣き	大丸法 I 法	汚染							

染色堅牢度	試験項目	試験方法	生地	41 PST16	42 PST200	43 PST11	44 PST08	45 PST03	46 PST01	47 PST04	48 PST34	
		耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4以上	4以上	4以上	4以上	4	4以上	4以上	4以上
	洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
	汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			湿潤	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			色泣き	大丸法 I 法	汚染							

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸(株)
	担当者	大久保
	品名	1/60 PROOF PLUS STRETCH ブループラスストレッチ 品番 PQ0001 色数 51点
依頼書記載混用率(%)		ポリエステル 100
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2024年2月5日	
発行	2024年2月22日 報告書No. TO-2401112-1-3/4	
処理	受付	担当
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

備考							
依頼者指定項目							
33 プラム	34 L.ピンク	35 ピンク	36 ライラック	37 パンジー	38 パープル	39 ブルー	40 オーシャンブルー
MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN
41 ブルー	42 ロイヤルブルー	43 ナイトブルー	44 ネビー	45 B.イエロー(蛍光)	46 スプレッド(蛍光)	47 B.グリーン(蛍光)	48 ターコイズ
MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN

※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

生地品質検査報告書

染色堅牢度	試験項目	試験方法	生地	49 PST15	50 PST05	51 PST06	52	53	54	55	56
	染色堅牢度	耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4以上	4	4以上				
洗濯(級)		JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5					
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
			液汚染	4-5	4-5	4-5					
汗(級)		JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5				
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5				
摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4-5					
			湿潤	4-5	4-5	4-5					
			変退色	4-5	4-5	4-5					
水(級)	JIS L 0846	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5				
		変退色	4-5	4-5	4-5						
		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5				
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5						
		汚染	4-5	4-5	4-5						
		液汚染	4-5	4-5	4-5						
色泣き	大丸法 I 法	汚染									

染色堅牢度	試験項目	試験方法	生地	57	58	59	60	61	62	63	64
	染色堅牢度	耐光(級)	JIS L 0842	変退色							
洗濯(級)		JIS L 0844 A-2号	変退色								
			汚染								
			液汚染								
汗(級)		JIS L 0848	酸	変退色							
				汚染							
			アルカリ	変退色							
摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥								
			湿潤								
			変退色								
水(級)	JIS L 0846	汚染									
		変退色									
		汚染									
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色									
		汚染									
		液汚染									
色泣き	大丸法 I 法	汚染									

備考

											依頼者指定項目			
49	アケア	50	B.オレンジ(蛍光)	51	B.ピンク(蛍光)	52		53		54		55		56
生地見本														
	57	58	59	60	61	62	63	64						

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸(株)
	担当者	大久保
	品名	1/60 PROOF PLUS STRETCH プルーフプラスストレッチ 品番 PQ0001 色数 51点
依頼書記載混用率(%)	ホリエステル 100	
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2024年2月5日	
発行	2024年2月22日 報告書No. TO-2401112-1-4/4	
処理	受付	担当
	確認	
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

