

生地品質検査報告書



色度	堅牢度	色	染	試験項目	試験方法	生地	1 LCE1	2 LCE2	3 LCE14	4 LCE3	5 LCE15	6 LCE16	7 LCE13	8 LCE11			
				耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4以上	4	4	4以上	4	4	4以上	3-4	3-4	3-4	4以上
色	堅	染	色	洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
						汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
						液汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
度	牢	色	堅	汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
						汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
						アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
度	牢	色	堅	摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
						湿潤	5	4-5	4	3-4	4-5	4-5	4-5	4-5	3-4		
						水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
度	牢	色	堅	ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
						汚染	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
						液汚染	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
度	牢	色	堅	色泣き	大丸法 I 法	汚染											
						試験項目	試験方法	生地	9 LCE5	10 LCE770	11 LCE110	12	13	14	15	16	
						耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4以上	4以上	4						
度	牢	色	堅	洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5								
						汚染	4-5	4-5	4-5	4-5							
						液汚染	4-5	4-5	4-5								
度	牢	色	堅	汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5							
						汚染	4-5	4-5	4-5	4-5							
						アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5							
度	牢	色	堅	摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥	4	4-5	5								
						湿潤	2-3	4	4-5								
						水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5						
度	牢	色	堅	ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5								
						汚染	4-5	4-5	4-5								
						液汚染	4-5	4-5	4-5								
度	牢	色	堅	色泣き	大丸法 I 法	汚染											

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸(株)
	担当者	大久保・杏澤
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	1/50 ルシエ Lucie 品番 BA0403 色数 11点
依頼書記載混用率(%)	レーヨン 83 ナイロン 17	
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2019年12月2日	
発行	2019年12月6日 報告書No. TO-1913719	
処理	受付	担当
	確認	
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

備考

地見本	依頼者指定項目							
	1 シロ	2 シルクページュ	3 オレンジ	4 スカーレット	5 ライム	6 グリーン	7 ブルー	8 ネビー
	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN
	9 ブラック	10 チャコール	11 オフホワイト	12	13	14	15	16
	MENKEN	MENKEN	MENKEN	M				