

生地品質検査報告書



| 染色堅牢度 | 試験項目 | 試験方法 | 生地 | 1 BPW000 | 2 BPW110 | 3 BPW330 | 4 BPW550 | 5 BPW1 | 6 BPW2 | 7 BPW121w | 8 BPW122s | |
|--------------|--------------------|--------------------|------------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|-----------|-----------|-----|
| | 染色堅牢度 | 耐光(級) | JIS L 0842 | 変退色 | 4以上 | 3 | 3-4 | 4 | 4 | 4以上 | 4 | 4以上 |
| 洗濯(級) | | JIS L 0844 A-1号 | 変退色 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| | | | 汚染 | 5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| | | | 液汚染 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| 汗(級) | | JIS L 0848 | 酸 | 変退色 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| | | | | 汚染 | 5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| | | | アルカリ | 変退色 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| | | | | 汚染 | 5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| 摩擦(級) | | JIS L 0849 II形 | 乾燥 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| | | | 湿潤 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 |
| 水(級) | JIS L 0846 | 変退色 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
| | | 汚染 | 5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
| ドライクリーニング(級) | JIS L 0860 A-1法 | 変退色 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
| | | 汚染 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
| | | 液汚染 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
| 色泣き | 大丸法 I 法 | 汚染 | | | | | | | | | | |

| 染色堅牢度 | 試験項目 | 試験方法 | 生地 | 9 BPW123w | 10 BPW124w | 11 BPW6 | 12 BPW3 | 13 BPW5 | 14 BPW4 | 15 BPW7 | 16 BPW500 | |
|--------------|--------------------|--------------------|------------|-----------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----|
| | 染色堅牢度 | 耐光(級) | JIS L 0842 | 変退色 | 4 | 4 | 4以上 | 4 | 4以上 | 4以上 | 4以上 | 4以上 |
| 洗濯(級) | | JIS L 0844 A-1号 | 変退色 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| | | | 汚染 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| | | | 液汚染 | 5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| 汗(級) | | JIS L 0848 | 酸 | 変退色 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| | | | | 汚染 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| | | | アルカリ | 変退色 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| | | | | 汚染 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| 摩擦(級) | | JIS L 0849 II形 | 乾燥 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | (3-4) | |
| | | | 湿潤 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 3-4 | |
| 水(級) | JIS L 0846 | 変退色 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
| | | 汚染 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
| ドライクリーニング(級) | JIS L 0860 A-1法 | 変退色 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
| | | 汚染 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
| | | 液汚染 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
| 色泣き | 大丸法 I 法 | 汚染 | | | | | | | | | | |

| | | |
|-------------|---|---|
| 納入先 | 会社名 | |
| | ブランド名 | |
| 納入者 | 会社名 | 丸安毛糸(株) |
| | 担当者 | 大久保 |
| | 所在地 | 東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531 |
| | 品名 | BUMPY WOOL バンピーウール 品番 FY0017 色数 32点 |
| 依頼書記載混用率(%) | ポリエステル毛 | 75 25 |
| 試験機関名 | 一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183 | |
| 受付 | 2020年8月25日 | |
| 発行 | 2020年9月4日 報告書No. TO-2006830-① | |
| 処理 | 受付 | 担当 |
| 添付白布 | 綿・ナイロン・多織交織布 | |

備考 ()は基準未達

| 生地見本 | 依頼者指定項目 | | | | | | | |
|------|---------|----------|----------|---------|----------|-----------|----------|---------|
| | 1 マッシュロ | 2 オフシロ | 3 Lバージュ | 4 ベーヴェ | 5 ... | 6 ゴールド | 7 ベーヴェ空 | 8 ブラウン空 |
| | MENKEN | MENKEN | MENKEN | MENKEN | MENKEN | MENKEN | MENKEN | MENKEN |
| | 9 グレー空 | 10 エクリュ空 | 11 ラベンダー | 12 シルバー | 13 ピーコック | 14 ダブルブルー | 15 インディゴ | 16 ネビー |
| | MENKEN | MENKEN | MENKEN | MENKEN | MENKEN | MENKEN | MENKEN | MENKEN |

生地品質検査報告書



| 染色堅牢度 | 試験項目 | | 試験方法 | 生地 | 17 BPW9 | 18 BPW10 | 19 BPW11 | 20 BPW12 | 21 BPW101w | 22 BPW13 | 23 BPW14 | 24 BPW15 |
|--------------|------|--------------------|-----------|------------|---------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|
| | 色堅牢度 | 耐光(級) | | JIS L 0842 | 変退色 | 4以上 | 4 | 4以上 | 4以上 | 4以上 | 4以上 | 4以上 |
| 洗濯(級) | | JIS L 0844 A-1号 | 変退色 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
| | | | 汚染 | 4-5 4-5 | 4-5 4-5 | 4-5 4-5 | 4-5 4-5 | 4-5 4-5 | 4-5 4-5 | 4-5 4-5 | 4-5 4-5 | |
| | | | 液汚染 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
| 汗(級) | | JIS L 0848 | 酸 アルカリ | 変退色 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
| | | | | 汚染 | 4-5 4-5 | 4-5 4-5 | 4-5 4-5 | 4-5 4-5 | 4-5 4-5 | 4-5 4-5 | 4-5 4-5 | |
| | | | | 液汚染 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
| 摩擦(級) | | JIS L 0849 II形 | 乾燥 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | (3-4) | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | |
| | | | 湿潤 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | |
| 水(級) | | JIS L 0846 | 変退色 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | |
| | | | 汚染 | 4-5 4-5 | 4-5 4-5 | 4-5 4-5 | 4-5 4-5 | 4-5 4-5 | 4-5 4-5 | 4-5 4-5 | | |
| | | | 液汚染 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | |
| ドライクリーニング(級) | | JIS L 0860 A-1法 | 変退色 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | |
| | | | 汚染 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | |
| | | | 液汚染 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | |
| 色泣き | | 大丸法 I 法 | 汚染 | | | | | | | | | |

| 染色堅牢度 | 試験項目 | | 試験方法 | 生地 | 25 BPW16 | 26 BPW17 | 27 BPW100w | 28 BPW125w | 29 BPW770 | 30 BPW127w | 31 BPW128w | 32 BPW999 |
|--------------|------|--------------------|-----------|------------|----------|----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| | 色堅牢度 | 耐光(級) | | JIS L 0842 | 変退色 | 4以上 | 4 | 4以上 | 4以上 | 4 | 4 | 4以上 |
| 洗濯(級) | | JIS L 0844 A-1号 | 変退色 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
| | | | 汚染 | 4-5 4-5 | 4-5 4-5 | 4-5 4-5 | 4-5 4-5 | 4-5 4-5 | 4-5 4-5 | 4-5 4-5 | | |
| | | | 液汚染 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | |
| 汗(級) | | JIS L 0848 | 酸 アルカリ | 変退色 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
| | | | | 汚染 | 4-5 4-5 | 4-5 4-5 | 4-5 4-5 | 4-5 4-5 | 4-5 4-5 | 4-5 4-5 | 4-5 4-5 | |
| | | | | 液汚染 | 4 | 4-5 | 4-5 4-5 | 4 4-5 | 4-5 4-5 | 4-5 4-5 | 4-5 4-5 | |
| 摩擦(級) | | JIS L 0849 II形 | 乾燥 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | (3-4) | (3-4) | 4 | 4-5 | | |
| | | | 湿潤 | 4 | 4-5 | 4-5 | 3 | 3-4 | 4-5 | 4 | | |
| 水(級) | | JIS L 0846 | 変退色 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | |
| | | | 汚染 | 4-5 4-5 | 4-5 4-5 | 4-5 4-5 | 4-5 4-5 | 4-5 4-5 | 4-5 4-5 | 4-5 4-5 | | |
| | | | 液汚染 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | |
| ドライクリーニング(級) | | JIS L 0860 A-1法 | 変退色 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | |
| | | | 汚染 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | |
| | | | 液汚染 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | |
| 色泣き | | 大丸法 I 法 | 汚染 | | | | | | | | | |

| | | |
|-------------|--|---|
| 納入先 | 会社名 | |
| | ブランド名 | |
| 納入者 | 会社名 | 丸安毛糸(株) |
| | 担当者 | 大久保 |
| | 所在地 | 東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531 |
| | 品名 | BUMPY WOOL バンピーウール 品番 FY0017 色数 32点 |
| 依頼書記載混用率(%) | ホリエステル毛 | 75 25 |
| 試験機関名 | 一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183 | |
| 受付 | 2020年8月25日 | |
| 発行 | 2020年9月4日 | |
| | 報告書No. TO-2006830-② | |
| 処理 | 受付 | 担当 |
| | 確認 | |
| 添付白布 | 綿・ナイロン・多織交織布 | |

備考 ()は基準未達

| 生地見本 | 17 イエロー | 18 キャメル | 19 オレンジ | 20 レッド | 21 カッパー赤 | 22 Lグリーン | 23 グリーン | 24 ティール |
|------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|---------|---------|
| | | | | | | | | |
| | 25 ピンク | 26 マゼンタ | 27 パープル赤 | 28 Mグレー赤 | 29 チャコール | 30 Dブラウン赤 | 31 クレイ赤 | 32 ブラック |
| | | | | | | | | |

