

生地品質検査報告書



染色堅牢度	試験項目	試験方法	生地	1 DM1	2 DM2	3 DM3	4 DM4	5 DM5	6 DM6	7 DM7	8 DM1×DM6
	染色堅牢度	耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4*	(3-4)	4	4	4	4以上	4
洗濯(級)		JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚染	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
			液汚染	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
汗(級)		JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚染	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4	4-5 4	4-5 4-5	
			アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			湿潤	5	4	2-3	3	2-3	2-3	2-3	
			変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
水(級)	JIS L 0846	汚染	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4	4-5 4	4-5 4-5		
		変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
		汚染	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	液汚染	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
		汚染	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
		液汚染	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
色泣き	大丸法I法	汚染								5	
染色堅牢度	試験項目	試験方法	生地	9	10	11	12	13	14	15	16
	耐光(級)	JIS L 0842	変退色								
	洗濯(級)	JIS L 0844 A-1号	変退色								
			汚染								
			液汚染								
	汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色							
			汚染								
			アルカリ	変退色							
	摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥								
			湿潤								
変退色											
水(級)	JIS L 0846	汚染									
		変退色									
		汚染									
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	液汚染									
		汚染									
		液汚染									
色泣き	大丸法I法	汚染									

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸(株)
	担当者	八木
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	1/17 DENIM TRENTA デニムトレンタ 品番 AY0606 色数 8点
依頼書記載混用率(%)	綿	100
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2020年9月30日	
発行	2020年10月2日	
	報告書No. TO-2007960	
処理	受付	担当
	確認	
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

備考 * 蛍光黄変

生地見本	依頼者指定項目						
	1 ホワイト(蛍光)	2 ベージュ	3 ブラック	4 コバルトインディゴ	5 インディゴブルー	6 ネイビーインディゴ	7 ダークネイビー
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							

