


生地品質検査報告書

染色堅牢度	試験項目		試験方法	生地	1 CR101	2 CR301	3 CR201	4 CR04	5 CR103	6 CR125	7 CR102	8 CR505	
	色	耐光 (級)	JIS L 0842	変退色	4*	4	4	4	4	4	(3-4)	4以上	
		洗濯 (級)	JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	5 5	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
	汗 (級)	JIS L 0848	酸 アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				汚染	5 5	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
		摩擦 (級)	JIS L 0849 Ⅱ形	乾燥	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	湿潤			5	5	4-5	2-3	3-4	2-3	(2)	4-5	4-5	
	水 (級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	5 5	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	
ドライ クリーニング (級)		JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
	汚染		5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
色泣き	大丸法Ⅰ法	汚染											

染色堅牢度	試験項目		試験方法	生地	9 CR01	10 CR02	11 CR104	12 CR320	13 CR330	14 CR500	15 CR240	16 CR121	
	色	耐光 (級)	JIS L 0842	変退色	3	3	4	3-4	4	(3-4)	4	4以上	
		洗濯 (級)	JIS L 0844 A-2号	変退色	4	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
	汗 (級)	JIS L 0848	酸 アルカリ	変退色	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 3-4	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
		摩擦 (級)	JIS L 0849 Ⅱ形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	湿潤			4-5	2-3	4-5	4	2-3	(2)	4-5	4		
	水 (級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	
ドライ クリーニング (級)		JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
	汚染		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
	液汚染		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
色泣き	大丸法Ⅰ法	汚染											

納入先	会社名			
	ブランド名			
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)		
	担当者	大久保		
	品 名	2/52 CURIOUS キュリアス		
		品 番		
		色数	28点	
依頼書記載混用率(%)		綿	100	
試験機関名		一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183		
受 付		2024年4月11日		
発 行		2024年4月25日 報告書No. TO-2403238-1-1/2		
処 理	受 付	担 当	確 認	
	岩崎	山本	佐藤	
添付白布		綿・ナイロン・多織交織布		



備考		* 蛍光黄変									
		()は基準未達									
		依頼者指定項目									
生地見本	1 ホワイト	2 オフホワイト	3 Wグレー	4 Mグレー	5 グレイッシュブラウン	6 Dチャコール	7 ブラック	8 ベージュ			
	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN			
生地見本	9 オートミール	10 Lグレー	11 ラフィア	12 カプリ	13 ロイヤル	14 ネビー	15 レモン	16 サンフラワー			
	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN			

生地品質検査報告書

試験項目		試験方法		生地	17 CR230	18 CR112	19 CR300	20 CR106	21 CR114	22 CR210	23 CR250	24 CR126	
染色堅牢度	耐光(級)	JIS L 0842		変退色	4以上	4	4	4	4	4	3-4	4	
	洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号		変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			アルカリ	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	摩擦(級)	JIS L 0849 Ⅱ形		乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				湿潤	4	3-4	2-3	4-5	4-5	4-5	4-5	3-4	
	水(級)	JIS L 0846		変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
汚染				4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法		変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
色泣き	大丸法Ⅰ法		汚染										

試験項目		試験方法		生地	25 CR220	26 CR117	27 CR111	28 CR120	29	30	31	32
染色堅牢度	耐光(級)	JIS L 0842		変退色	3-4	4	(3-4)	4				
	洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号		変退色	4-5	4-5	4-5	4-5				
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5				
				液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5				
	汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5				
			アルカリ	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5				
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5				
	摩擦(級)	JIS L 0849 Ⅱ形		乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5				
				湿潤	4-5	4-5	3-4	2-3				
	水(級)	JIS L 0846		変退色	4-5	4-5	4-5	4-5				
汚染				4-5	4-5	4-5	4-5					
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法		変退色	4-5	4-5	4-5	4-5					
汚染			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5					
色泣き	大丸法Ⅰ法		汚染									

備考

()は基準未達

依頼者指定項目

17	オレンジ	18	オレンジ	19	トマト	20	ピーチベージュ	21	スモークベリー	22	ラベンダーグレー	23	ライラック	24	ピンク
生地見本	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN
25	ミント	26	リーフグリーン	27	スエッグブルー	28	モスクリーン	29		30		31		32	
	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN								

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)
	担当者	大久保
品名	品番	2/52 CURIOUS キュリアス
	色数	28点
依頼書記載混用率(%)	綿	100
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2024年4月11日	
発行	2024年4月25日 報告書No. TO-2403238-1-2/2	
処理	受付	担当
	岩崎	山本
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

試(東)様式 TO-5-4-1