

※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

生地品質検査報告書



試験項目	試験方法	生地	1 JU216	2 JU212	3 JU228	4 JU211	5 JU25	6 JU23	7 JU217	8 JU9	
			耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4以上	4以上	3	4以上	(3未満)	4以上
洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		汚染	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 3-4	4-5 4-5	
		液汚染	5	5	5	5	5	5	(4-5)	5	
汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚染	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
		アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚染	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4	4-5 4-5
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	(3)	4-5	
		湿潤	5	4-5	4-5	4	4-5	4	3	4-5	
水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		汚染	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4	4-5 4-5	
		ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
色泣き	大丸法 I 法	汚染									


試験項目	試験方法	生地	9 JU11	10 JU114	11 JU14	12 JU12	13 JU116	14 JU8	15 JU6	16 JU5	
			耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4以上	4	(3-4)	4以上	4以上	4以上
洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4	4-5 4-5	4-5 4-5	
		液汚染	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4	5	3-4	
汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
		アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4	4-5 4	3-4 3-4
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	(3)	4	(2-3)	4-5	(3)	
		湿潤	4-5	4-5	4	3	4-5	3	4-5	3-4	
水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4	4-5 4-5	4-5 4-5	
		ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
色泣き	大丸法 I 法	汚染	4-5	4-5	4-5	(3)	4-5	4-5	4-5	(2-3)	
		液汚染	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸(株)
	担当者	大久保・杏澤
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	1/6.2 ジュピター Jupitar 品番 HS0134 HS0138 色数 21点
依頼書記載混用率(%)	ポリエステル 51 ナイロン 49	
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2020年4月3日	
発行	2020年4月10日	
	報告書No. TO-2002620-①	
処理	受付	担当
	確認	
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

備考 ()は基準未達

依頼者指定項目

1 マッシュロ	2 イロー	3 ライム	4 オレンジ	5 ターコイズ	6 マリン	7 シロクロ	8 ホワイト
9 コーラル	10 クリーム	11 ピーコック	12 ベリー	13 Dネイビー	14 ベタクロ	15 オレンジ(緋)	16 レッド(緋)



※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

生地品質検査報告書



試験項目		試験方法	生地	17 JU2	18 JU4	19 JU3	20 JU7	21 JU1	22	23	24		
染色堅牢度	耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4以上	(3)	4以上	4以上	4以上					
	洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5					
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	3-4				
			液汚染	3-4	4	3-4	4-5	4-5					
	汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5				
			アルカリ	汚染	(3)	(2)	4-5	4-5	4-5	4			
				変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5				
	摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4	4-5	4-5	4-5					
			湿潤	4-5	4-5	4-5	4-5	4					
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5					
水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5						
		汚染	4-5	(2)	4-5	3-4	4-5	(3)	4-5	3-4			
		液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5					
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5						
		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5						
		液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5						
色泣き	大丸法 I 法	汚染											

試験項目		試験方法	生地	25	26	27	28	29	30	31	32		
染色堅牢度	耐光(級)	JIS L 0842	変退色										
	洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号	変退色										
			汚染										
			液汚染										
	汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色									
			アルカリ	汚染									
				変退色									
	摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥										
			湿潤										
			汚染										
水(級)	JIS L 0846	変退色											
		汚染											
		液汚染											
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色											
		汚染											
		液汚染											
色泣き	大丸法 I 法	汚染											

備考 ()は基準未達
依頼者指定項目

生地見本	17 パープル(緋)	18 グリーン(緋)	19 ブルー(緋)	20 グレー(緋)	21 ブラック(緋)	22	23	24
	25	26	27	28	29	30	31	32

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸(株)
	担当者	大久保・沓澤
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	1/6.2 ジュピター Jupitar
	品番	HS0134 HS0138 色数 21点
依頼書記載混用率(%)	ポリエステル	51
	ナイロン	49
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2020年4月3日	
発行	2020年4月10日 報告書No. TO-2002620-②	
処理	受付	担当
	確認	
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

