

生地品質検査報告書



試験項目		試験方法		生地	1 R49	2 R23	3 R47	4 R4	5 R17	6 R7	7 R99	8 R11		
染色堅牢度	耐光(級)	JIS L 0842		変退色	4	4	4以上	4	4以上	4以上	4以上	(3-4)		
	洗濯(級)	JIS L 0844 A-1号		変退色	4	4	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5		
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
	汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			アルカリ	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5
				変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4
	摩擦(級)	JIS L 0849 Ⅱ形		乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	(3)	(2-3)	(2-3)	4-5		
				湿潤	4-5	4-5	4	4	3-4	2-3	2-3	3-4		
	水(級)	JIS L 0846		変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
汚染				4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
度	ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法		変退色	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5		
	汚染			4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
	液汚染			4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
	色泣き	大丸法Ⅰ法		汚染										
試験項目		試験方法		生地	9 R42	10 R53	11 R41	12 R10	13 R13	14 R1	15 R5	16 R51		
染色堅牢度	耐光(級)	JIS L 0842		変退色	4	4	4以上	4以上	4以上	4	4以上	(3-4)		
	洗濯(級)	JIS L 0844 A-1号		変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				液汚染	4-5	(2-3)	4	4-5	4-5	4	4	4-5	4-5	4-5
	汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			アルカリ	汚染	4-5	4-5	4-5	3	4-5	3-4	4-5	4-5	4-5	4-5
				変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	摩擦(級)	JIS L 0849 Ⅱ形		乾燥	4	(2-3)	(3-4)	(3-4)	(3)	(3)	(3)	(3)	4-5	
				湿潤	3	2-3	(2)	3-4	2-3	2-3	2-3	2-3	4-5	4-5
	水(級)	JIS L 0846		変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
汚染				4-5	4-5	4-5	4	4-5	3-4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
度	ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法		変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
	汚染			4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
	液汚染			4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
	色泣き	大丸法Ⅰ法		汚染										

備考

()は基準未達

依頼者指定項目

1	2	3	4	5	6	7	8
1 Lペーシュ	2 ウッド	3 リネン	4 ナチュラル	5 Mグレー	6 チャコール	7 ブラック	8 ピンク
MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN
9	10	11	12	13	14	15	16
9 ロゼ	10 ベリー	11 ワイン	12 ベリーグレー	13 Bグレー	14 グリーン	15 ブラウン	16 ブルーミント
MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)
	担当者	大久保
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	RACRICH ラクリッチ 品番 色数 23点
依頼書記載混用率(%)	毛(タヌキ)	50
	ウール	30
	ナイロン	20
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2021年9月9日	
発行	2021年9月24日	
処理	報告書No. TO-2107528-①	
	受付	担当 確認
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

生地品質検査報告書



染色堅牢度	試験項目	試験方法	生地	17 R43	18 R52	19 R50	20 R3	21 R45	22 R6	23 R40	24
	耐光 (級)	JIS L 0842	変退色	(3-4)	(3-4)	4以上	4以上	4	4以上	4	
	洗濯 (級)	JIS L 0844 A-1号	変退色	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	
	汗 (級)	JIS L 0848 酸 アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	4-5 4-5	4-5 4	4-5 3	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 3	
	摩擦 (級)	JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	(3-4)	(3-4)	4	4	(3-4)	(2-3)	
			湿潤	3-4	2-3	3	2-3	2-3	2-3	(2)	
	水 (級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 3-4	
	ドライクリーニング (級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
	色泣き	大丸法 I 法	液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染								
染色堅牢度	試験項目	試験方法	生地	25	26	27	28	29	30	31	32
	耐光 (級)	JIS L 0842	変退色								
	洗濯 (級)	JIS L 0844 A-1号	変退色								
			汚染								
	汗 (級)	JIS L 0848 酸 アルカリ	液汚染								
			変退色								
	摩擦 (級)	JIS L 0849 II形	汚染								
			乾燥								
	水 (級)	JIS L 0846	湿潤								
			変退色								
	ドライクリーニング (級)	JIS L 0860 A-1法	汚染								
			液汚染								
	色泣き	大丸法 I 法	汚染								

備考

() は基準未達

依頼者指定項目

生地見本	17 ミント	18 エメラルド	19 ヤマブキ	20 レンガ	21 Dウォーター	22 ブルー	23 Dネイビー	24
	25	26	27	28	29	30	31	32

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)
	担当者	大久保
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	RACRICH ラクリッチ
	品番	
	色数	23点
依頼書記載混用率 (%)	毛(タヌキ)	50
	ウール	30
	ナイロン	20
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2021年9月9日	
発行	2021年9月24日	
	報告書No. TO-2107528-②	
処理	受付	担当
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	