

生地品質検査報告書



染色堅牢度	試験項目		試験方法	生地	1 AG107	2 AG103	3 AG106	4 AG101	5 AG104	6 AG105	7 AG112	8 AG111
	耐光 (級)		JIS L 0842	変退色	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上
	洗濯 (級)		JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	汗 (級)		JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				アルカリ	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	摩擦 (級)		JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				湿潤	4	4-5	4	4	3-4	3-4	4	4
	水 (級)		JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	ドライクリーニング (級)		JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	色泣き		大丸法 I 法	汚染								
染色堅牢度	試験項目		試験方法	生地	9 AG110	10	11	12	13	14	15	16
	耐光 (級)		JIS L 0842	変退色	4以上							
	洗濯 (級)		JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5							
				汚染	4-5							
	汗 (級)		JIS L 0848	酸	変退色	4-5						
				アルカリ	汚染	4-5						
	摩擦 (級)		JIS L 0849 II形	乾燥	4-5							
				湿潤	4							
	水 (級)		JIS L 0846	変退色	4-5							
				汚染	4-5							
	ドライクリーニング (級)		JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5							
				汚染	4-5							
	色泣き		大丸法 I 法	汚染								

備考

生地見本	1 ピーコック空	2 Dブルー空	3 エメラルド空	4 グリーン空	5 シトロン空	6 イロ空	7 レッド空	8 パープル空
	9 Dネイビー空	10	11	12	13	14	15	16

依頼者指定項目

納入先	会社名		
	ブランド名		
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)	
	担当者	八木	
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531	
	品名	品番 1/52 ALLONGE アロンジェ DD0624 色数 9点	
依頼書記載混用率 (%)	ポリエステル 77 麻 23		
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183		
受付	2020年11月18日		
発行	2020年11月25日 報告書No. TO-2009305		
処理	受付	担当	確認
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布		