

お取引先 各位

## ラクリッチ 風合いの出し方・縮絨の注意点

ラクリッチは縮絨だけで毛足が出るので、起毛加工の必要はありません。  
浴比や編地の大きさ・色によって、洗いの時間や溶剤などに多少の差がございますので、加工場さんにご相談しながら縮絨をお願いします。（※ラクリッチは色によって風合いの差があります）

### 【ラクリッチに関して、製品縮絨をされる際の注意点】

- 最低でも 水 30L に対して 製品 1kg の浴比割合いで加工をお願い致します。  
そうでないと、余分に抜け落ちた毛羽が排水の際に多く付着してしまいます。
- 製品仕上の際に、粘着ローラー（コロコロ）で再度余分な毛羽を取り除いてください。  
粘着ローラーは製品の表裏かけて下さい。

### 《参考加工工程》

※こちらはあくまで参考なので、縮絨加工場さまとご相談しながら縮絨をお願いします。

- 0.編立て  
↓
- 0.前ふかし  
↓
- 1.予洗い【浴比 30:1】  
37～40℃のお湯で 30分～1時間程度  
ゆっくりと漬け込みながら洗う  
↓
- 2.本洗い【浴比 30:1】  
37～40℃のお湯で 15分～30分程度洗う  
↓
- 3.脱水  
↓
- 4.乾燥  
↓
- 5.仕上げアイロン  
↓
- 6.粘着ローラー（表裏の毛羽を取り除いて下さい）

縮絨加工推奨工場

株式会社フロンティア（担当:社長 井上様） 〒959-1836 新潟県五泉市南本町 3-6-16 TEL: 0250-42-1195  
株式会社ナック（担当:常務 長谷川様） 〒959-1825 新潟県五泉市太田 619 TEL: 0250-43-0130

丸安毛糸株式会社 担当:織田  
〒130-0026 東京都墨田区両国 3-21-5  
TEL 03-3633-5561