

生地品質検査報告書



染色堅牢度	試験項目		試験方法	生地	1 C/# AG31	2 C/# AG51	3 C/# AG11	4 C/# AG38	5 C/# AG35	6 C/# AG52	7 C/# AG32	8 C/# AG54
	耐光 (級)		JIS L 0842	変退色	4	4以上	4以上	4	4	4以上	4	4
色	洗濯 (級)		JIS L 0844	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			A-2号	汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
堅牢度	汗 (級)		JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			アルカリ	汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
度	摩擦 (級)		JIS L 0849	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			II 形	湿潤	3-4	4-5	3-4	4-5	3-4	3	3	4-5
牢	水 (級)		JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
度	ドライクリーニング (級)		JIS L 0860	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			A-1 法	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
度	色泣き		大丸法 I 法	汚染								

染色堅牢度	試験項目		試験方法	生地	9 C/# AG33	10 C/# AG57	11 C/# AG37	12 C/# AG41	13 C/# AG8	14 C/# AG34	15 C/# AG27	16 C/# AG9
	耐光 (級)		JIS L 0842	変退色	4	4以上	4	4	4	3-4	4	4以上
色	洗濯 (級)		JIS L 0844	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			A-2号	汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
堅牢度	汗 (級)		JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			アルカリ	汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
度	摩擦 (級)		JIS L 0849	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			II 形	湿潤	4	3-4	3	3-4	4-5	3-4	4-5	3-4
牢	水 (級)		JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
度	ドライクリーニング (級)		JIS L 0860	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			A-1 法	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
度	色泣き		大丸法 I 法	汚染								

備考

依頼者指定項目

1 lemon	2 yellow	3 khaki	4 lime	5 mint	6 green	7 magenta	8 pink
MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN
9 apricot	10 orange	11 red	12 rose	13 lavender	14 turquoise	15 baby blue	16 blue
MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)
	担当者	松井・沓澤
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	1/52 アロンジェ ALLONGE 品番 DD0624 色数 26点
依頼書記載混用率 (%)	ポリエステル タミー	77 23
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2019年10月2日	
発行	2019年10月15日 報告書No. TO-1911127-①	
処理	受付	担当 確認
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

生地品質検査報告書

色牢度	試験項目		試験方法	生地	17 C/# AG56	18 C/# AG53	19 C/# AG40	20 C/# AG26	21 C/# AG1	22 C/# AG1B	23 C/# AG17	24 C/# AG10
	耐光 (級)		JIS L 0842	変退色	4	4以上	4以上	4以上	4	4	4	4以上
色牢度	洗濯 (級)		JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	汗 (級)		JIS L 0848	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
色牢度	摩擦 (級)		JIS L 0849 II 形	液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	水 (級)		JIS L 0846	乾燥	4-5	4-5	4-5	5	4-5	4-5	4-5	4-5
色牢度	ドライクリーニング (級)		JIS L 0860 A-1法	湿潤	3-4	3-4	2-3	5	4-5	4-5	4-5	2-3
	色泣き		大丸法 I 法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
色牢度	耐光 (級)		JIS L 0842	汚染	4-5	4-5	4-5	5	4-5	4-5	4-5	4-5
	洗濯 (級)		JIS L 0844 A-2号	汚染	4-5	4-5	4-5	5	4-5	4-5	4-5	4-5
色牢度	汗 (級)		JIS L 0848	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	摩擦 (級)		JIS L 0849 II 形	汚染	4-5	4-5	4-5	5	4-5	4-5	4-5	4-5
色牢度	水 (級)		JIS L 0846	乾燥	4-5	4-5	4-5	5	4-5	4-5	4-5	4-5
	ドライクリーニング (級)		JIS L 0860 A-1法	湿潤	3-4	3-4	2-3	5	4-5	4-5	4-5	2-3
色牢度	色泣き		大丸法 I 法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	耐光 (級)		JIS L 0842	汚染	4-5	4-5	4-5	5	4-5	4-5	4-5	4-5
色牢度	洗濯 (級)		JIS L 0844 A-2号	汚染	4-5	4-5	4-5	5	4-5	4-5	4-5	4-5
	汗 (級)		JIS L 0848	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
色牢度	摩擦 (級)		JIS L 0849 II 形	汚染	4-5	4-5	4-5	5	4-5	4-5	4-5	4-5
	水 (級)		JIS L 0846	乾燥	4-5	4-5	4-5	5	4-5	4-5	4-5	4-5
色牢度	ドライクリーニング (級)		JIS L 0860 A-1法	湿潤	3-4	3-4	2-3	5	4-5	4-5	4-5	2-3
	色泣き		大丸法 I 法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5

備考

依頼者指定項目							
17 marine	18 royal blue	19 dark navy	20 white	21 L beige	22 beige	23 M gray	24 navy
MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN
25 D gray	26 black	27	28	29	30	31	32
MENKEN	MENKEN	M					

納入先	会社名	丸安毛糸 (株)
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)
	担当者	松井・沓澤
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	1/52 アロンジェ ALLONGE 品番 DD0624 色数 26点
依頼書記載混用率 (%)	ポリエステル	77
	レーヨン	23
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2019年10月2日	
発行	2019年10月15日 報告書No. TO-1911127-②	
処理	受付	担当
	江口	山本
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

