

生地品質検査報告書



試験項目		試験方法	生地	1 Z01	2 Z423	3 Z424	4 Z425	5 Z426	6 Z59	7 Z12	8 Z17
染色堅牢度	耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4以上	4以上	4	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上
	洗濯(級)	JIS L 0844 A-1号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚染	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
			液汚染	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	汗(級)	JIS L 0848 酸 アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚染	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
			変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥	5	4-5	4-5	3-4	(2-3)	(2-3)	(2-3)	(2)
			湿潤	5	4	3	4	3	3	3	2-3
	水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
汚染			5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4	4-5 4	4-5 4	
変退色			4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 B-1法	汚染	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		色泣き	大丸法I法	汚染							
試験項目		試験方法	生地	9 Z431	10 Z107B	11 Z105B	12 Z106B	13 Z32	14 Z52	15 Z86	16 Z87
染色堅牢度	耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4	4	4	4	4	4以上	4以上	4以上
	洗濯(級)	JIS L 0844 A-1号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	汗(級)	JIS L 0848 酸 アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4
			変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	3-4	3-4
			湿潤	4	4-5	4-5	4-5	4-5	3-4	4	3-4
	水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
汚染			4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4	4-5 4	
変退色			4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 B-1法	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		色泣き	大丸法I法	汚染							

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸(株)
	担当者	大久保
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	1/15.6 MALIA マリア 品番 YS0366 色数 64点
依頼書記載混用率(%)	アルパカ	52
	ナイロン	36
	毛	12
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2020年12月3日	
発行	2020年12月24日 報告書No. TO-2009844-①	
処理	受付	担当
	確認	
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

備考 ()は基準未達

		依頼者指定項目							
		1 オフシロ	2 Sグレー	3 Lグレー	4 Mグレー	5 チャコール	6 シャトーブルー	7 ネイビー	8 ブラック
生地見本		MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN
		MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN
	9 ベージュ	10 フォクロース	11 グレージュ	12 セビア	13 キャメル	14 Dキャメル	15 Mブラウン	16 Dブラウン	
	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN

生地品質検査報告書



色	堅牢度	試験項目	試験方法	生地	4 Z88	18 Z08	19 Z26	20 Z06	21 Z07	22 Z89	23 Z90	24 Z11
		耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4	3-4	3-4	3-4	3-4	4	(3-4)	(3-4)
染	洗濯(級)	JIS L 0844 A-1号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
色	汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
堅	摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	3-4	4-5	4-5	3-4	
			湿潤	4-5	4-5	4-5	4-5	3-4	4-5	4-5		
			変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
牢	水(級)	JIS L 0846	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
度	ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 B-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5		
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4		
色泣き	大丸法 I 法	汚染										

色	堅牢度	試験項目	試験方法	生地	25 Z02	26 Z81	27 Z51	28 Z65	29 Z84	30 Z126B	31 Z123B	32 Z55
		耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上
染	洗濯(級)	JIS L 0844 A-1号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4	
色	汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
堅	摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4	3-4	4	3-4	(3)	3-4	
			湿潤	4-5	4	4-5	3-4	4	3-4	3	3-4	
			変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
牢	水(級)	JIS L 0846	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4		
度	ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 B-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
色泣き	大丸法 I 法	汚染										

納入先	会社名		
	ブランド名		
納入者	会社名	丸安毛糸(株)	
	担当者	大久保	
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531	
	品名	1/15.6 MALIA マリア 品番 YS0366 色数 64点	
依頼書記載混用率(%)	アルパカ	52	
	ナイロン	36	
	毛	12	
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183		
受付	2020年12月3日		
発行	2020年12月24日		
	報告書No. TO-2009844-②		
処理	受付	担当	確認
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布		

備考 ()は基準未達




依頼者指定項目

17 パール	18 シェルピンク	19 ローズ	20 ビビットピンク	21 ルビー	22 ラベンダー	23 フェーシャ	24 マゼンタ
25 イエロー	26 サフラン	27 ゴールド	28 カーキ	29 ライトオレンジ	30 Dオレンジ	31 アカチャ	32 ウィンテージワイン

生地品質検査報告書



色	堅牢度	試験項目		試験方法		生地		33 Z91	34 Z71	35 Z72	36 Z117B	37 Z118B	38 Z119B	39 Z42	40 Z120B		
		耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4	(3-4)	4	(3-4)	4	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上		
色	堅	洗濯(級)	JIS L 0844 A-1号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
色	堅	汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
色	堅	摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4	3-4	(3)		
				湿潤	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4	3			
				変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
色	堅	水(級)	JIS L 0846	汚染	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
				変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
色	堅	ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 B-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
				液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
色	堅	色泣き	大丸法I法	汚染													

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸(株)
	担当者	大久保
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	1/15.6 MALIA マリア 品番 YS0366 色数 64点
依頼書記載混用率(%)	アルパカ	52
	ナイロン	36
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
	受付	2020年12月3日
発行	2020年12月24日 報告書No. TO-2009844-③	
	処理	受付 担当 確認   
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

備考 ()は基準未達

依頼者指定項目

33 シルバー	34 ターコイズ	35 シーブルー	36 ヒヤシンス	37 ナールトブルー	38 サルビアブルー	39 ヒュアブルー	40 Dブルー
							
41 ミント	42 エメラルド	43 ダークシアン	44 フォグブルー	45 ブルー	46 スカイブルー	47 Dターコイズ	48 ティール
							

生地品質検査報告書



色	堅牢度	試験項目		生地	49 Z79	50 Z53	51 Z63	52 Z74	53 Z75	54 Z77	55 Z60	56 Z62	
		試験方法	変退色	4	4	4以上	4	4以上	4	4以上	4以上	4以上	
色	堅牢度	耐光 (級)	JIS L 0842	変退色	4以上	4	4以上	4	4以上	4以上	4以上	4以上	
		洗濯 (級)	JIS L 0844 A-1号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	3-4	4-5	4-5	4-5	
		汗 (級)	JIS L 0848 酸 アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4
				変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		摩擦 (級)	JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	3-4	3-4	4	4	3-4
				湿潤	4-5	4-5	4-5	4	3	4	4	4	
				変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
水 (級)	JIS L 0846	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
		液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5			
ドライクリーニング (級)	JIS L 0860 B-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
		液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5			
色泣き	大丸法 I 法	汚染											

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)
	担当者	大久保
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	1/15.6 MALIA マリア 品番 YS0366 色数 64点
依頼書記載混用率(%)	アルパカ	52
	ナイロン	36
	毛	12
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2020年12月3日	
発行	2020年12月24日	
	報告書No. TO-2009844-④	
処理	受付	担当
	確認	
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

備考 ()は基準未達

生地見本	49 シロン	50 シロングリーン	51 グリーン	52 キミドリ	53 マラカイト	54 ヒリヤード	55 Dグリーン	56 ティーフグリーン
	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN
生地見本	57 クリーム	58 スキン	59 オレンジ	60 トマト	61 レッド	62 ビビッドパープル	63 Dパープル	64 マルベリー
	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN

依頼者指定項目

試(東)様式 TO-5-4-1