

※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

# 生地品質検査報告書



試験項目	試験方法	生地	1 CN000	2 CN010	3 CN550	4 CN570	5 CN620	6 CN650	7 CN660	8 CN670
			耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上
洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		汚染	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
		液汚染	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚染	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
		アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
汚染	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5		
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		湿潤	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	3-4
水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		汚染	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		汚染	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		液汚染	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
色泣き	大丸法 I 法	汚染								

備考

		依頼者指定項目							
生地見本	1 ホワイト	2 オフホワイト	3 ベージュ	4 Lグレー	5 Lキャメル	6 キャメル	7 ブラウン	8 Dブラウン	
	9 Dチャコール	10 シャンパン	11 クリーム	12 ゴールド	13 オレンジ	14 パープル	15 ピンク	16 ソフトローズ	

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)
	担当者	大久保
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	Charon カロン 品番 EE0879 色数 27点
依頼書記載混用率(%)	レーヨン	77
	ナイロン	23
試験機関名	一般財団法人 <b>メンケン品質検査協会</b> 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2021年5月25日	
発行	2021年6月2日	
	報告書No. TO-2104036-1-1/2	
処理	受付	担当
	確認	
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

試(東)様式 TO-5-4-1		

※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

# 生地品質検査報告書



試験項目	試験方法	生地	17 CN250	18 CN260	19 CN210	20 CN220	21 CN600	22 CN360	23 CN380	24 CN370
			耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上
洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
		液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
汗(級)	JIS L 0848 酸 アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
		変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		湿潤	3	3-4	4-5	3-4	4-5	4-5	4	4
水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
色泣き	大丸法 I 法	汚染								

試験項目	試験方法	生地	25 CN500	26 CN700	27 CN999	28	29	30	31	32
耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4以上	4以上	4以上					
洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5					
		汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5					
		液汚染	4-5	4-5	4-5					
汗(級)	JIS L 0848 酸 アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5					
		汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5					
		変退色	4-5	4-5	4-5					
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4-5					
		湿潤	4	4-5	(2)					
水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5					
		汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5					
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5					
		汚染	4-5	4-5	4-5					
		液汚染	4-5	4-5	4-5					
色泣き	大丸法 I 法	汚染								

備考 ( )は基準未達

依頼者指定項目

17 レッド	18 バーガンディー	19 カーキ	20 グリーン	21 シルバー	22 ブルー	23 Dブルー	24 ティール
25 ネイビー	26 チャコール	27 ブラック	28	29	30	31	32

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸(株)
	担当者	大久保
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	Charon カロン
色数	品番	EE0879
	色数	27点
依頼書記載混用率(%)	レーヨン	77
	ナイロン	23
試験機関名	一般財団法人 <b>メンケン品質検査協会</b> 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2021年5月25日	
発行	2021年6月2日	
処理	報告書No. TO-2104036-1-2/2	
	受付	担当 確認
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

--	--	--