

※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

生地品質検査報告書



染色堅牢度	試験項目		試験方法	生地	1 VET1	2 VET3	3 VET4	4 VET10	5 VETP2	6 VET33	7 VET12	8 VET5	
	色堅牢度	耐光(級)		JIS L 0842	変退色	4以上	4以上	4	4以上	4以上	4	4以上	4
洗濯(級)		A-2号	JIS L 0844	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				汚染	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	
				液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
汗(級)		0848	JIS L	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				アルカリ	汚染	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4 4	4-5 4-5
					変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
摩擦(級)		II形	JIS L 0849	乾燥	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				湿潤	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5	3-4	4-5	
				変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
水(級)	A-1法	JIS L 0846	汚染	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 3-4	4-5 4-5	
			変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			汚染	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
ドライクリーニング(級)	A-1法	JIS L 0860	液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			汚染	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
色泣き	大丸法 I 法		汚染										

染色堅牢度	試験項目		試験方法	生地	9 VET23	10 VET24	11 VETP7	12 VET26	13 VET34	14 VET18	15 VET9	16 VET35	
	色堅牢度	耐光(級)		JIS L 0842	変退色	4	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上
洗濯(級)		A-2号	JIS L 0844	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	
				液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
汗(級)		0848	JIS L	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				アルカリ	汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
					変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
摩擦(級)		II形	JIS L 0849	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				湿潤	4-5	2-3	4-5	4	3-4	4	4-5	4-5	
				変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
水(級)	A-1法	JIS L 0846	汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5		
			変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
ドライクリーニング(級)	A-1法	JIS L 0860	液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
色泣き	大丸法 I 法		汚染										

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)
	担当者	大久保
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	VELLUTO 1/18 ヴェルルート 品番 色数 30点
依頼書記載混用率(%)	レーヨン	60
	ナイロン	40
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2023年3月17日	
発行	2023年4月7日 報告書No. TO-2302027-1-1/2	
処理	受付	担当
	江口	山本
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

備考

依頼者指定項目							
1 オフショ	2 ベージュ	3 Dベージュ	4 プロミス	5 キャメル	6 ホンカン	7 Dオレンジ	8 グレー
MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN
9 チャコール	10 ブラック	11 ライム	12 クリーン空	13 ビリマン	14 ホトルクリーン	15 マスタート	16 イロ-
MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN

※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

生地品質検査報告書



色堅牢度	試験項目		試験方法	生地	17 VET28	18 VET25	19 VET32	20 VET16	21 VET31	22 VETP9	23 VET36	24 VET13			
	染色堅牢度	耐光(級)		JIS L 0842	変退色	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4	4以上		
洗濯(級)		JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
汗(級)		JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
			アルカリ	汚染	4-5	4	4	4	4	4-5	4-5	4-5	4	4	
				変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
			湿潤	4	3-4	3	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	3-4			
水(級)		JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
			汚染	4-5	4	4-5	3-4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	3-4		
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
ドライクリーニング(級)		JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
色泣き		大丸法 I 法	汚染												

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸(株)
	担当者	大久保
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	VELLUTO 1/18 ヴェルード
	品番	色数 30点
依頼書記載混用率(%)	レーヨン	60
	ナイロン	40
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2023年3月17日	
発行	2023年4月7日	
処理	報告書No. TO-2302027-1-2/2	
	受付	担当 確認
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

備考

生地見本	依頼者指定項目							
	17 オリーブ杓	18 ピンク杓	19 バイオレット	20 パープル	21 ベイビーピンク	22 ローズ	23 ネオンピンク	24 レッド
	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN
	25 シルバー	26 ネオンブルー	27 ロイヤルブルー	28 ブルー杓	29 ミッドナイト	30 ネビ	31	32
	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	