

生地品質検査報告書



染色堅牢度	試験項目		試験方法	生地	1 CLA000	2 CLA41	3 CLA38	4 CLA17	5 CLA6	6 CLA42	7 CLA45	8 CLA24	
	染色堅牢度	耐光(級)		JIS L 0842	変退色	4以上	4以上	3-4	4以上	4	(3-4)	4	4
洗濯(級)		JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
汗(級)		JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	
摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			湿潤	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	3	
水(級)		JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
ドライクリーニング(級)		JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			液汚染	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
色泣き		大丸法 I 法	汚染										


染色堅牢度	試験項目		試験方法	生地	9 CLA030	10 CLA22	11 CLA15	12 CLA35	13 CLA28	14 CLA43	15 CLA40	16 CLA47	
	染色堅牢度	耐光(級)		JIS L 0842	変退色	3-4	4	4以上	4以上	4	(3-4)	(3-4)	4
洗濯(級)		JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
汗(級)		JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	
摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			湿潤	4-5	4-5	4-5	4	3	3-4	4	4		
水(級)		JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
ドライクリーニング(級)		JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5	
			汚染	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
色泣き		大丸法 I 法	汚染										

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸(株)
	担当者	大久保
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	1/10 CLAIRE LIGHT クレアライト 品番 色数 24点
依頼書記載混用率(%)	綿	55
	ポリエステル	45
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2022年12月21日	
発行	2023年1月10日 報告書No. TO-2210793-1-1/2	
処理	受付	担当
	確認	
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

備考 ()は基準未達

依頼者指定項目

1 ホワイト	2 パール	3 ベージュ	4 スカイブルー	5 コーラル	6 グレージュ	7 ウッド	8 チャコール
9 アイボリー	10 Sベージュ	11 ファイア	12 マスタード	13 ベリー	14 エメラルド	15 オールドブルー	16 パープル



※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

生地品質検査報告書



色堅牢度	試験項目		試験方法	生地	17 CLA20	18 CLA3	19 CLA26	20 CLA10	21 CLA44	22 CLA25	23 CLA37	24 CLA999	
	染色	耐光(級)		JIS L 0842	変退色	3-4	4以上	4	4	(3-4)	4	4以上	4以上
洗濯(級)		JIS L 0844 A-2号		変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
汗(級)		JIS L 0848	酸 アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
摩擦(級)		JIS L 0849 II形		乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	
				湿潤	4-5	4-5	3-4	4-5	3	4-5	2-3	(2)	
水(級)		JIS L 0846		変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	汚染			4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
	液汚染			4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法		変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
色泣き	大丸法 I 法		汚染										

色堅牢度	試験項目		試験方法	生地	25	26	27	28	29	30	31	32	
	染色	耐光(級)		JIS L 0842	変退色								
洗濯(級)		JIS L 0844 A-2号		変退色									
				汚染									
				液汚染									
汗(級)		JIS L 0848	酸 アルカリ	変退色									
				汚染									
				変退色									
摩擦(級)		JIS L 0849 II形		乾燥									
				湿潤									
水(級)		JIS L 0846		変退色									
	汚染												
	液汚染												
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法		変退色										
			汚染										
			液汚染										
色泣き	大丸法 I 法		汚染										

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)
	担当者	大久保
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	品番 1/10 CLAIRE LIGHT クレアライト 色数 24点
依頼書記載混用率(%)	綿 55 ポリエステル 45	
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2022年12月21日	
発行	2023年1月10日 報告書No. TO-2210793-1-2/2	
処理	受付	担当
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

備考 ()は基準未達

依頼者指定項目

17	レモンイエロー	18	パールグレー	19	ゴールド	20	キャメル	21	ターコイズ	22	シナモン	23	ネイビー	24	ブラック
生地見本															
	25	26	27	28	29	30	31	32							

