

# 生地品質検査報告書



染色堅牢度	試験項目		試験方法	生地	1 CTH1	2 CTH2	3 CTH3	4 CTH4	5 CTH5	6 CTH7	7 CTH8	8 CTH9	
	染色堅牢度	耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4以上	4	4	4	4以上	4	4	4	4以上
4					4	4-5	4-5	4-5	4	4	4-5		
汚染					5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
洗濯(級)		JIS L 0844 A-1号	液汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				変退色	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
汗(級)		JIS L 0848	酸	変退色	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				アルカリ	変退色	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	(3-4)	(3)	(3-4)	4-5	4-5	4-5	4-5	
	湿潤			4-5	4-5	2-3	2-3	2-3	4-5	4-5	4		
	変退色			4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
水(級)	JIS L 0846	汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			変退色	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			汚染	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 B-1法	液汚染	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			変退色	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			汚染	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
色泣き	大丸法 I 法	汚染	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			汚染	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		

染色堅牢度	試験項目		試験方法	生地	9 CTH10	10 CTH11	11 CTH12	12 CTH15	13 CTH16	14 CTH18	15	16	
	染色堅牢度	耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4以上	4以上	4以上	4以上	4	4	4以上		
4-5					4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
汚染					4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
洗濯(級)		JIS L 0844 A-2号	液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
				変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
				汚染	4-5	4	4-5	4	4-5	4	4-5	4-5	4-5
汗(級)		JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
				汚染	4-5	4	4-5	4	4-5	4	4-5	4-5	4-5
				アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥	4	(3-4)	4	4-5	4-5	4-5	(2-3)			
	湿潤			3	2-3	2-3	4	4-5	(2)				
	変退色			4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5				
水(級)	JIS L 0846	汚染	4-5	4	4-5	3-4	4-5	4	4-5	4-5	4-5		
			変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 B-1法	液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
			変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
色泣き	大丸法 I 法	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
			変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			

納入先	会社名			
	ブランド名			
納入者	会社名	丸安毛糸(株)		
	担当者	佐野・片野		
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531		
	品名	キャッシュタッチ 2/16 品番 KT0126 色数 14点		
依頼書記載混用率(%)	毛	45		
	レーヨン	40		
試験機関名	ナイロン	10		
	カシヤ	5		
受付	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183			
	発行	平成29年8月23日 平成29年8月29日 報告書No. TO-705543		
処理	受付	担当	確認	
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布			

依頼者指定項目

1 オフホワイト	2 Lグレー	3 Mグレー	4 チャコール	5 ネイビー	6 ベージュ	7 ライトブルー	8 マスタード
9 グリーン	10 レッド	11 ダークブルー	12 アッシュブラウン	13 スモーク	14 ブラック	15	16