

※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。


生地品質検査報告書

色堅牢度	試験項目		試験方法	生地	1 LCA000	2 LCA09	3 LCA050	4 LCA204	5 LCA33	6 LCA202	7 LCA203	8 LCA999		
	染色	耐光(級)		JIS L 0842	変退色	4以上	4以上	4	4	3-4	4	4	4以上	
洗濯(級)		JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			液汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
汗(級)		JIS L 0848	酸 アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
				汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			湿潤	5	4-5	4-5	4-5	4-5	3-4	3	2-3			
			変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
水(級)		JIS L 0846	汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
ドライクリーニング(級)		JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			液汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
色泣き		大丸法 I 法	汚染											

色堅牢度	試験項目		試験方法	生地	9 LCA206	10 LCA50	11 LCA11	12 LCA207	13 LCA208	14 LCA209	15 LCA79	16 LCA205	
	染色	耐光(級)		JIS L 0842	変退色	4	4	4以上	4以上	4	4	4	4以上
洗濯(級)		JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
汗(級)		JIS L 0848	酸 アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			湿潤	4-5	4-5	3	2-3	3	3-4	3-4	3		
			変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
水(級)		JIS L 0846	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
ドライクリーニング(級)		JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
色泣き		大丸法 I 法	汚染										

備考								依頼者指定項目
1 オフショ	2 アイボリー	3 ヒグレ	4 プラチナ	5 サンドベージュ	6 チャコール	7 ダークチャコール	8 クロ	
9 スクレ	10 シルバーグレー	11 ロイヤルブルー	12 ブルーラベン	13 ターコイズ	14 ピーコック	15 ナスコン	16 ダークネイビー	

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)
	担当者	大久保
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	品番 1/16.9 LUCIA ルキア 色数 32点
依頼書記載混用率(%)	綿	100
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2022年11月15日	
発行	2022年11月29日 報告書No. TO-2209472-1-1/2	
処理	受付	担当
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	



生地品質検査報告書

株式会社
 丸安毛糸
 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5
 TEL 03-3943-3174
 FAX 03-3943-3183

色堅牢度	試験項目		試験方法	生地	17 LCA68	18 LCA71	19 LCA74	20 LCA210	21 LCA211	22 LCA212	23 LCA103	24 LCA24	
	染色	耐久(級)	JIS L 0842	変退色	3-4	4	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4
洗濯(級)		JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
汗(級)		JIS L 0848	酸 アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			湿潤	3-4	3	2-3	4	4	3	3-4	3-4	3-4	3-4
			変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
水(級)	JIS L 0846	汚染	4-5	3-4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	
		変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
色泣き	大丸法 I 法	汚染											

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)
	担当者	大久保
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	品番 1/16.9 LUCIA ルキア 色数 32点
依頼書記載混用率(%)	綿 100	
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2022年11月15日	
発行	2022年11月29日 報告書No. TO-2209472-1-2/2	
処理	受付	担当
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

備考 ()は基準未達
 依頼者指定項目

