

※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

生地品質検査報告書



染色堅牢度	試験項目	試験方法	生地	1 VAL26	2 VAL1	3 VAL1B	4 VAL11	5 VAL17	6 VAL19	7 VAL23B	8 VAL27	
	染色堅牢度	耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4	4	4	4以上	4	4	4以上	4以上
洗濯(級)		JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	
			液汚染	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
汗(級)		JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
			アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			湿潤	5	4-5	4-5	4	4-5	2-3	2-3	4-5	
水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
		汚染	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5		
		ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
色泣き	大丸法 I 法	汚染	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
		液汚染	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		

染色堅牢度	試験項目	試験方法	生地	9 VAL9	10 VAL53	11 VAL107	12 VAL31	13 VAL105	14 VAL51	15 VAL34	16 VAL106	
	染色堅牢度	耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4	4以上
洗濯(級)		JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
汗(級)		JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
			アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			湿潤	3-4	3	3-4	4	4	4-5	3-4	4	
水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
		汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5		
		ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
色泣き	大丸法 I 法	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
		液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)
	担当者	大久保・杏澤
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	1/55 バローネ VALLONE 品番 FY0016 色数 30点
依頼書記載混用率(%)	ポリエステル	75
	綿	25
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2020年1月20日	
発行	2020年1月29日	
	報告書No. TO-2000543-①	
処理	受付	担当
	確認	
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

依頼者指定項目							
1 ホワイト	2 Lペーシュー空	3 ペーシュー	4 ラファイ空	5 Mグレー空	6 Dグレー空	7 ブラック	8 スカイ空
9 ブルー空	10 ロイヤルブルー	11 ピーコック空	12 レモン空	13 イロ-空	14 イロ-	15 シアン空	16 エメルト空

※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

生地品質検査報告書



色度	試験項目		試験方法	生地	17 VAL101	18 VAL57	19 VAL38	20 VAL52	21 VAL104	22 VAL40	23 VAL8	24 VAL10	
	堅牢度	染色	耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4以上	4以上	3-4	4以上	4以上	4以上	4	4以上
洗濯(級)			JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
汗(級)		JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
摩擦(級)		JIS L 0849	II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				湿潤	4	4-5	4-5	3-4	3	3-4	4-5	2-3	
水(級)		JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	
ドライクリーニング(級)		JIS L 0860	A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
色泣き	大丸法 I 法	汚染											

色度	試験項目		試験方法	生地	25 VAL103	26 VAL110	27 VAL32	28 VAL41	29 VAL112	30 VAL111	31	32
	堅牢度	染色	耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4以上	4以上	4	4以上	4以上	4以上	
洗濯(級)			JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
汗(級)		JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5		
				汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4	4-5 4-5		
摩擦(級)		JIS L 0849	II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
				湿潤	4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4		
水(級)		JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4 3-4	4-5 4-5			
ドライクリーニング(級)		JIS L 0860	A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
色泣き	大丸法 I 法	汚染										

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)
	担当者	大久保・沓澤
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	1/55 バローネ VALLONE 品番 FY0016 色数 30点
依頼書記載混用率(%)	ポリエステル 綿	75 25
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2020年1月20日	
発行	2020年1月29日 報告書No. TO-2000543-②	
処理	受付	担当
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

備考

依頼者指定項目

17 グリーン空	18 オレンジ	19 ライム空	20 グリーン	21 シロン空	22 ダークネイビー	23 モーウ空	24 ネビー空
25 ブルー空	26 Dネイビー空	27 マゼンタ空	28 ローズ	29 レッド空	30 パープル空	31	32

