

生地品質検査報告書

染色堅牢度	試験項目		試験方法	生地	1 RAP000	2 RAP3	3 RAP9	4 RAP13	5 RAP103	6 RAP104	7 RAP306	8 RAP21
	耐光(級)		JIS L 0842	変退色	4以上	4以上	4以上	4	4	4	4以上	4
	洗濯(級)		JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
	汗(級)		JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				アルカリ	汚染	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
	摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				湿潤	5	4-5	4-5	4-5	3-4	2-3	3	2-3
	水(級)		JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
	ドライ クリーニング (級)		JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	色泣き		大丸法 I 法	液汚染	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染								
染色堅牢度	試験項目		試験方法	生地	9 RAP999	10 RAP101	11 RAP302	12 RAP307	13 RAP303	14 RAP102	15 RAP320	16 RAP305
	耐光(級)		JIS L 0842	変退色	4以上	4	4	4以上	4	4	4	4以上
	洗濯(級)		JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
	汗(級)		JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				アルカリ	汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
	摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				湿潤	(2)	3-4	4-5	4	4-5	3-4	2-3	4
	水(級)		JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
	ドライ クリーニング (級)		JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	色泣き		大丸法 I 法	液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染								

備考

()は基準未達

依頼者指定項目

生地見本	1 ホワイト	2 オフホワイト	3 カーキベージュ	4 シルバー	5 Lグレー	6 Mグレー	7 Dグレー	8 チャコール
	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN
生地見本	9 ブラック	10 Lベージュ	11 ベージュ	12 ローアンバー	13 カフェラテ	14 Dベージュ	15 Dブラック	16 ココア
	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN

納入先	会社名	ブランド名
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)
	担当者	大久保
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	RAPTOR ラプター 2/5.5
	品番	色数 36点
依頼書記載混用率(%)	綿	100
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2023年2月16日	
発行	2023年3月2日 報告書No. TO-2301157-1-1/3	
処理	受付	担当
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	確認

生地品質検査報告書


シスター
品質検査
センター

染色堅牢度	試験項目		試験方法	生地	17 RAP7	18 RAP8	19 RAP301	20 RAP304	21 RAP312	22 RAP316	23 RAP321	24 RAP308
	耐光(級)		JIS L 0842	変退色	4以上	4	4	4以上	4以上	4	4以上	4
	洗濯(級)		JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
	汗(級)		JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				アルカリ	汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
	摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				湿潤	2-3	2-3	4-5	4-5	4	4	2-3	4-5
	水(級)		JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
	ドライクリーニング(級)		JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	色泣き		大丸法 I 法	液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染								
染色堅牢度	試験項目		試験方法	生地	25 RAP310	26 RAP318	27 RAP17	28 RAP18	29 RAP5	30 RAP311	31 RAP6	32 RAP314
	耐光(級)		JIS L 0842	変退色	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上
	洗濯(級)		JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
	汗(級)		JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				アルカリ	汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
	摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥	4	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				湿潤	2-3	2-3	2-3	4	3-4	3-4	3-4	3-4
	水(級)		JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
	ドライクリーニング(級)		JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	色泣き		大丸法 I 法	液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染								

備考

依頼者指定項目							
17 Dレット	18 マルーン	19 ピンクベージュ	20 ローズグレー	21 モーブ	22 サルビアブルー	23 ラズベリー	24 ミント
25 アップルグリーン	26 ピーコック	27 Dグリーン	28 ライム	29 キャメル	30 オレンジ	31 カッパー	32 スカイブルー

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)
	担当者	大久保
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	RAPTOR ラプター 2/5.5
依頼書記載混用率(%)	品番	
	色数	36点
試験機関名	綿	100
	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2023年2月16日	
発行	2023年3月2日	
処理	報告書No. TO-2301157-1-2/3	
	受付	担当
添付白布	江口	山本
	神崎	
綿・ナイロン・多織交織布		



生地品質検査報告書



染色堅牢度	試験項目		試験方法	生地	33 RAP19	34 RAP313	35 RAP309	36 RAP20	37	38	39	40
	耐光(級)	洗濯(級)	JIS L 0842 A-2号	変退色	4以上	4	4	4以上				
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
	汗(級)	JIS L 0848	酸 アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5				
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
	摩擦(級)	JIS L 0849 Ⅱ形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5					
			湿潤	3-4	4	3	(2)					
	水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5					
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
	ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5					
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5					
色泣き	大丸法Ⅰ法	汚染										
染色堅牢度	試験項目		試験方法	生地	41	42	43	44	45	46	47	48
	耐光(級)	洗濯(級)	JIS L 0842 A-2号	変退色								
				汚染								
	汗(級)	JIS L 0848	酸 アルカリ	変退色								
				汚染								
	摩擦(級)	JIS L 0849 Ⅱ形	乾燥									
			湿潤									
	水(級)	JIS L 0846	変退色									
			汚染									
	ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色									
			汚染									
色泣き	大丸法Ⅰ法	汚染										

納入先	会社名		
	ブランド名		
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)	
	担当者	大久保	
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531	
	品名	RAPTOR ラプター 2/5.5	
	品番	色数 36点	
依頼書記載混用率(%)	綿	100	
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183		
受付	2023年2月16日		
発行	2023年3月2日 報告書No. TO-2301157-1-3/3		
処理	受付	担当	確認
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布		

備考 ()は基準未達

依頼者指定項目

33 ブルー	34 ウォッシュテニム	35 インディゴ	36 ネイビー	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48